

RUBBOL FACADE FLOW

Ūdenī šķīstoša krāsa kokam



Ūdenī šķīstoša pusmatēta akrila krāsa koka virsmu un detaļu apdarei, piemīt laba atmosfērizturība. Veido uz virsmas elastīgu, ūdeni un netīrumus atgrūdošu aizsargplēvīti. Satur aktīvās vielas, kas novērš pelējuma izplatību uz krāsotās virsmas. Produkts stipri sasaistās ar pamatvirsmu, ātri žūst, tam piemīt viegla smarža.

PIELIETOJUMS

Ēvelētas koka virsmas, veicot ārdarbus, piemēram, dārza paneļi, stabi, norobežojumi.

PAMATVIRSMAS

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai, attīrītai no bojātājsēnēm un koksnes kaitēkļiem. Koksnes mitruma saturam jābūt 14–20%.

GRUNTĒŠANA

Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu un sasaistīšanos ar ūdenī šķīstošiem produktiem, iepriekš neapstrādāta koka virsma vispirms jānogruntē ar alkīda biocīdo piesūcināšanas gruntēšanas līdzekli "Pinotex Wood Primer BPR". Apdares krāsošana veicama ar produktu "Rubbol Facade Flow" ne agrāk kā 24 stundas pēc virsmas gruntēšanas. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.

KRĀSOŠANA

- Apdares krāsošanai uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas produkta "Rubbol Facade Flow". Produkts jāklāj uz virsmas, izmantojot apliešanas paņēmienu vai krāsošanas ierīci ar sariem.
- Vajadzības gadījumā produktu var atšķaidīt ar tīru ūdeni – maksimāli līdz 10% apmērā.
- Pirms lietošanas un darba laikā produkts kārtīgi jāsamaisa.
- Produkta uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...+25 °C (ieteicamā temperatūra: +18±2 °C), krāsas temperatūrai augstākai par +15 °C un relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Izvairīties no krāsošanas caurvējā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari, jo ūdens pārāk intensīva iztvaikošana var traucēt produkta sasaistīšanos ar koksni saskaņā ar prasībām.
- Darbarīki jānotīra ar ūdeni uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt tikai mehāniski.

KRĀSOTĀS VIRSMAS KOPŠANAS IETEIKUMI

Ekspluatācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Augstāka mazgāšanas ūdens temperatūra paātrina virsmas attīrīšanu. Par darbarīku izmantojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.

TEHNISKIE DATI

Pielietojums	Ārdarbi
Saistviela	Akrils
Krāsa	Balta (RAL 9016)
Blīvums	1,1–1,3 kg/l
Viskozitāte	DIN 4 14–17 s/23 °C
Sausnas saturs	40–42 %
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	Pusmatēta 15–25 GU Spīduma beigu pakāpe ir atkarīga no virsmas iesūkšanas spējas, kārtas biezuma, uzklāšanas tehnoloģijas un citiem apstākļiem.
Žūšanas laiks (23°C / 50% RH)	30 min putekļneuzņēmīga Var krāsot pēc 1–2 stundām Sausa krautņošanai pēc 24 stundām Žūšanas laiks ir relatīvs un atkarīgs no koksnes īpašībām un žūšanas apstākļiem
Patēriņš (viena kārtā)	Ēvelēta koksne 80–100 g/m ²
Atšķaidītājs	Ūdens
Darbarīki	Smidzinātājs apliešanai, krāsošanas ierīce ar sariem
Darbarīku tīrīšana	Ūdens
Glabāšanas laiks neatvērtā ražotāja traukā:	6 mēneši
Produkta glabāšana (glabāšana noliktavā un transportēšana)	Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā +5...+35 °C temperatūrā
Iepakojums	950 l

ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – A/d – 130 g/l (2010). GOS saturs produktā: maks. 25 g/l.

Lietošanas laikā ievērot produkta drošības datu lapā minētās drošības prasības!

PĀRSTĀVIS:

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018

Iepriekš norādītie tehniskie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no uzklāšanas paņēmieniem, laika apstākļiem produkta uzklāšanas laikā utt. Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot lietošanas norādījumus vai nepareizi lietojot produktu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar produkta pārstāvi. Ražotājs saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.