

REZISTO 5

Plaša pielietojuma netīrumus atgrūdoša krāsa sienām, ar lielisku mazgāšanas noturību

- Netīrumus atgrūdoša tehnoloģija
- Īpaši izturīga akrila krāsa sausām un mitrām telpām
- Aizsardzība pret taukainiem traipiem un pelējumu
- 1. klases izturība pret mitro tīrīšanu (ISO 11998)



Produkta īpašības

Plaši lietojama krāsa sienām, kam nepieciešama īpaši augsta izturība pret mazgāšanu. Veido matētu virsmu, kas ir izturīga pret taukainiem traipiem, mitrumu un pelējumu. Produkts viegli klājas, savukārt krāsas spēja labi izlīdzināties atvieglo viendabīgas virsmas iegūšanu. Produktā izmantotā tehnoloģija Stain Shield piešķir virsmai lieliskas netīrumus atgrūdošas īpašības, kas ir ļoti labs risinājums telpām, kuras bieži jāmazgā.

Pielietojums

Produkts ir piemērots sienu krāsošanai sausās un mitrās iekštelpās, kur paredzēta bieža tīrīšana. Piem., dzīvojamās istabās, priekšzamos, kāpņu telpās, saimniecības telpās, kā arī birojos, sabiedriskās telpās, gaitējos, virtuvēs un vannas istabās.

Pamatne

Produkts ir piemērots jaunu un iepriekš krāsotu ģipskartona plākšņu, kā arī apmetuma, betona un vieglbetona pamatņu krāsošanai.

Pamatnes sagatavošana

Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētās pamatnes stāvokļa un izvirzītajām prasībām. Pamatnei jābūt līdzenai, sausai un attīrītai no putekļiem, netīrumiem, taukiem, krīti un atlupušām daļiņām. Tīrīšanai lietojams remdens vai silts ūdens, stipri netīrām pamatnēm – arī tīrīšanas līdzeklis. Veca atslāņojusies krāsa jānoņem, vāji saistīta virskārta jāattīra līdz stingrai pamatnei. Labākai sakerei iepriekš ar spīdīgu krāsu apstrādāta virsma vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru. Caurumi un plaisas jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi; nošpaktelētā virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Gruntēšana

Pamatnei jābūt sausai un tīrai. No tās jānoņem vecā atslāņojusies krāsa, nelīdzenumi jāaizšpaktelē, porainas pamatnes (piemēram, iepriekš neapstrādātas) jānogruntē ar gruntskrāsu **Grund+** vai **Drywall Grund**.

Nobeiguma apdare

Nobeiguma apdarei jāuzklāj 2 kārtas krāsas **Rezisto 5**.

Krāsošanas ieteikumi

Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa un pamatnes temperatūrai jābūt robežās no +10°C līdz +25°C (ieteicams +18°C ±2°C), relatīvajam gaisa mitrumam 40% - 80% (ieteicams 65%). Augstāka vai zemāka temperatūra, kā arī caurvējš darba laikā var izraisīt nekvalitatīvas krāsas plēves veidošanos.

Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Darba laikā jāizmanto liels krāsas daudzums, lai virsma ilgāk būtu mitra un to varētu apstrādāt.

Krāsojot griestus, jāstrādā gaismas krišanas virzienā, t.i. izlīdzinošie triepieni jāveic virzienā no loga. Krāsojot sienu, uzklātā krāsa jāizlīdzina, virzot veltnīti uz augšu un uz leju tā, lai pēdējā veltnīša kustība katrā krāsas joslā visas sienas laukumā tiktu veikta vienā virzienā.



Tehniskie dati

Pielietojums	Iekšdarbi sausās un mitrās telpās
Saistviela	Akrila dispersija
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	Matēta
Blīvums (kg/l)	1,35
Sausnas saturs (%)	~ 62,5 % (bāze BW)
Izturība pret mitro nobērzi, ISO 11998 (28 dienas, 200 cikli)	1. klase (< 5 µm)
RYL 2012 slodzes klase	RL 04 Īpaši lielas slodzes un augstas prasības sausās telpās RL 05 Īpašas slodzes un prasības telpās
Segtspēja	8,0 - 10,0 m²/l (1 kārtā) atkarībā no pamatnes iesūkšanas spējas un gluduma
Žūšanas laiks (+23°C, RH 50%)	var krāsot pēc 2 stundām
Tvaikcaurlaidība (ISO 7783:2018)	V ₂ (V=34-37 g/(m²*d))
Atšķaidītājs	Ūdens
Tonēšana	Tonēšanas sistēma Acomix, bāzes tonis BW un BC
Darbarīki	ota, veltnītis, smidzinātājs
Smidzināšana	0,017'' - 0,025'' uzgalis, spiediens 150-200 bāri, smidzināšanas leņķis 30-60°
Darbarīku tīrīšana	Ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas
GOS saturs	≤ 3 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgrupa A/a) - 30 g/l)
Glabāšana	glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C), sargāt no sala
Glabāšanas laiks	slēgtā ražotāja iepakojumā - 3 gadi; derīguma termiņa dati ir norādīti uz iepakojuma
Iepakojums	BW bāze 2,5 l un 10 l, BC bāze 2,33 l un 9,3 l

Virsmas tīrīšana

Parastajos apstākļos krāsas plēve iegūst galīgo izturību 3-4 nedēļās pēc krāsošanas, tāpēc jācenšas izvairīties no krāsotās virsmas intensīvas tīrīšanas, pirms nav pagājis norādītais laiks. Netīras virsmas tīrīšanai lietojams tīrs ūdens, vajadzības gadījumā arī neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Neizmantojot tīrīšanas līdzekļus, kas satur organiskos šķīdinātājus. Tīrīšanai lietojams mīksts sūklis vai lupata; neizmantojot cietšaru suku. Stipra beršana mazgāšanas laikā krāsoto virsmu var padarīt spīdīgu.

Īpaši sagatavojamu pamatņu iepriekšēja apstrāde

Stipri porainas apmetuma un betona virsmas jānogruntē ar krāsu **Grund+** vai **Drywall Grund**, vajadzības gadījumā atšķaidot produktu.

Īpaši stipri uzsūcošas pamatnes gruntēt ar **Sando Base**, kam pievienots līdz 25% ūdens.

Kokšķiedras un kokskaudu plāksnes jānogruntē ar gruntskrāsu **Super Grund**.

Iepriekš ar kaļķu vai krīta krāsu pārklāta virsma jānogruntē ar gruntskrāsu **Silikat Base** un ūdens maisījumu attiecībā 1:1 vai ar gruntskrāsu **Häftgrund**, kurai ir pievienots lakbenzīns 40% - 50% apmērā.

Līmes krāsa. Vecā līmes krāsa, kas ir sliktā stāvoklī, pilnīgi jānoņem, šai nolūkā virsmu iepriekš samitrinot ar ūdeni. Stipri saistīta līmes krāsa jānogruntē ar krāsu **Häftgrund**, kurai ir pievienoti 20% - 30% lakbenzīna.

Mitrās telpās jāizmanto mitrumizturīgā špaktelēšanas tepe **Maxi Aqua**, kas jāapstrādā ar produkta **Perform+ Bathroom Primer** un ūdens maisījumu attiecībā 1:1.

Virsma, uz kuras ir kvēpu vai nikotīna traipi, kā arī ūdens notecējumi, jānotīra ar tīrīšanas līdzekli un tad rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un jāļauj nožūt. Pēc tam jānogruntē ar izolējošu krāsu **Nordsjö Original Spärrvitt Isolerande**.

Darba drošība

Strādāt labi vēdināmā vietā. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem. Profesionālam lietotājam pēc viņa lūguma tiek izsniegta darba drošības datu lapa.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Glabāt no sala pasargātā sausā un vēsā vietā. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Derīguma termiņš: sk. uz iepakojuma.

Ražotājs

„Akzo Nobel Decorative Paints”

Pārstāvis

SIA **“Akzo Nobel Baltics”**, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67517018
info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.