

DRYWALL GRUND

Stipri matēta gruntskrāsa sienām un griestiem

- Gruntskrāsa ar labām virsmas izlīdzināšanas un piepildīšanas īpašībām
- 2. klases izturība pret mitro tīrīšanu
- Ziemeļvalstu sertifikāts "Nordic Swan"



Produkta īpašības.

Stipri matēta gruntskrāsa, kam piemīt labas virsmas piepildīšanas īpašības un segtspēja. Produkts viegli klājas uz virsmas un labi izlīdzinās, veidojot segkrāsai piemērotu gludu pamatvirsmu. Ātri žūst un stipri sasaistās ar dažādām pamatvirsmām. Krāsotai virsmai ir zema spīduma pakāpe dažādos redzes leņķos. Tonējama pasteltoņu gammā.

Pielietojums.

Krāsa ir paredzēta sienu un griestu gruntēšanai sausās iekštelpās, piemēram, dzīvojamās, biroja un sabiedriskās telpās.

Pamatvirsmas.

Produkts ir piemērots porainas pamatvirsmas, piemēram, špaktelētas virsmas, kā arī iepriekš nekrāsotu ģipša plātņu, apmetuma un betona virsmu, gruntēšanai pirms virsmas beigu krāsošanas.

Virsmas sagatavošana.

Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētās virsmas stāvokļa un tai izvirzītajām prasībām. Pamatvirsmai jābūt gludai, sausai un attīrītai no putekļiem, taukiem, krītainām daļām un atlupušām daļiņām. Virsmas tīrīšanai lietojams remdens vai silts ūdens. Vēca atdalījušies krāsa jānoņem, vāji saistīta virsma jāattīra līdz stingrai pamatnei. Labākas adhēzijas panākšanai iepriekš ar spīdīgu krāsu apstrādāta virsma vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru. Virsmas caurumi un plaisas jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi; nošpaktelētā virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Gruntēšana.

Virsmas jānogruntē ar 1 kārtu krāsas **Drywall Grund**, vajadzības gadījumā to atšķaidot ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma).

Beigu apdare.

Virsmas beigu apdare jāveic ar piemērotu krāsu no **Sadolin Professional** klāsta.



Tehniskie dati

Pielietojums	iekšdarbi sausās telpās
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	stipri matēta
Izturība pret mitro nobērzi ISO 11998 (28 dienas, 200 cikli)	2. klase (< 10 µm)
Segtspēja	8–9 m²/l (1 kārtā) atkarībā no pamatvirsmas iesūkšanas spējas un gluduma
Žūšanas laiks	puteļņneuzņēmīga pēc 1 stundas, var krāsot pēc 2 stundām
Atšķaidītājs	ūdens
Tonēšana	tonēšanas sistēma "Acomix", bāzes tonis BW
Darbarīki	ota, rullītis, smidzinātājs
Smidzināšana	0,017"– 0,025" uzgalis, spiediens 150...200 bāri, smidzināšanas leņķis 30–60°
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas
Glabāšana	glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C), sargāt no sala
Iepakojums	2,5 l / 10 l

Krāsošanas ieteikumi

Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...+25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Augstāka vai zemāka temperatūra, nekā pieļaujams, kā arī caurvējš darba laikā var izraisīt nekvalitatīvas krāsas plēves veidošanos.

Pirms lietošanas krāsa kārtīgi jāsamaisa

Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Darba laikā jāizmanto liels krāsas daudzums, lai virsma ilgāk paliktu mitra un to varētu apstrādāt. Krāsojot griestus, jāstrādā gaismas krišanas virzienā, t.i., izlīdzinošie triepieni jāveic virzienā no loga. Sienu krāsošanas gadījumā krāsa jāklāj uz virsmas vispirms šķēsvirzienā, pēc tam virsma jāizlīdzina, virzot veltnīti uz augšu un uz leju. Katra nākamā veltnīša kustība krāsas joslā jāizpilda vienā virzienā visā sienas laukumā.

Darba drošība

Strādāt labi vēdināmā vietā. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem. Profesionālam lietotājam pēc viņa lūguma tiek izsniegta darba drošības datu lapa.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Glabāt no sala pasargātā sausā un vēsā vietā. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Derīguma termiņš: sk. uz iepakojuma.

Ražotājs

"Akzo Nobel Decorative Coatings AB", Zviedrija.

Pārstāvis

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67517018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.