

RUBBOL PRIMER

Ūdenī šķīstoša gruntskrāsa kokam



PIELIETOJUMS

Ātri žūstoša ūdenī šķīstoša gruntskrāsa koka virsmām, uz akrila-alkīda saistvielu maisījuma bāzes. Produkts labi piesaistās pamatvirsmai, tādējādi palielinot ūdenī šķīstošas segkrāsas izturību uz koka virsmas. Gruntskrāsa nodrošina virsmai efektīvu aizsardzību pret mitrumu un uzlabo apstrādātās virsmas segtspēju. Gruntskrāsu var tonēt segkrāsai līdzīgā tonī.

Produkts ir paredzēts ēvelētu, plāni zāģētu un zāģētu koka virsmu gruntēšanai, veicot iekšdarbus un ārdarbus, piem., apšuvuma dēļiem, koka paneļiem, norobežojumiem.

PAMATVIRSMAS

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai, attīrītai no bojātājsēnēm un koksnes kaitēkļiem. Koksnes mitruma saturam jābūt 14–20%.

PIESŪCINĀŠANA

Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu sistēmā ar ūdenī šķīstošiem produktiem, veicot ārdarbus, iepriekš nekrāsota koka virsma jāapstrādā ar biocīdo gruntēšanas aizsarglīdzekli "Pinotex Wood Primer BPR". Piesūcināšanas gruntēšanas līdzeklis novērš tādu sēnīšu slimību kā trupe un koksnes zilējums izplatīšanos. Pirms nākamās apstrādes piesūcinātai virsmai jāļauj žūt saskaņā ar prasībām (24 stundas).

GRUNTĒŠANA

- Jāpārliecinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa. Virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas "Rubbol Primer". Atkarībā no apstrādes paņēmiena un nepieciešamības gruntskrāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni attiecībā līdz 1:2. Gruntskrāsa jāklāj uz virsmas, izmantojot otu vai krāsošanas ierīci ar sariem.
- Pirms lietošanas un darba laikā produkts kārtīgi jāsamaisa.
- Produkta uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...+25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), krāsas temperatūrai augstākai par +15 °C un relatīvajam gaisa mitrumam mazākam par 80%. Izvairīties no krāsošanas caurvējā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari, jo ūdens pārāk intensīva iztvaikošana var traucēt produkta produkta sasaistīšanos ar koksni saskaņā ar prasībām.
- Darbarīki jānotīra ar ūdeni uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt tikai mehāniski.

BEIGU APDARE

Virsmas beigu apdare veicama, uzklājot 2 kārtas piemērotas ūdenī šķīstošas akrila krāsas vai eļļas krāsas, piemēram, "Sikkens Rubbol Facade Special", "Sikkens Rubbol Timber Special", "Sikkens Rubbol Facade Flow".

TEHNISKIE DATI

Pielietojums	<i>Iekšdarbi un ārdarbi</i>
Saistviela	<i>Akrils/alkīds</i>
Gatavais tonis	<i>Balts</i>
Tonēšana:	<i>Tonēšanas sistēma "Acomix", bāzes toņi BW un BC</i>
Blīvums	<i>BW un baltais – 1,1–1,2 kg/l BC – 0,9–1,1 kg/l</i>
Viskozitāte	<i>DIN 4 45–55 s/23 °C</i>
Sausnas saturs (neatšķaidītā veidā)	<i>BW un baltais 34–36% BC – 24–27%</i>
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	<i>Pusmatēta 15–25 GU Spīduma beigu pakāpe ir atkarīga no virsmas iesūkšanas spējas, kārtas biezuma, uzklāšanas tehnoloģijas un citiem apstākļiem</i>
Žūšanas laiks (23 °C / 50% RH)	<i>30 min putekļneuzņemīga Var krāsot pēc 2 stundām Sausa krautņošanai pēc 24 stundām Žūšanas laiks ir relatīvs un atkarīgs no koksnes īpašībām un žūšanas apstākļiem</i>
Patēriņš (viena kārtā neatšķaidītā veidā)	<i>Ēvelēta koksne 80–120 g/m² Zāgēta koksne 100–140 g/m²</i>
Atšķaidītājs	<i>Ūdens</i>
Darbarīki	<i>Ota, krāsošanas ierīce ar sariem</i>
Darbarīku tīrīšana	<i>Ūdens</i>
Glabāšanas laiks neatvērtā ražotāja traukā	<i>18 l – 24 mēneši; 950 l – 6 mēneši</i>
Produkta glabāšana (glabāšana noliktavā un transportēšana)	<i>Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā +5...+35 °C temperatūrā</i>
Iepakojums	<i>18 l (BW), 18,6 l (BC), 950 l (balts)</i>
<i>ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – A/d – 130 g/l (2010). GOS saturs produktā: maks. 60 g/l.</i>	

Lietošanas laikā ievērot produkta drošības datu lapā minētās drošības prasības!

PĀRSTĀVIS

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018

Iepriekš norādītie tehniskie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no uzklāšanas paņēmieniem, laika apstākļiem produkta uzklāšanas laikā utt. Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot lietošanas norādījumus vai nepareizi lietojot produktu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar produkta pārstāvi. Ražotājs saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.