

RUBBOL TIMBER SPECIAL

Ūdenī šķīstoša krāsa kokam,
iekšdarbiem un ārdarbiem



Ūdenī šķīstoša akrila krāsa ēvelētu, plāni zāģētu un zāģētu koka virsmu apdarei, veicot iekšdarbus un ārdarbus. Veido uz virsmas elastīgu, ūdeni un netīrumus atgrūdošu aizsargplēvīti. Ārdarbos produkts jāizmanto sistēmā ar biocīdo gruntēšanas aizsarglīdzekli. Produkts stipri sasaistās ar koka virsmu, ātri žūst, tam piemīt viegla smarža.

PIELIETOJUMS

Ēvelētas, plāni zāģētas un zāģētas koka virsmas, veicot iekšdarbus un ārdarbus, piemēram, apšuvuma dēļi, nožogojumi.

PAMATVIRSMAS

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai, attīrītai no bojātājsēnēm un koksnes kaitēkļiem. Koksnes mitruma saturam jābūt 14–20%.

GRUNTĒŠANA

- Krāsojot koka virsmas iekšējās, pirms pirmās kārtas uzklāšanas produkts "Rubbol Timber Special" jāatšķaida ar tīru ūdeni līdz 10% apmērā.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu un sasaistīšanos ar ūdenī šķīstošiem produktiem, veicot ārdarbus, iepriekš neapstrādāta koka virsma vispirms jānogruntē ar alkīda biocīdo piesūcināšanas gruntēšanas līdzekli "Pinotex Wood Primer BPR". Apdares krāsošana veicama ar produktu "Rubbol Timber Special" ne agrāk kā 24 stundas pēc virsmas gruntēšanas. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.

KRĀSOŠANA

- Apdares krāsošanai uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas produkta "Rubbol Timber Special". Produkts jāklāj uz virsmas, izmantojot otu vai krāsošanas ierīci ar sariem.
- Vajadzības gadījumā produktu var atšķaidīt ar tīru ūdeni – maksimāli līdz 10% apmērā.
- Pirms lietošanas un darba laikā produkts kārtīgi jāsamaisa.
- Produkta uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...+25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), krāsas temperatūrai augstākai par +15 °C un relatīvajam gaisa mitrumam mazākam par 80%. Izvairīties no krāsošanas caurvējā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari, jo ūdens pārāk intensīva iztvaikošana var traucēt produkta sasaistīšanos ar koksni saskaņā ar prasībām.
- Darbarīki jānotīra ar ūdeni uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt tikai mehāniski.

KRĀSOTĀS VIRSMAS KOPŠANAS IETEIKUMI

Ekspluatācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Augstāka mazgāšanas ūdens temperatūra paātrina virsmas attīrīšanu. Par darbarīku izmantojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.

TEHNISKIE DATI

Pielietojums	<i>Iekšdarbi un ārdarbi</i>
Saistviela	<i>Akrils</i>
Gatavais tonis	<i>Balts, smilškrāsas (RAL 1015), melns (RAL 9005)</i>
Tonēšana:	<i>Tonēšanas sistēma "Acomix", bāzes toņi BW un BC</i>
Blīvums	<i>BW, baltais un smilškrāsas – 1,1–1,3 kg/l BC un melnais – 0,9–1,1 kg/l</i>
Viskozitāte	<i>BW, BC, baltais un smilškrāsas – DIN 4 50–60 s/23 °C Melnais – DIN 4 45–50 s/23 °C</i>
Sausnas saturs	<i>BW, baltais un smilškrāsas – 40–42% BC – 34–36% Melnais – 26–28%</i>
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	<i>BW, BC, baltais un smilškrāsas – pusmatēta 15–25 GU Melnais – stipri matēta 2–4 GU Spīduma beigu pakāpe ir atkarīga no virsmas iesūkšanas spējas, kārtas biezuma, uzklāšanas tehnoloģijas un citiem apstākļiem</i>
Žūšanas laiks (23 °C / 50% RH)	<i>30 min putekļņeuzņēmīga Var krāsot pēc 1 stundas Sausa krautņošanai pēc 24 stundām Žūšanas laiks ir relatīvs un atkarīgs no koksnes īpašībām un žūšanas apstākļiem</i>
Patēriņš (viena kārtā)	<i>Ēvelēta koksne 100–150 g/m² Zāģēta koksne 125–160 g/m²</i>
Atšķaidītājs:	<i>Ūdens</i>
Darbarīki	<i>Ota, krāsošanas ierīce ar sariem</i>
Darbarīku tīrīšana	<i>Ūdens</i>
Glabāšanas laiks neatvērtā ražotāja traukā	<i>18 l – 24 mēneši; 950 l – 6 mēneši</i>
Produkta glabāšana (glabāšana noliktavā un transportēšana)	<i>Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā +5...+35 °C temperatūrā</i>
Iepakojums	<i>18 l (BW), 18,6 l (BC), 950 l (balts, smilškrāsas, melns)</i>

ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – A/d – 130 g/l (2010). GOS saturs produktā: maks. 15 g/l.

Lietošanas laikā ievērot produkta drošības datu lapā minētās drošības prasības!

PĀRSTĀVIS

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018

Iepriekš norādītie tehniskie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no uzklāšanas paņēmieniem, laika apstākļiem produkta uzklāšanas laikā utt. Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot lietošanas norādījumus vai nepareizi lietojot produktu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar produkta pārstāvi. Ražotājs saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.