

ECORAS PENNELLABILE

Apdares apmetums, kas klājams uz virsmas ar otas palīdzību

- Smalkgraudains apdares apmetums
- Viegli klājas uz virsmas ar otas palīdzību
- Izstrādājums ir piemērots, lai atjaunotu laika gaitā saplaisājušu un nobērztu kaļķu apmetumu



Īpašības

Šķidro kaļķu apmetumu "Ecoras Pennellabile" veido dabiskie kaļķi, silikāta smiltis ar atlasītu graudiņu lielumu, kā arī ūdens dispersijas sveķi. Ar otas palīdzību uz virsmas klājamais apmetums pirmām kārtām ir piemērots, lai atjaunotu vecu apmetuma virsmu, kuras plaisas ir līdz 0,5 mm platas. Krēmveida konsistences dēļ apmetuma maisījumu viegli lietot, un apmetums nenoplūst no virsmas strūklās. Kaļķu apmetumu viegli sagatavot no sausā maisījuma un ērti uzklāt uz virsmas ar otu. Apmetums stipri piesaistās pamatvirsmai, tas ir elastīgs un neplaisā siltuma iedarbības paplašināšanās izraisītu virsmas kustību rezultātā. Izstrādājums nesatur ūdenī šķīstošus sāļus. Liels kalcija hidroksīda saturs maisījumā nodrošina tā labu sasaistīšanos ar sekojošo krāsas kārtu vai uz kaļķu bāzes veidotu izlīdzināšanas maisījumu.

Piemērotas pamatvirsmas

Izstrādājums ir piemērots saplaisājušas (plaisu maks. platums 0,5 mm) un nolietotas apmetuma virsmas atjaunošanai, veicot ārējās un iekšējās apdares darbus. Īpaši labi izmantojams pirms virsmas vēlākās apstrādes ar krāsu vai izlīdzināšanas maisījumu uz kaļķu bāzes. Izstrādājums nav piemērots stipri nelīdzenas, neizolētas kritainas, kā arī betona virsmas apdarei.

Virsmas sagatavošana

Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētā objekta un tam izvirzītajām prasībām. Pirms darba sākšanas jāpārlicinās, ka bāzes apmetums ir pietiekami sacietējis. Apstrādājamai virsmai jābūt izturīgai, sausai un attīrītai no putekļiem, netīrumiem, kvēpiem, krīta daļiņām, ūdensaugiem, sūnām u.c. organiskajām vielām, kā arī no sacietējušām vai atlupušām kārtām. Uz virsmas nosēdušies sāļi, drūpoša vai vāji saistīta virsma jāattīra līdz stingrai pamatnei. Uz apstrādājamās virsmas nedrīkst būt nekā, kas varētu apgrūtināt sasaistīšanos ar apmetuma kārtu, piemēram, virsma iepriekš nedrīkst būt apstrādāta ar hidrofbu apdares līdzekli.

Apmetuma sagatavošana

Maisītājā jāielej 10 litri tīra ūdens un jāieber 20 kg sausā maisījuma "Ecoras Pennellabile". Jāsāk samaisīšana, lietojot urbjašānu ar nelieliem apgriezieniem, un pakāpeniski jāpievieno maisījums un jāturpina maisīšana, līdz izveidojas viendabīga masa. Gatavajam apmetuma maisījumam jābūt bez kunkuljiem! Jāļauj maisījumam žūt 4-5 minūtes, pēc tam tas vēlreiz jāsamaisa; tagad maisījums ir gatavs uzklāšanai uz virsmas. Lielu apjomu sagatavošanai lietojams maisītājs ar vertikālu asi.

Maisījumam nedrīkst pievienot kaļķus, cementu vai ģipsi. Jāizvairās no lielāka ūdens daudzuma pievienošanas, nekā ir atļauts.

Virsmas iepriekšējā apstrāde

Pirms apmetuma maisījuma klāšanas uz virsmas sienu viegli jānoskalo ar ūdeni. Iepriekšēja virsmas mitrināšana ir īpaši nepieciešama, klājot stipri porainu bāzes apmetumu. Pirms apmešanas sākuma jāpārlicinās, ka siena nav pārāk slapja, jo tas var traucēt apmetuma piesaistīšanos virsmai. Klājot uz virsmas divas vai vairākas apmetuma kārtas, vienmēr nedaudz jāsamitrina apakšējā kārta pirms nākamās apmetuma kārtas klāšanas.

Apmešana

Gatavais apmetuma maisījums jāklāj uz virsmas ar plakanu otu krusteniskām kustībām. Bojātās vietas jāapstrādā vairākas reizes. Pirms nākamās kārtas klāšanas jāpagaida, kamēr iepriekšējā kārta ir pietiekami nožuvusi. Ieteicamais žūšanas laiks starp divām kārtām ir 1-2 stundas atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma.

Beigu apdare

Apmetās virsmas krāsošanu var sākt ne agrāk kā 10 dienas pēc virsmas apmešanas. Nepieciešamais apmetuma kārtas žūšanas laiks ir atkarīgs no kārtas biezuma, gaisa temperatūras un mitruma. Ar kaļķu apmetumu klātas virsmas krāsošanai pirmām kārtām lietojamas krāsas ar augstu tvaicējamību, piem., kaļķu, silikāta un silikona krāsas.



Materiāla fizikālās īpašības (23 °C, RH 50%) (UNI EN 1015:2000)

Maks. daļiņu izmērs	0,08 mm
Sausā maisījuma blīvums	1000 kg/m³
Gatavā maisījuma blīvums	1650 kg/m³
Ieteicamais maks. kārtas biezums	0,5 mm
Maisījuma apstrādes laiks	apm. 60-90 min
Sacietēšanas laika sākums	apm. 60-90 min
Ūdens tvaika difūzijas pretestības koeficients «μ»	< 7

Tehniskie dati

Izskats	Smalks pulveris.
Krāsa	Balta.
Teorētiskais patēriņš	apm. 400 g/m² (ja kārtas biezums ir 1 mm).
Žūšana (23°C, RH 50%)	Žūšanas laiks starp divām apmetuma kārtām – minimāli 1-2 stundas.
Atšķaidītājs	Ūdens. 20 kg sausā maisījuma jāatšķaida ar 10 l ūdens.
Uzklāšanas paņēmieni	Plata plakana ota.
Darbarīku tīrīšana	Uzreiz pēc lietošanas jānotīra ar ūdeni. Sausu maisījumu var noņemt tikai mehāniski.
Uzglabāšana	Uzglabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā. Sargāt no sala! Neatvērtā oriģinālā iepakojumā saglabājas vismaz 24 mēnešus no ražošanas datuma.
Iepakojuma svars	20 kg

Lietošanas nosacījumi

Apmešanas un apmetuma žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8..30 °C, gaisa mitrumam < 85%. Jāizvairās no apmešanas aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējinātā laikā, kā arī tad, ja tieši uz virsmas krīt saules stari. Neklāt apmetumu uz virsmas, kas ir sasalusi, sāk atkust vai var sasalt tuvākajās 24 stundās. Neklāt apmetumu uz saulē stipri sakarsušas sienas.

Svarīga piezīme

Nelietot bojātus un atvērtus maisījuma maisus. Sausu maisījumu nav piemērots lietošanai. Nepievienot ūdeni apmetuma javai, kas ir sākusi sacietēt.

Drošības tehnika

Izstrādājums satur kalķus, un tam ir kairinoša iedarbība. Nopietnu bojājumu draudi acīm. Kairina elpošanas orgānus un ādu – darba laikā lietot piemērotus aizsargcimdus un acu vai sejas aizsarglīdzekļus. Nepieļaut nokļūšanu acīs; ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Pēc pieprasījuma profesionālam lietotājam tiek izsniegta produkta drošības datu lapa.

Vides aizsardzība un atkritumu likvidēšana

Aizliegts izliet kanalizācijā, augsnē un ūdenskrātuvēs. Atkritumos drīkst izmest tikai tukšu taru un apmetuma sausās atliekas.

Ražotājs

«Rapid Mix S.R.L.», Itālija. Izstrādājums ir izgatavots pēc koncerna «Akzo Nobel» pasūtījuma.

Pārstāvis

SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.