

RUBBOL WP 112 FR

Ugunsizturīga gruntskrāsa koka virsmām



Koka virsmām paredzēta gruntskrāsa, ko raksturo pirmšķirīgas ugunsdrošības īpašības (ugunsreakcijas klase B-s2, d0 saskaņā ar EN 13501-1). Ūdenī šķīstošais produkts ātri žūst, tāpēc pēc nožūšanas normālos apstākļos virsmas beigu apdari var sākt jau tad, kad ir pagājušas 2 stundas pēc virsmas gruntēšanas. Ātrās žūšanas dēļ produkts ir ļoti efektīvi izmantojams. Krāsu viegli klāt uz virsmas, labi izlīdzināt, un to raksturo ļoti labas piepildīšanas īpašības. Salīdzinājumā ar līdzīgām ugunsizturīgām gruntskrāsām "Rubbol WP 112 FR" patēriņš ir gandrīz par 30% mazāks – nepieciešamais "Rubbol WP 112 FR" patēriņš ir 250 g/m². Gruntskrāsa labi piesaistās pamatvirsmai, tādējādi palielinot ūdenī šķīstošas segkrāsas izturību uz koka virsmas. Produktam piemīt labas noturības īpašības, tas nenoslāņojas oriģinālajā tvertnē pat ilgstošas glabāšanas gadījumā.

Produkts atbilst ugunsreakcijas klases B-s2, d0 (EN 13501-1) prasībām, veicot ārdarbus, un ir sertificēts izmantošanai šādā produktu kombinācijā: vismaz 18 mm biezs egles koksnes klājs, kas nogruntēts ar ugunsizturīgo gruntskrāsu "Sikkens Rubbol WP 112 FR" (patēriņš 250 g/m²) un kam virsmas apdare veikta ar produktu "Sikkens Rubbol Facade Special" (patēriņš 150 g/m²).

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts egles koksnes fasādes elementu gruntēšanai, veicot ārdarbus, piem., tādiem kā apšuvuma dēļi, koka paneļi, nožogojumi.

PAMATVIRSMAS

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai, bez bojātājsēnēm un koksnes kaitēkļiem. Apstrādes laikā koksnes mitrumsaturam jābūt 14–20%. Horizontāli izvietotām koka virsmām jābūt slīpi nozāgētām 15° leņķī. Apšuvuma malām jābūt ar noapaļojumu, kura rādiuss ir vismaz 2 mm.

PIESŪCINĀŠANA

Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu sistēmā ar ūdenī šķīstošiem produktiem, veicot ārdarbus, iepriekš nekrāsota koka virsma jāapstrādā ar biocīdo gruntēšanas aizsarglīdzekli "Pinotex Wood Primer BPR". Piesūcināšanas gruntēšanas līdzeklis novērš tādu sēnīšu slimību kā trupe un koksnes zilējuma izplatīšanos. Pirms nākamās apstrādes piesūcinātai virsmai jāļauj žūt saskaņā ar prasībām (24 stundas). Īpaši rūpīgi jāapstrādā apšuvuma gali, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret laika apstākļu iedarbību.

GRUNTĒŠANA

- Jāpārliecinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa. Virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas "Rubbol WP 112 FR". Lai iegūtu prasībām atbilstīgu aizsargkārtu, ugunsizturīgās gruntskrāsas patēriņam jābūt vismaz 250 g/m² (apšuvuma aizmugurē vismaz 120 g/m²). Gruntskrāsa jāklāj uz virsmas, izmantojot otu, smidzinātāju vai krāsošanas ierīci ar sariem.
- Produkts ir gatavs lietošanai, un atkarībā no apstrādes paņēmiena un vajadzības gruntskrāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni – maksimāli līdz 5% apmērā.
- Pirms lietošanas un darba laikā produkts kārtīgi jāsamaisa.
- Produkta uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +15...+25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), krāsas temperatūrai: augstākai par +15 °C, bet relatīvajam gaisa mitrumam: 40-80 %. Izvairīties no krāsošanas caurvējā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari, jo ūdens pārāk intensīva iztvaikošana var traucēt produkta sasaistīšanos ar koksnī saskaņā ar prasībām.
- Darbarīki jānotīra ar ūdeni uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Pirms virsmas beigu apdares gruntskrāsas kārtā nav jāslīpē.

BEIGU APDARE

Virsmas beigu apdare veicama ar produktu "Sikkens Rubbol Facade Special". Nepieciešamais segkrāsas minimālais patēriņš: 150 g/m².

TEHNISKIE DATI

Pielietojums	Ārdarbi
Saistviela	Akrilāts
Krāsa	Krēmkrāsa
Blīvums	~ 1,37 kg/l
Žūšanas laiks (23 °C / 50% RH)	30 min putekļneuzņēmīga Var krāsot pēc 2 stundām Žūšanas laiks ir relatīvs un atkarīgs no koksnes īpašībām, krāsas kārtas biezuma un žūšanas apstākļiem
Patēriņš	250–300 g/m ² (180–220 ml/m ²)
Atšķaidītājs	Ūdens
Darbarīki	Ota, smidzinātājs, krāsošanas ierīce ar sariem
Darbarīku tīrīšana	Ūdens
Glabāšanas laiks neatvērtā ražotāja traukā	24 mēneši
Produkta glabāšana (glabāšana noliktavā un transportēšana)	Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā +5...+30 °C temperatūrā
Iepakojums	20 l

ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – A/d – 130 g/l (2010). GOS saturs produktā: maks. 50 g/l.

Lietošanas laikā ievērot produkta drošības datu lapā minētās drošības prasības!

PĀRSTĀVIS

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018

Iepriekš norādītie tehniskie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no uzklāšanas paņēmieniem, laika apstākļiem produkta uzklāšanas laikā utt. Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot lietošanas norādījumus vai nepareizi lietojot produktu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar produkta pārstāvi. Ražotājs saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.