

simply refresh furniture

Matēta jaunākās paaudzes krāsa mēbelēm "divi vienā" – gruntējums un krāsa

- ✓ Labi piesaistās dažādām virsmām
- ✓ Izturīga pret triecieniem un skrāpējumiem
- ✓ Krāsotā virsma ir noturīga pret tauku traipiem un to viegli tīrīt
- ✓ Ātri žūst
- ✓ Krāsai ir vāja smarža un zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Simply Refresh Furniture – jaunākās paaudzes krāsa mēbelēm "divi vienā" – gruntējums un krāsa. Krāsa labi piesaistās dažādām virsmām, ir īpaši izturīga pret nodilumu, tostarp izturīga pret triecieniem un skrāpējumiem, pasargā no dažādiem traipiem. Ātri žūst, piemīt vāja smarža. Krāsotā virsma ir viegli mazgājama un kopjama. Piemērota mēbeļu, durvju, logu, palodžu, cauruļu, radiatoru, grīdlīstu un citu koka un metāla virsmu krāsošanai un atjaunošanai ārā un iekštelpās. Atšķirībā no alkīda krāsām uz šķīdinātāju bāzes ūdens bāzes krāsa **Simply Refresh Furniture** laika gaitā nedzeltē un saglabā savu sākotnējo toni.

Krāsa ir piemērota arī sienu atjaunošanai, kas iepriekš krāsotas ar eļļas bāzes krāsām.

PIELIETOJUMS

Mēbelēm, durvīm, logiem, palodžēm, caurulēm, radiatoriem, grīdlīstēm un citām koka, metāla un plastmasas virsmām, veicot iekšdarbus un ārdarbus.

PAMATVIRSMĀ

Jaunas un iepriekš krāsotas koka un metāla virsmas, kas krāsotas ar alkīda vai eļļas bāzes krāsu, kā arī kokšķiedru un skaidu plātnes, var izmantot gan telpās, gan ārpus telpām.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Pamatvirsmai jābūt sausai, tīrai, bez taukiem un putekļiem. Virsma jānoskalo ar remdenu vai siltu ūdeni, ļoti netīrām virsmām jāizmanto speciāls mazgāšanas līdzeklis.
- Vecā atdalījusies krāsa un slikti saistītas virskārtas jānotīra līdz stingrai pamatnei.
- No metāla virsmām rūpīgi jānotīra rūsa, asas koka virsmu malas slīpējot jānoapaļo.
- Lai uzlabotu sasaistīšanos, iepriekš ar eļļas vai alkīda krāsu krāsota virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.
- Pamatvirsmas plaisas un nelīdzenumi jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi no **Sadolin** produktu klāsta. Virsma gludi jānoslīpē un jāattīra no putekļiem.

GRUNTĒŠANA

Jaunākās paaudzes krāsa "divi vienā" ir gruntējums un segkrāsa, tāpēc papildus virsmas gruntēšana nav nepieciešama.

Izņēmumi

Pirms stipri sarūsējušas metāla virsmas krāsošanas jānoņem pēc iespējas vairāk rūsas, un visi rūsas atlikumi jāpārklāj ar rūsas saistvielu, lai novērstu to iekļūšanu krāsas pārklājumā. Stipri sarūsējušām virsmām ir ieteicams izmantot arī pretkorozijas grunti, lai rūsa nebojātu krāsas pārklājumu.

Jaunu koka virsmu ārpus telpām ietekmē dažādi laikapstākļi (saule, lietus, sniegs u.c.), tāpēc tā jāapstrādā ar piemērotu dziļas iedarbības gruntējumu. Šī krāsa ir piemērota lietošanai bez gruntskrāsas, tomēr ilgāka kalpošanas laika nodrošināšanai koka virsmas ir ieteicams pirms krāsošanas nogruntēt ar piemērotu koksnes gruntskrāsu.

BEIGU APDARE

Pirms lietošanas krāsa labi jāsamaisa. Uz jaunas virsmas ar otu vai veltnīti jāuzklāj 2 kārtas, bet uz iepriekš krāsotas virsmas – 1 vai 2 kārtas krāsas. Krāsa ir gatava lietošanai. Vajadzības gadījumā pirmai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma), pēdējai kārtai izmantot neatšķaidītu krāsu. Vajadzības gadījumā pirms katras nākamās kārtas krāsošanas virsmu var viegli noslīpēt ar smalku smilšpapīru.

VIRSMAS TĪRĪŠANA

Normālos apstākļos šīs krāsas plēve galīgi sacietē divu nedēļu laikā pēc krāsošanas, tāpēc līdz tam virsmu nedrīkst mazgāt vai tīrīt. Pēc divām nedēļām virsma kļūst izturīga pret tīrīšanu. Krāsotu virsmu tīra ar remdenu tīru ūdeni, vajadzības gadījumā var izmantot neitrālu vai viegli sārmainu (pH 7–8) mazgāšanas līdzekli. Ar mazgāšanas līdzekli notīrītā virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, jo sārmains mazgāšanas līdzeklis var mīkstināt krāsas plēvi un padarīt to neausrīdīgāku. Izvairieties no stipri sārmainu mazgāšanas līdzekļu un raupju suku lietošanas. Virsmas tīrīšanai izmantojama mitra drāna vai mīksts sūklis. Neizmantojot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, raupjus sūklus vai cietas suku.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	iekšdarbiem un ārdarbiem
Saistviela	akrils
Spīduma pakāpe ISO 2813:2014 (60°)	matēta, 8
Sausnas saturs	53%
Patēriņš	uz iepriekš krāsotas virsmas: 10 m ² /l; uz iesūcošas virsmas: 8–10 m ² /l
Žūšanas laiks (23 °C, rel. mitrums 65%)	puteļņneuzņēmīga pēc 2 stundām, nākamo kārtu var klāt pēc 6 stundām
Atšķaidītājs	ūdens. Produkts ir gatavs lietošanai, nav jāatšķaida. Vajadzības gadījumā pirmai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni līdz 10% no tilpuma
Tonēšana	tonēšanas sistēma Acomix, pilns toņu klāsts
Darbarīki	ota, veltnītis
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni uzreiz pēc izmantošanas
GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs	≤ 70 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgr. A/a) – 130 g/l
Glabāšana	neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā (vairāk nekā +5 °C) 3 gadus. Sargāt no sala.
Iepakojums	0,5 l / 2,5 l

DARBA IETEIKUMI

Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80% (ieteicams 65%). Nav ieteicams krāsot virsmu, ja tā ir pakļauta tiešu saules staru vai saules karstuma iedarbībai. Ja virsmas temperatūra pārsniedz pieļaujamo temperatūru, krāsa var nožūt pārāk ātri, un tā rezultātā krāsa uz virsmas sadalās nevienmērīgi un var atstāt otas triepienu pēdas. Mitrā laikā un zemā gaisa temperatūrā krāsas žūšanas laiks ir krietni ilgāks.

Pirms nākamās kārtas klāšanas iepriekšējai krāsas kārtai jābūt pilnīgi nožuvušai. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukuma; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Īpaši rūpīgi jākrāso koka dēļu gali, jo šajās vietās visātrāk koksne iekļūst mitrums.

DARBA DROŠĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Strādāt tikai labi vēdināmā vietā. Pēc darba cieši noslēgt krāsas tvertni. Neizliet krāsu kanalizācijā, tostarp tīrot darbarīkus. Atbrīvojoties no krāsas atliekām, nogādājot tās bīstamo atkritumu savākšanas punktā vai sazinoties ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Neatvērtā iepakojumā krāsu var uzglabāt 3 gadus no ražošanas datuma (sk. uz iepakojuma).

RAŽOTĀJS

Akzo Nobel, Francija

PĀRSTĀVIS

SIA Akzo Nobel Baltics, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: +371 6751 7018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.