

# BINDO 10

Noturīga, matēta krāsa sienām

- ✓ Piešķir sienām noturīgu, matētu apdari (izturība pret mitro berzi, ISO 11998 - 1. klase)
- ✓ Viendabīga konsistence, viegli klājas un ātri žūst
- ✓ Ziemeļvalstu sertifikāts "Ziemeļu Gulbis" apliecina atbilstību stingriem vides standartiem
- ✓ Krāsotā virsma ir mazgājama un viegli kopjama
- ✓ Krāsai ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs



## PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Viendabīga un bieza emulsijas krāsa sienām, kas nodrošina īpaši noturīgu matētu virsmas pārklājumu. Krāsa ļauj panākt vienmērīgu un nevainojamu sienu apdari, kā arī labu noturību pret ikdienas nodilumu, saglabājot sienām skaistu izskatu ilgāku laiku. Krāsa viegli klājas un ātri žūst, kas ļauj ātri un viegli realizēt iecerēto projektu, kā arī panākt profesionāla izskata rezultātu bez lielas piepūles. Krāsoto virsmu var mazgāt un viegli kopt.

Plaša toņu izvēle. Krāsai **Bindo 10** ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs. Ziemeļvalstu sertifikāts "Ziemeļu gulbis" garantē atbilstību stingriem vides standartiem.

## PIELIETOJUMS

Krāsa ir paredzēta dzīvojamo un sabiedrisko telpu sienu krāsošanai. Piemēram, bieži mazgājamām sienām dzīvojamajās istabās, guļamistabās un bērnistabās, virtuvēs, priekšnos, kāpņu telpās, birojos un sabiedriskās telpās (skolas, bērnudārzi, veikali, viesnīcas, restorāni).

## PAMATVIRSMSA

Var lietot jaunām un iepriekš krāsotām apmetuma, betona un ķieģeļu virsmām, ģipša plātnēm, krāsojamām un stiklšķiedras tapetēm, špaktelētām virsmām, kā arī nogruntētām kokšķiedras un kokskaidu plātēm.

## VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Pamatvirsmai jābūt sausai, tīrai, bez taukiem un putekļiem. Vajadzības gadījumā virsma jānomazgā ar remdenu ūdeni, ļoti netīrām virsmām jāizmanto piemērots mazgāšanas līdzeklis. Pēc mazgāšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Vecā atdalījusi krāsa un slikti saistītas virskārtas jānotīra līdz stingrai pamatnei. Lai uzlabotu sasaistīšanos, iepriekš ar eļļas vai alkīda krāsu krāsota virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.
- Pamatvirsmas plaisas un nelīdzenumi jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi no **Sadolin** produktu klāsta. Virsma gludi jānoslīpē un jāattīra no putekļiem.

## GRUNTĒŠANA

- Poraina, piem., špaktelēta vai iepriekš nekrāsota apmetuma, betona un ķieģeļu virsma, kā arī ģipša plātnes jānogruntē ar gruntskrāsu **Grund**.
- Iepriekš neapstrādātas kokšķiedras un kokskaidu plates un atšķirīgas porainības (piem., daļēji špaktelēta) virsma jānogruntē ar gruntskrāsu **Super Grund**.
- Iepriekš ar alkīda vai eļļas krāsu pārklāta virsma, kā arī rūpnieciski apstrādāta virsma jānogruntē ar gruntskrāsu **Super Grund**.
- Veca, ar kaļķu krāsu krāsota virsmas kārtā jānoņem un jāsasaišta ar gruntskrāsas **Silikat Base** un ūdens maisījumu attiecībā 1:1 vai jānogruntē ar piemērotu gruntskrāsu.
- Līmes krāsas kārtā ir pilnībā jānoņem, un pirms krāsošanas virsma jānogruntē ar gruntskrāsu **Super Grund**.
- Pēc nožūšanas nogruntētā virsma viegli jānoslīpē ar smalkgraudainu smilšpapīru, pēc tam tā jāattīra no putekļiem.
- Ja nepieciešama spilgta toņa krāsa (sarkana, dzeltena, oranža), ieteicams pamatvirsmas gruntēšanai izmantot gruntskrāsu, kuras tonis ir pēc iespējas tuvāks apdares krāsas tonim, vai uzklāt uz virsmas papildu krāsas kārtu.

## BEIGU APDARE

Uz virsmas jāuzklāj krāsa **Bindo 10**. Pirms lietošanas produkts labi jāsamaisa. Uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas ar rullīti, otu vai smidzinātāju, starp kārtām ļaujot virsmai pilnībā nožūt. Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...+25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80% (ieteicams 65%). Ja temperatūra ir augstāka vai zemāka nekā ieteikts vai ir caurvējš, var veidoties nekvalitatīva krāsas plēve.

Krāsa ir gatava lietošanai un nav jāatšķaida. Krāsu atšķaidot vai uzklājot uz virsmas plānākā kārtā nekā ieteikts var pasliktināties produkta īpašības.



Tapešu (izņemot vinila tapetes), krāsojamo tapešu, auduma vai stiklšķiedras tapešu krāsošana: virsma jāattīra no putekļiem. Virsma jānogrun-tē ar gruntskrāsu **Super Grund**. Krāsa jāpārbauda 1 kvadrātmētru lielā laukumā, lai pārlicinātos, ka papīrs neatdalās. Ja papīra vai stiklšķied-ras tapetes ir nesen pielīmētas, jāievēro uz līmes iepakojuma norādītais žūšanas laiks.

## VIRSMAS TĪRĪŠANA

Normālos apstākļos krāsas plēve galīgi sacietē 4 nedēļu laikā pēc krāsošanas, tāpēc virsmu nedrīkst mazgāt vai tīrīt, līdz nav pagājis norādītais laiks. Pēc 4 nedēļām virsma kļūst izturīga pret tīrīšanu.

Netīru krāsotu virsmu tīra ar remdenu, tīru ūdeni, vajadzības gadījumā var izmantot neitrālu (pH 6–7) tīrīšanas līdzekli. Nav piemēroti tīrīšanas līdzekļi, kas satur organiskos šķīdinātājus (piemēram, spirtu). Virsmas tīrīšanai izmantojama mitra drāna vai miksts sūklis. Neizmantojot abrazī-vus tīrīšanas līdzekļus, raupjus sūklus vai cietas sukuks. Pēc mazgāšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.

## TEHNISKIE DATI

|                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pielietojums                                           | sausām telpām                                                                                                                                                                     |
| Saistviela                                             | kopolimēra dispersija                                                                                                                                                             |
| Spīduma pakāpe ISO 2813:2014 (60°)                     | matēta, 7                                                                                                                                                                         |
| Izturība pret mitro berzi ISO 11998 (28 d., 200 ciklu) | 1. klase                                                                                                                                                                          |
| Patēriņš                                               | uz iepriekš krāsotas virsmas: 10–12 m <sup>2</sup> /l; uz iesūcošas virsmas: 7–9 m <sup>2</sup> /l                                                                                |
| Žūšanas laiks (23 °C, rel. mitrums 65%)                | putekļneuzņēmīga pēc 1 stundas, nākamo kārtu var klāt pēc 2 stundām                                                                                                               |
| Termoizturība (ISO 3248:2000)                          | īslaicīgas augstas temperatūras iedarbības (24 stundas, +125 °C) rezultātā izskats nemainās; ilglaicīgas augstas temperatūras iedarbības rezultātā var mainīties tonis un spīdums |
| Tvaikcaurlaidība (ISO 7783:2011)                       | V <sub>2</sub> klase– vidēji (V= 30,4 g/(m <sup>2</sup> *d))                                                                                                                      |
| Atšķaidītājs                                           | ūdens. Produkts ir gatavs lietošanai, nav jāatšķaida. Vajadzības gadījumā krāsu var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% no tilpuma                                                        |
| Tonēšana                                               | tonēšanas sistēma "Acomix", pilns toņu klāsts                                                                                                                                     |
| Darbarīki                                              | ota, rullītis, smidzinātājs                                                                                                                                                       |
| Smidzinātājs                                           | uzgalis 0,017"–0,025", spiediens 150–200 bar, smidzināšanas leņķis 30–60°                                                                                                         |
| Darbarīku tīrīšana                                     | ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas                                                                                                                                                    |
| GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs            | ≤ 1 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgr. A/a) - 30 g/l)                                                                                                        |
| Glabāšana                                              | neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā (vairāk nekā +5 °C) 3 gadus. Sargāt no sala.                                                                                             |
| Iepakojums                                             | 0,9 l / 2,5 l / 9 l                                                                                                                                                               |

## DARBA IETEIKUMI

Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80% (ieteicams 65%). Ja temperatūra ir augstāka vai zemāka, nekā ieteikts, vai ir caurvējš, var veidoties nekvalitatīva krāsas plēve.

Pirms nākamās kārtas klāšanas iepriekšējai krāsas kārtai jābūt pilnīgi sausai. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukuma; pārtraukumi ir pieļauja-mi tikai stūros.

Krāsa jāuzklāj bagātīgi, lai krāsotā virsma ilgāk saglabātu mitrumu, jo tā būs vieglāk to izlīdzināt. Lai noteiktu nepieciešamo krāsas daudzumu, jāizmanto marķējumā norādītie dati par patēriņu. Krāsojot sienas, krāsa jāizlīdzina, virzot rullīti uz augšu un uz leju tā, lai katra krāsas triepiena pēdējais gājiens tiek veikts ar rullīti vienā un tajā pašā virzienā pāri sienai.

## DARBA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Pēc norīšanas steidzami meklēt medicīnisko palīdzību. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot smidzinājumu, miglu.

ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgr. A/a) - 30 g/l. GOS saturs produktā < 1 g/l.

## VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt krāsas tvertni. Pirms darbarīku tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts novadīt kanalizācijā vai ūdenstilpēs. Šķidrās krā-sas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

## RAŽOTĀJS

Akzo Nobel, Zviedrija

## PĀRSTĀVIS:

SIA Akzo Nobel Baltics, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 6751 7018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot, lai izraudzītos produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radu-šies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstā-vis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.