



EASYCARE

multi-surface

Matēta, ūdens bāzes krāsa koka, plastmasas un metāla virsmām “divi vienā” – gruntējums un krāsa

- ✓ Unikāla skrāpējumizturīga tehnoloģija *Scratch Resist Technology* (pārbaudīta saskaņā ar standartu EVS-EN ISO 1518-1:2011).
- ✓ Labi piesaistās dažādām virsmām.
- ✓ Krāsotā virsma ir izturīga pret tauku traipiem un pirkstu nospiedumiem.



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

EasyCare Multi-Surface ir jaunākās paaudzes ūdens bāzes krāsa “divi vienā” – gruntējums un krāsa –, kas piemērota koka, plastmasas un metāla virsmām. Krāsa ātri žūst, viegli klājas uz virsmas un nodrošina lielisku saķeri ar dažādām pamatvirsmām.

Krāsas pārklājums ir izturīgs pret skrāpējumiem (pārbaudīts saskaņā ar standartu EVS-EN ISO 1518-1:2011) un nodilumu. Krāsoto virsmu ir viegli kopt, un tā ir noturīga pret tauku traipiem un pirkstu nospiedumiem.

Produkts ir piemērots mēbeļu, durvju, logu, palodžu, cauruļu, radiatoru, grīdlīstu un citu koka, plastmasas un metāla virsmu krāsošanai un atjaunošanai, veicot iekšdarbus un ārdarbus.

Atšķirībā no šķīdinātāja bāzes alkīda krāsām ūdens bāzes akrila krāsa **EasyCare Multi-Surface** laika gaitā nedzeltē un saglabā sākotnējo toni.

Produkts piemērots arī iepriekš ar eļļas krāsu krāsotu sienu atsvaidzināšanai.

PIELIETOJUMS

Produkts ir piemērots mēbeļu, durvju, logu, palodžu, cauruļu, radiatoru, grīdlīstu un citu koka, metāla un plastmasas virsmu krāsošanai un atjaunošanai, veicot iekšdarbus un ārdarbus.

PAMATVIRSMĀ

Jaunas un iepriekš ar alkīda vai eļļas krāsu pārklātas koka un metāla virsmas, plastmasas virsmas, kā arī kokšķiedru un kokskaudu plātnes, veicot iekšdarbus un ārdarbus.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem, smiltīm, taukiem un netīrumiem. Virsmu nomazgāt ar remdenu vai siltu ūdeni, ļoti netīru virsmu tīrīšanai izmantot speciālu tīrīšanas līdzekli.

Vēca atdalījusies krāsa un vāji saistītas virskārtas jānoņem līdz stingrai pamatnei.

No metāla virsmām rūpīgi jānoņem rūsa, bet koka virsmu asās malas jānoslīpē gludas.

Lai nodrošinātu labāku saķeri, iepriekš ar eļļas vai alkīda krāsu krāsotas virsmas jānoslīpē ar smilšpapīru.

Pamatvirsmas plaisas un nelīdzenumi jāaizšpaktelē ar piemērotu špakteli no **Sadolin** produktu klāsta.

Nošpaktelētā virsma jānoslīpē gluda un rūpīgi jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

GRUNTĒŠANA

EasyCare Multi-Surface ir jaunākās paaudzes krāsa “divi vienā” – gruntējums un segkrāsa, tādēļ vairumā gadījumu papildu gruntēšana nav nepieciešama.

IZŅĒMUMI

Pirms stipri sarūsējušu metāla virsmu krāsošanas jānoņem pēc iespējas vairāk rūsas, bet atlikusī rūsa jāapstrādā ar rūsas pārveidotāju, lai novērstu tās izspiešanos cauri krāsas pārklājumam.

Stipri sarūsējušām metāla virsmām ieteicams izmantot arī piemērotu pretkorozijas grunti, lai nodrošinātu ilgstošu krāsas pārklājuma aizsardzību.

Jaunas koka virsmas ārpus telpām ir pakļautas saules, lietus, sniega un citu laikapstākļu iedarbībai, tādēļ tās ieteicams iepriekš apstrādāt ar piemērotu dziļi iesūcošu koksnes grunti.

Krāsu var lietot arī bez gruntēšanas, tomēr ilgākam koka virsmu kalpošanas laikam pirms krāsošanas ieteicams izmantot piemērotu koksnes grunti.

BEIGU APDARE

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Uz jaunas virsmas uzklāt 2 krāsas kārtas, uz iepriekš krāsotas virsmas – 1–2 kārtas. **EasyCare Multi-Surface** ir gatava lietošanai. Ja nepieciešams, pirmo kārtu drīkst atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma), savukārt noslēdzošo kārtu uzklāt neatšķaidītu. Lai iegūtu īpaši gludu virsmu, pirms katras nākamās kārtas uzklāšanas ieteicams virsmu viegli noslīpēt ar smalkgraudainu smilšpapīru.



Krāsa koka,
metāla un
citām virsmām

VIRSMAS TĪRĪŠANA

Normālos apstākļos krāsas pārklājums pilnībā sacietē aptuveni 2 nedēļu laikā pēc krāsošanas. Līdz tam virsmu nav ieteicams mazgāt vai mehāniski tīrīt.

Pēc pilnīgas sacietēšanas krāsoto virsmu var tīrīt ar tīru ūdeni. Vajadzības gadījumā izmantot neitrālu vai viegli sārmainu (pH 7-8) tīrīšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas virsmu rūpīgi noskalot ar tīru ūdeni, jo sārmains tīrīšanas līdzeklis var mīkstināt krāsas plēvi un samazināt tās spīduma pakāpi. Virsmas tīrīšanai izmantot mīkstu drānu vai sūkli. Neizmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, raupjus sūkļus, cietsaru suku vai stipri sārmains tīrīšanas līdzekļus.

TEHNISKIE DATI

Pielietojums	iekšdarbiem un ārdarbiem
Saistviela	akrils
Spīduma pakāpe ISO 2813:2014 (60°)	matēta, 8
Sausnas saturs	53%
Patēriņš	uz iepriekš krāsotas virsmas: 10 m ² /l; uz iesūcošas virsmas: 8-10 m ² /l
Žūšanas laiks (23 °C, rel. mitrums 65%)	puteķļneuzņēmīga pēc 2 stundām, nākamo kārtu var klāt pēc 6 stundām
Atšķaidītājs	ūdens. Produkts ir gatavs lietošanai, nav jāatšķaida. Vajadzības gadījumā pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni līdz 10% no tilpuma
Tonēšana	tonēšanas sistēma Acomix, pilns toņu klāsts
Darbarīki	ota, veltnītis
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni uzreiz pēc izmantošanas
GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs	≤ 70 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgr. A/a) – 130 g/l
Glabāšana	neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā (vairāk nekā +5 °C) 3 gadus. Sargāt no sala.
Iepakojums	0,5 l / 2,5 l / 4,5 l (tikai baltā bāze)

DARBA IETEIKUMI

Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80% (ieteicams 65%). Nav ieteicams krāsot virsmu, ja tā ir pakļauta tiešu saules staru vai saules karstuma iedarbībai. Ja virsmas temperatūra pārsniedz pieļaujamo temperatūru, krāsa var nožūt pārāk ātri, un tā rezultātā krāsa uz virsmas sadalās nevienmērīgi un var atstāt otas triepienu pēdas. Mitrā laikā un zemā gaisa temperatūrā krāsas žūšanas laiks ir krietni ilgāks.

Pirms nākamās kārtas klāšanas iepriekšējai krāsas kārtai jābūt pilnīgi nožuvušai. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukuma; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Īpaši rūpīgi jākrāso koka dēļu gali, jo šajās vietās visātrāk koksne iekļūst mitrums.

DARBA DROŠĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Strādāt tikai labi vēdināmā vietā. Pēc darba cieši noslēgt krāsas tvertni. Neizliet krāsu kanalizācijā, tostarp tīrot darbarīkus. Atbrīvojoties no krāsas atliekām, nogādājot tās bīstamo atkritumu savākšanas punktā vai sazinoties ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Neatvērtā iepakojumā krāsu var uzglabāt 3 gadus no ražošanas datuma (sk. uz iepakojuma).

RAŽOTĀJS

Akzo Nobel, Spānija

Pārstāvis:

SIA Akzo Nobel Baltics, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: +371 6751 7018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var saņemt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.