

SOLAR TERRACE & WOOD OIL

Eļļa terasēm, mēbelēm un fasādēm

- Piemīt lieliska izturība pret laika apstākļu iedarbību
- Satur UV filtru
- Efektīvi iesūcas virsmā un mazina koksnes plaisāšanu
- Novērš pelējuma izplatīšanos uz virsmas
- Piemīt pavisam viegla smarža



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Ūdens bāzes koksni aizsargājoša eļļa, kam piemīt lieliska izturība pret laika apstākļu iedarbību. Eļļa dziļi iesūcas koksne un novērš mitruma iekļūšanu koksne un koksnes plaisāšanu. Produktam pievienotais vasks uzlabo eļļotās virsmas hidrofobitāti un netirumus atgrūdošas īpašības. Eļļā esošās aktīvās vielas, kas novērš pelējuma izplatīšanos, kā arī UV filtrs, kas mazina UV starojuma iedarbību, ļauj pagarināt intervālu starp kopšanas eļļošanām.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš ar koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli vai ar koksni aizsargājošu eļļu apstrādātu terasu, kāpņu, dārza mebeļu, nožogojumu, fasāžu, tostarp balķu virsmu un citu no skujkoku (priede, egļu, ciedrs, lapegļu) un lapkoku sugu koksnes izgatavotu ārējo virsmu, kā arī dziļi piesūcinātu virsmu apdarei.

PAMATVIRSMĀ

Produkta īpašības vislabāk izpaužas, eļļojot tieši ēvelētas virsmas, taču tas ir piemērots arī plāni zāģētu koka virsmu apstrādei. Ierobežojums – nav piemērots tādas koksnes apstrādei, kuru ir sabojājušas sēnīšu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam mazākam par 18%.
- Apstrādājot sveķainu koksni (lapegļu, ciedrs utt.), virsma iepriekš jānomazgā ar mazgāšanas līdzekli **Pinotex Terrace & Wood Cleaner**, lai panāktu labāku eļļas iesūkšanos.
- Uz virsmas esošos netirumus (putekļus, kvēpus, pelējumu, organiskās vielas) ieteicams noņemt ar sausu suku. Stipri saistīti netirumi jānoņem ar tīrīšanas līdzekli, pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt. Zaru vietās sveķi jānoņem mehāniski vai ar lakbenzīnā samitrinātu lupatu. Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksni (piem., smilšstrūklas aparāts, augstspiediena mazgāšana).
- Lai panāktu labāku eļļas iesūkšanos, no virsmas jānoņem vecā atdalījusies koksnes aizsarglīdzekļa kārtā, kā arī koksne, kas ir bojāta vai kļuvusi pelēka, izmantojot cietsaru suku un mazgāšanas līdzekli **Pinotex Terrace & Wood Cleaner**.
- Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., eļļas, alkīda vai lateksa krāsa) pilnībā jānoņem ar mehānisko (skrāpis, cietsaru suku, smilšpapīrs), termisko (gaisa pūtētis, infrasarkanais starojums) vai ķīmisko paņēmieni (krāsas noņemšanas līdzeklis). Tas nodrošina vienmērīga krāsas toņa panākšanu tālākajā virsmas apstrādē ar koksnes aizsarglīdzekli.
- Koka klāja nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu eļļošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.

PIESŪCINĀŠANA

- Jaunas, iepriekš neapstrādātas koka virsmas pirms eļļošanas noteikti jāpiesūcina!
- Pirms piesūcināšanas jāpārliecinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību un vienmērīgu toni, jaunas koka virsmas jāpiesūcina, uzklājot 1–2 kārtas bezkrāsainā ūdens bāzes biocīdā piesūcināšanas gruntēšanas līdzekļa **Pinotex Wood Primer BPR** vai biocīdā piesūcināšanas gruntēšanas līdzekļa uz šķīdinātāja bāzes **Pinotex Base BPR**. Beigu krāsošana veicama ne agrāk kā 24 stundas pēc virsmas gruntēšanas. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā šķērgriezumu gala virsmas, piesūcinot tās līdz piesātinājumam.
- Koka virsmas gruntēšana jāveic visagrākajā posmā. Ja eļļošana tiek veikta vēlāk vai koksne tiek pakļauta ilglaicīgai laika apstākļu iedarbībai, pasliktinās eļļas sasaitīšanās ar koksni.

EĻĶOŠANA

- Pirms eļļošanas jāpārliecinās, ka piesūcinātā virsma ir pietiekami nožuvusi.
- Virsmas apdarei lietojama koksni aizsargājošā eļļa **Pinotex Solar Terrace & Wood Oil**, uzklājot vairākas kārtas, līdz koksne ir piesātināta.
- **UZMANĪBU!** Klājot uz virsmas, produkts ir pienbaltā krāsā, un tas iegūst pareizo toni vēlāk, kad ir pagājušas vismaz divas stundas.
- Koksne neiesūksies liekā eļļā noteikti jānoslauka ar lupatu ne vēlāk kā 15–20 minūšu laikā pēc uzklāšanas uz virsmas, lai neveidotos plēve. Eļļošanas procesā ota laiku pa laikam jānoslauka ar sausu lupatu.
- Eļļošanai var izmantot bezkrāsainu produktu, tomēr pigmenta pievienošana pagarina eļļotās virsmas kalpošanas laiku, kā arī piešķir tai aizsardzību pret UV starojumu.
- Virsmām, kas ir pakļautas lielai slodzei saules, lietus un vēja iedarbības izraisīta nolietojuma dēļ, var būt nepieciešama biežāka kopšanas eļļošana nekā parasti. Kopšanas eļļošanas nepieciešamību var viegli pārbaudīt, aplskot virsmu ar ūdeni. Ja ūdens piliens izplūst pa virsmu, iesūcas un samitrina koksni, virsmai ir vajadzīga kopšanas eļļošana.
- Veicot kopšanas eļļošanu, uz attīrītas virsmas jāuzklāj viena kārtā (līdz piesātinājumam) **Pinotex Solar Terrace & Wood Oil** eļļas (sk. «Virsmas sagatavošana»).
- Produkts **Pinotex Solar Terrace & Wood Oil** ir piemērots tādu virsmu kopšanas eļļošanai, kas iepriekš ir apstrādātas ar koksni kopjošu eļļu gan uz ūdens, gan arī uz šķīdinātāja bāzes. Ja virsma iepriekš ir bijusi apstrādāta ar citu eļļu, ieteicams pārbaudīt, vai **Pinotex Solar Terrace & Wood Oil** tai atbilst adhēzijas un iesūkšanas spējas ziņā. Produkts nav piemērots tādas virsmas atkārtotai eļļošanai, kas nesēn un apstrādāta ar citu eļļu.
- Kopšanas eļļošanai var izmantot arī bezkrāsainu eļļu, ja apstrādājama virsma ir vienā tonī un nokrāsa ir piemērota. Katra tonētas eļļas kārtā padara virsmas krāsu tumšāku.
- Jāizvairās lietot produktu, ja nākamās 6 stundas pēc krāsošanas ir gaidāmi nokrišņi vai rasa.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums:	ārdarbi
Saistviela:	alkīda emulsija/akrils
Blīvums:	1,01 ± 0,02 kg/l
Sausnas saturs:	19 ± 2%
Krāsu karte:	«Pinotex Colour Collection»
Žušanas laiks (23 °C/50% RH):	var krāsot pēc 12 stundām
Patēriņš (viena kārtā):	ēvelēta koksne: 8-10 m ² /l 100-125 g/m ²) atkarībā no koksnes porainības
Atšķaidītājs:	ūdens
Darbarīks:	ota
Darbarīku tīrīšana:	ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā izgatavotāju uzņēmuma tarā:	3 gadi
Produkta glabāšana:	noslēgtā traukā +5...35 °C temperatūrā
Iepakojums:	2,33 l/9,3 l

EĻĻOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms lietošanas un darba laikā koksni aizsargājošais līdzeklis rūpīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot otu.
- Tā kā ar koksni aizsargājošo eļļu apstrādātas virsmas beigu krāsa atšķiras atkarībā no koku sugas, pirms lielu laukumu eļļošanas ieteicams veikt izmēģinājuma eļļošanu nelielā virsmas daļā, lai pārlicinātos, ka izraudzītais tonis ir piemērots.
- Koksni aizsargājošā līdzekļa uzklāšanas un žušanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8...+25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvais gaisa mitrums < 80%. Jāizvairās no eļļošanas vējainā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari, jo šķīdinātāja (ūdens) pārāk intensīva iztvaikošana var pasliktināt produkta iesūkšanos koksnē.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas bieži tiek pakļautas ūdens un/vai saules starojuma iedarbībai.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu laukumu eļļošanas gadījumā, nepieciešamo produkta daudzumu ieteicams samaisīt vienā tvertnē.
- Koka klāja galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koka virsmas izturību pret mitruma iedarbību.
- Pirms koka klāja u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpusēs.
- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvsu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Nedrīkst pieļaut, lai ar produktu **Pinotex Solar Terrace & Wood Oil** pārklātas virsmas tieši saskartos ar virsmām, kas rada skābu vai sārmainu reakciju (piem., pilnīgi nenozūvis apmetums), jo tas var negatīvi ietekmēt pigmenta saistvielu.
- Eksploataācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku izmantojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.

DARBA DROŠĪBA

Pirms izmantošanas jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju. Lietošanas laikā ievērot drošības pasākumus! Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Lūdzot medikāliem palīdzību, jāuzrāda produkta iepakojums vai etiķete. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slihta pašsajūta.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt eļļas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko eļļu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuves. Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar vietiņiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.

RAŽOTĀJS

«Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

PĀRSTĀVIS

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
pinotex.lv@akzonobel.com

Daudzi produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var saņemt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.