
Technische informatie
Wanda 900 Clear Flash —W1.05.23

Tweecomponenten blanke lak voor gebruik over Wandabase MAX en Wandabase WB. Kan worden gebruikt voor kleine spotreparaties en volledige overspuitingen. Heeft een uitstekende glans, uitstraling en duurzaamheid met een snelle droogtijd.

STANDAARD TOEPASSING



Mengverhouding


2:	900 Clear Flash
1:	410 Hardener Flash
10%	200 Thinner Flash Fast / 210 Thinner Flash Standard



Maatlat

Gebruik Wanda-maatlat

W2



SpuitApparatuur

Spuitopening: 1,2-1,3 mm


Spuitdruk: 1,7-2,2 bar

*Zie gebruikershandleiding spuitpistool



Applicatie

½ + 1 laag



Uitdamptijd

Tussen de lagen:	3-5 minuten
Voor droging:	5 minuten



Drogen

	60°C
900 Clear Flash / 200 Clear Flash Fast	15 minuten*
900 Clear Flash / 210 Thinner Flash Standard	20 minuten*

*objecttemperatuur




Bescherming

Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.
AkzoNobel Vehicle Refinishes adviseert het gebruik van een ademhalingsmasker met frisse luchttoevoer .

Technische informatie
Wanda 900 Clear Flash
—W1.05.23

Tweecomponenten blanke lak voor gebruik over Wandabase MAX en Wandabase WB. Kan worden gebruikt voor kleine spotreparaties en volledige overspuitingen. Heeft een uitstekende glans, uitstraling en duurzaamheid met een snelle droogtijd .


HT-TOEPASSING



Mengverhouding
2: 910 Clear Flash HT
1: 420 Hardener Flash HT
10% 210 Thinner Flash Standard




Maatlat
Gebruik Wanda- maatlat
W2



SpuitApparatuur
Spuitopening: 1,2-1,3 mm
Spuitdruk: 1,7-2,2 bar
*Zie gebruikershandleiding spuitpistool



Applicatie
½ + 1 laag



Uitdamptijd
Tussen de lagen: 3-5 minuten
Voor droging: 5 minuten



Drogen
910 Clear Flash HT / 420 Hardener Flash HT — 60°C: 20 minuten*
*object temperatuur



Bescherming
Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.
AkzoNobel Vehicle Refinishes adviseert het gebruik van een ademhalingsmasker met frisse luchttoevoer .

Technische informatie
Wanda 900 Clear Flash —W1.05.23

Product en Additieven	900 Clear Flash 910 Clear Flash HT 410 Hardener Flash 420 Hardener Flash HT 200 Thinner Flash Snel 210 Thinner Flash Standard
Basisgrondstoffen	900 Clear Flash : Acrylharsen 910 Clear Flash HT : Acrylharsen Hardener : Poly-isocyanaatharsen
Geschikte ondergronden	Originele aflaklagen Wandabase MAX Wandabase WB
Mengverhouding	**Standaard applicatie** 2: 900 Clear Flash 1: 410 Hardener Flash 10%: 200 Thinner Flash Fast / 210 Thinner Flash Standard Gebruik maatlat **W2** **HT-applicatie** 2: 910 Clear Flash HT 1: 420 Hardener Flash HT 10%: 210 Thinner Flash Standard Gebruik maatlat **W2**
Viscositeit	15-17 seconden DIN Cup 4 bij 20°C
Potlife	900 Clear Flash / 200 Thinner Flash Fast — 1 uur bij 20°C 900 Clear Flash / 210 Thinner Flash Standard — 3 uur bij 20°C 910 Clear Flash HT / 420 Hardener Flash HT — 3 uur bij 30°C
Spuitpistool instellen en toepassingsdruk	**Spuitopening** **SpuitDruk** Bovenbeker 1,2-1,3 mm 1,7-2,2 bar* HVLP max 0,7 aan de luchtkap *Zie de gebruiksaanwijzing van het gebruikte spuitpistool
Applicatie	Breng een gesloten, middelmatig dikke laag aan en laat het 3-5 minuten uitdampen. Breng vervolgens een volledige, vloeiende laag aan en laat het 5 minuten uitdampen voor droging.
Reiniging van apparatuur	Gebruik Wandabase Guncleaner
Laagdikte	Aanbevolen applicatie (2 lagen) 45-60 µm

Technische informatie
Wanda 900 Clear Flash —W1.05.23

Droogtijden	**Droog te hanteren:**	**60°C***
	900 Clear Flash / 200 Thinner Flash Fast	15 minuten
	900 Clear Flash / 210 Thinner Flash Standard	20 minuten
	910 Clear Flash HT / 420 Hardener Flash HT	20 minuten

Theoretische dekking

Gebruiksklaar mengsel bij een laagdikte van 1 micron : ± 522 m²/liter
Het praktisch rendement hangt van veel factoren af, zoals de vorm van het object, de ruwheid van het oppervlak, de applicatiemethode en de applicatieomstandigheden.

Polijstbaarheid

Minimaal 1 uur na afkoeling klaar om te polijsten.

Productopslag

Vermijd extreme temperatuurschommelingen.

Houdbaarheid

De houdbaarheid van producten wordt bepaald wanneer producten ongeopend worden bewaard

900 Helder Flash :	2 jaar bij 20°C
910 Helder Flash HT :	2 jaar bij 20°C
410 Hardener Flash :	1 jaar bij 20°C
420 Hardener Flash HT :	1 jaar bij 20°C
200 Thinner Flash Fast:	1 jaar bij 20°C
210 Thinner Flash Standard :	1 jaar bij 20°C

VOC

2004/42/IIB(d)(420)420
De EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm bedraagt max. 420 g/liter VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm bedraagt max. 420 g/liter.

Akzo Nobel Car Refinishes BV
Adres: Rijksstraatweg 31, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Telefoon: +31(0)71308-6944

VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK MET GESCHIKTE HS&E-APPARATUUR

BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit gegevensblad is niet bedoeld om volledig te zijn en is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en op de huidige wetgeving: iedereen die het product gebruikt voor een ander doel dan dat specifiek aanbevolen in het technische gegevensblad zonder eerst schriftelijke bevestiging van ons te verkrijgen over de geschiktheid van het product voor het beoogde doel, doet dit op eigen risico. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige stappen te ondernemen om te voldoen aan de eisen die zijn uiteengezet in de lokale regels en wetgeving. Lees altijd het materiaalgegevensblad en het technische gegevensblad voor dit product, indien beschikbaar. Alle adviezen die wij geven of elke verklaring die door ons over het product wordt afgelegd (hetzij in dit gegevensblad of anderszins) is naar beste weten correct, maar wij hebben geen controle over de kwaliteit of de staat van het substraat of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. Tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, aanvaarden wij daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de prestaties van het product of voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Alle geleverde producten en gegeven technische adviezen zijn onderworpen aan onze standaard verkoopvoorwaarden. U dient een kopie van dit document aan te vragen en het zorgvuldig te lezen. De informatie in dit gegevensblad kan van tijd tot tijd worden gewijzigd in het licht van ervaring en ons beleid van voortdurende ontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of dit gegevensblad actueel is voordat het product wordt gebruikt.

De in dit gegevensblad genoemde merknamen van coatings zijn handelsmerken van of zijn in licentie gegeven aan AkzoNobel.

Hoofdkantoor
Akzo Nobel Car Refinishes BV, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. www.Wandarefinish.com