



# NR. 1 ANTI ROEST GRONDVERF

Hammerite NR. 1 Anti Roest grondverf is een effectief roestwerende grondverf voor ijzer en staal op terpentinebasis.

- Duurzaam roestwerend
- Uitstekende hechting



## TOEPASSING

Ondergrond	Voor ferro metalen (ijzer en staal)
Toepassing	Binnen en buiten

## PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog bij 20 °C	Na 3 uur
Schuurbaar bij 20° C	Na 24 uur
Overschilderbaar bij 20°C	Na 24 uur
Rendement	10 m <sup>2</sup> per liter per laag Het rendement is afhankelijk van type ondergrond en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement
Gereedschap	Alkydkwast en Lakviltroller
Verdunning	Gebruiksklaar, indien gewenst max. 3% verdunnen met Hammerite Kwastenreiniger & Verdunner
Kleur	Beige
Houdbaarheid	Twee jaar in ongeopende verpakking
Verpakking	250 ml en 500 ml
Verwerkingstemperatuur	Tussen 10°C en 30°C



# GEBRUIKSAANWIJZING

### Stap 1: Voorbereiding

#### IJzer en staal (ferro metaal)

- Reinigen en ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Los zittende roest en slecht hechtende verflagen verwijderen. Vervolgens het metaal schuren grofte P60 – P80. Stofvrij maken en nogmaals ontvetten. Zo snel mogelijk na ontroesten de eerste laag aanbrengen op het kale metaal.

### Stap 2: Verwerking

- Roer de verf voor gebruik minimaal 2 minuten goed door.
- Aanbrengen met een Alkyd kwast of lakviltroller in 1-2 lagen.
- Zwaar ingepitte roestplekken en scherpe hoeken voorzien van een extra laag.
- Aflakken met een Hammerite Metaallak naar keuze.

### Stap 3: Na gebruik

- Zoveel mogelijk verf van de kwast of roller terug in de verpakking doen, voordat u deze gaat schoonmaken met Hammerite kwastenreiniger & verdunner.
- Vorstvrij bewaren.

## MILIEU EN VEILIGHEID

<b>Milieu:</b>	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: <a href="http://spoelverfnooitdoordegootsteen.nl">spoelverfnooitdoordegootsteen.nl</a>
<b>Veiligheid:</b>	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

<b>Informatie</b>	Bezoek: <a href="http://www.hammerite.nl">www.hammerite.nl</a> Mail uw vraag naar: <a href="mailto:info@hammerite.nl">info@hammerite.nl</a> Bel Technical Support: 071-3082344
-------------------	--



## Productinformatie

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.