



ULTIMA METAALLAK METALLIC

Hammerite Ultima Metaallak Metallic is een **watergedragen**, beschermende premium metaallak. Deze hoogwaardige metaallak kan zonder primer of grondverf direct op alle metalen en over geroeste delen worden geschilderd.

Daarbij biedt Hammerite Ultima Metaallak Metallic een langdurige bescherming tot 12 jaar.



- **3-in-1 metaallak: roestbescherming, grondverf en metaallak in één**
- **Stopt het roestproces**
- **Extreem weerbestendig**
- **Extra lang kleurbehoud**
- **Sneldrogend**

TOEPASSING

Ondergrond	Zonder primer op alle ferro- en non-ferrometalen (uitgezonderd koper) en intacte verflagen
Toepassing	Buiten

PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog bij 20 °C	Na 1 uur
Schuurbaar bij 20° C	Na 3 uur
Overschilderbaar bij 20°C	Na 3 uur
Glansgraad	Na 24 uur
Rendement	Glans
Gereedschap	7.5 m ² per liter per laag Het rendement is afhankelijk van type ondergrond en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie



Productinformatie

	afwijken van het vernoemde theoretische rendement
Verdunning	Acryl kwast en Lakvilt roller universeel
Kleur	Zilver en Goud Voor het actuele kleuraanbod kijk op www.Hammerite.nl
Houdbaarheid	2 jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren
Verpakking	250 ml
Verwerkingstemperatuur	Te gebruiken tussen 10°C en 30°C

GEBRUIKSAANWIJZING

Stap 1: Voorbereiding

IJzer en staal (ferrometaal)

- Reinigen en ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Loszittende roest en slecht hechtende verflagen verwijderen. Vervolgens het metaal schuren grofte P60 – P80. Stofvrij maken en nogmaals ontvetten.

Aluminium, zink, etc (Non-ferrometaal)

- Reinigen en ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Opruwen met een stugge kunststof schuurspons. Stofvrij maken en nogmaals reinigen en ontvetten. Op koper eerst een laag Hammerite Hechtprimer aanbrengen.

Intacte verflagen

- Reinigen en ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Middelgrof grofte P220 – P280 schuren en stofvrij maken. Daarna nogmaals ontvetten.

Stap 2: Verwerking

- Vóór gebruik de verf doorroeren (minimaal 2 minuten).
- Aanbrengen met een Acryl kwast of Lakviltroller Universeel in 2-3 lagen. Een volgende laag aanbrengen na minimaal 3 uur.
- Breng voldoende laagdikte aan, volgens het voorgeschreven rendement.



Productinformatie

Stap 3: Na gebruik

- Zoveel mogelijk verf van de kwast of roller terug in de verpakking doen, voordat u deze gaat schoonmaken met warm water.
- Vorstvrij bewaren.

MILIEU EN VEILIGHEID

Milieu:	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet

Informatie	Bezoek: www.hammerite.nl Mail uw vraag naar: info@hammerite.nl Bel Technical Support: 071-3082344
-------------------	--

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.