



NR. 1 ANTI ROEST GRONDVERF

Hammerite NR. 1 Anti Roest grondverf is een effectief roestwerende grondverf voor ijzer en staal.

- Duurzaam roestwerend
- Uitstekende hechting



TOEPASSING

Ondergrond	Voor ferrometalen (ijzer en staal)
Toepassing	Binnen en buiten

PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog bij 20 °C	Na 10 minuten
Schuurbaar bij 20° C	Na 24 uur
Overspuitbaar bij 20°C	Na 15 min
Rendement	1 – 2 m ² per verpakking (400ml) Het rendement is afhankelijk van type ondergrond en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement
Kleur	Beige
Houdbaarheid	Twee jaar in ongeopende verpakking
Verpakking	400 ml
Verwerkingstemperatuur	Te gebruiken tussen 10 °C en 30°C



GEBRUIKSAANWIJZING

Stap 1: Voorbereiding

- Reinigen en ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Los zittende roest en slecht hechtende verflagen verwijderen. Vervolgens het metaal schuren grofte P60 – P80. Intacte verflagen middelgrof schuren grofte P220 - P280. Stofvrij maken en nogmaals ontvetten. Zo snel mogelijk na ontroesten de eerste laag Hammerite menie aanbrengen op het kale metaal.
- Omgeving ruim afdekken i.v.m. spuitnevel.

Zorg voor voldoende ventilatie (geen tocht i.v.m. eventuele nevel) tijdens verwerking en droging

Stap 2: Verwerking

- Spuitbus voor gebruik 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
- Voor gebruik minimaal 3 minuten goed schudden (de schudkogel moet hoorbaar zijn).
- Aanbrengen in drie dunne gelijkmatige lagen. Spuitafstand ca. 25 cm. Een volgende laag aanbrengen na minimaal 15 minuten.
TIP: De spuitbus niet stilhouden op één plek om zakkers te voorkomen.
- Overschilderbaar na 24 uur met een Hammerite Metaallak naar keuze.

Stap 3: Na gebruik

- Direct na gebruik de nog natte spuitnevel weghalen met Hammerite Kwastenreiniger & Verdunner.
- Om verstopping van het ventiel te voorkomen, spuitbus omdraaien en spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt.
- Bewaren op een droge, goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en fel zonlicht.



Productinformatie

MILIEU EN VEILIGHEID

Milieu:	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet

Informatie	Bezoek: www.hammerite.nl Mail uw vraag naar: info@hammerite.nl Bel Technical Support: 071-3082344
-------------------	--

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.