

SIKKENS BUITENLAK ZIJDEGLANS

Maximale bescherming



Een zijdeglanzende, terpentineverdunbare aflak voor buiten op basis van alkydhars

Producteigenschappen

Maximale bescherming voor deuren en kozijnen buiten
Tot 8 jaar bescherming
Vochtregulerend
Langdurig glansbehoud
Hoge dekkraft
Eenvoudig te verwerken

TOEPASSING

Toepassing

Geschikt als aflak op voorbehandeld hout en dekkende terpentineverdunbare verf- of beitslagen buiten. Ook geschikt voor goed voorbehandeld metaal, harde kunststof, etc.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Glansgraad

Zijdeglans. Direct na applicatie zal de glans hoog zijn. Na ca. een maand zal deze een zijdeglans bereiken.

Aanbevolen droge laagdikte

Onbehandeld hout = 2 lagen = 100 µm.
Behandeld hout = 1-2 lagen = 50-100 µm.

Buitenduurzaamheid

Tot 8 jaar bescherming.
Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte, de gekozen aflak en de ligging van het object.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities

Niet verwerken beneden 5°C of boven 30°C, in volle zon of bij regenachtig weer.

Verwerkingsmethoden/gereedschap	Kwast: Alkyd kwast. Roller: lakviltroller.
Theoretisch rendement	Ca. 14 m ² /liter bij een droge laagdikte van ca. 50 µm. Applicatiemethode, kwaliteit en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.
Droging	Droging bij 10°C: Stofdroog na 4 uur Schuurbaar na 36 uur Overschilderbaar na 36 uur Doorgehard na 8 dagen Droging bij 20°C: Stofdroog na 2 uur Schuurbaar na 18 uur Overschilderbaar na 18 uur Doorgehard na 4 dagen De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de vflaag, des te langer de droogtijd.
Reiniging gereedschap	Met terpentijn.
Verdunding %	Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.

SYSTEEMINFORMATIE

Onbehandeld hout	1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. 2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden. 3. Opnieuw ontvetten. 4. Zonodig repareren met Alabastine Houtreparatie. 5. De eerste laag Sikkens Buitenlak Grondlak aanbrengen. Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. 6. Opnieuw een laag Sikkens Buitenlak Grondlak aanbrengen. Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. 7. Afwerken met 2 lagen Sikkens Buitenlak Zijdeglans. Tussen de lagen fijn schuren met een kunststof schuurpad en stofvrij maken.
Dekkende verf- of beitslagen	1. Slechte delen volledig verwijderen met een verfschraper of grof schuren. 2. Intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger. 3. De intacte laag dof schuren met korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. De overgangen randverlopend schuren naar het blanke hout. 4. Beschadigingen repareren met Alabastine Houtreparatie. 5. Het kale hout voorbehandelen zoals genoemd onder nieuw hout. 6. Afwerken met 2 lagen Sikkens Buitenlak Zijdeglans. Tussen de lagen fijn schuren met een kunststof schuurpad en stofvrij maken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Opmerkingen	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
-------------	--

VEILIGHEID EN WETGEVING

Persoonlijke beschermingsmiddelen	Lees aandachtig de veiligheidsinformatie op het etiket en raadpleeg sectie 8 op ons veiligheidsblad voor de keuze van persoonlijke beschermingsmaatregelen.
Opmerkingen	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Veiligheidsinformatieblad.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	Tenminste 2 jaar in ongeopende verpakking.
Verpakkingen	0,75 liter (kant-en-klare kleuren), 1 liter en 2,5 liter.
Beschikbare kleuren	Zie kleurdocumentatie voor de kant-en-klare kleuren, ook mengbaar in een groot aantal dekkende kleuren.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3082344, E-mail: info@sikkens.nl Internet: www.sikkens-consument.nl

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.