

RUBBOL BL REZISTO MAT

Extreem krasvast, huidvetbestendig



Extreem sterke binnenlak. Beschermt tegen krassen en slijtage door huidvet.



Bindmiddeltechnologie die door extra chemische verbindingen een verlaag met driedimensionale versterking vormt. Deze laag is daardoor beter bestand tegen chemische en mechanische invloeden.

Belangrijkste eigenschappen

Extreem kras- en slijtvast
Huidvetresistente matte lak
Snelle droging en doorharding
Uitstekende vloeiing
Geurarm

TOEPASSING

Toepassing

Binnenafwerking van hout, harde kunststof, beton, pleisterwerk e.d., na voorbehandeling met Rubbol BL Rezisto Primer of Rubbol BL Primer. Ook toepasbaar op gereinigde en geschuurde alkydhars- en watergedragen verflagen. Op metalen ondergronden eerst een geschikte primer aanbrengen. Ideaal voor onderhoud-, renovatie- en nieuwbouw toepassing.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid	Wit: ca. 1,31 kg/dm ³ .
Glansgraad	Mat, ca. 5 GU/60° (ISO 2813).
Vaste stofgehalte	Wit: ca. 52 gew.% = ca. 35 vol.%.
Aanbevolen droge laagdikte	Droog: 30 micrometer = nat: 90-100 micrometer.
Vloeiing	Uitstekend.
Vergelingsweerstand	Niet vergelend.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur: 8-30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.
Verwerkingsmethoden instellingen/types	Kwast en roller. Kwast: een kwast voor watergedragen verven. Roller: een lakviltroller (poolhoogte 5 mm) en eventueel narollen met een schuimroller concaaf. Op grote vlakken: een lakviltroller. Optioneel: narollen met een schuimroller concaaf. Op kleine vlakken: opzetten, goed verdelen en opstrijken met de kwast. Voor gereedschappen, nodig bij de verwerking van Rubbol BL producten, kunt u zich uitgebreid laten informeren bij de winkel van aankoop van uw product.
Theoretisch rendement	10-12 m ² /liter. Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
Droging bij 20°C en 65% RV	Open tijd: 4-5 min. Stofdroog: na 1-2 uur. Kleefvrij: na 2 uur. Matteerbaar / overschilderbaar: na ca. 6 uur. Op één dag zijn meerdere lagen aan te brengen.
Verdunning %	Product is gereed voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik.
Overschilderbaar	Goed overschilderbaar met zichzelf.


REINIGINGSADVIES

Algemeen	Om de mooie matte afwerking met langdurige esthetische prestaties te waarborgen is onderhoud van Rubbol BL Rezisto Mat noodzakelijk. Na volledige doorharding (een maand) is deze verffilm eenvoudig te reinigen. Rubbol BL Rezisto Mat is grondig getest op weerstand tegen verschillende professionele reinigings- en desinfectiemiddelen, inclusief watergedragen alcoholgels. De resultaten variëren afhankelijk van het type product, de concentratie, de contacttijd, de verfkleur en de reinigingsmethode.
Reinigingsadvies:	Verwijder de meest voorkomende verontreinigingen met een zachte (pluisvrije) katoenen doek en een pH-neutraal, mild en niet-schurend schoonmaakmiddel in lauwwarm water. Gebruik een vlakke hand om licht over het oppervlak te wrijven. Druk niet met vingers op de lak, omdat dit vingerafdrukken en glimmende vlekken kan veroorzaken. Vervolgens het gereinigde oppervlak goed naspoelen met schoon leidingwater Het is aan te raden om regelmatig onderhoud uit te voeren en eventuele vlekken zo snel mogelijk te verwijderen.
Aandachtspunten:	Vermijd microvezeldoekjes vanwege hun schurende eigenschappen. Alcoholhoudende gels en reinigings- en desinfectiemiddelen: sommige van deze producten kunnen na droging een lichte verkleuring, opweken en/of een mat uiterlijk veroorzaken.

SYSTEEMINFORMATIE

Nieuw of kaal gemaakt houtwerk	<p>Systeem op nieuw hout Vette houtsoorten ontvetten met Polyfilla Pro S600. Schuren en repareren met Polyfilla PRO W350. Gronden met Rubbol BL Rezisto Primer of Rubbol BL Primer. Matteren en de eerste laag Rubbol BL Rezisto Mat aanbrengen. Matteren en aflakken met Rubbol BL Mat.</p>
Hout, voorzien van intacte verflagen	<p>Bestaande intacte verflagen (watergedragen of alkydhars) Grondig reinigen met Polyfilla PRO S600 en zorgvuldig matteren. Plaatselijk tweemaal bijwerken met Rubbol BL Rezisto Primer. Matteren en aflakken met Rubbol BL Rezisto Mat.</p> <p>Op plaatsen waar een hoge en regelmatige mate van mechanische belasting of huidcontact aanwezig is adviseren we om 2 lagen Rubbol BL Rezisto Mat aan te brengen.</p>
Verflagen aangetast door huidvet	<p>Aangetaste verfsysteem volledig verwijderen. Ondergrond reinigen met Polyfilla PRO S600. Kale delen gronden met Rubbol BL Rezisto Primer. Matteren en voorlakken met Rubbol BL Mat. Matteren en afwerken met Rubbol BL Mat.</p> <p>Opmerking: Raadpleeg voor het schuuradvies het Infoblad 1445.</p>

MILIEU EN CERTIFICERING

Breeam-NL 2020	
voldoet aan de vereisten van Breeam-NL 2020 (Exemplary Level)	
Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/d WB:
Wettelijke norm (g/l):	130 g/l
VOC van Rubbol BL Rezisto Mat gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	75 g/l
Indoor Air Quality (IAQ Franse norm)	
<p>IAQ, 'indoor air quality'. Oftewel, de binnenluchtkwaliteit nadat er in een bepaalde ruimte met onze producten is geschilderd. Een product kan als waardering A, B, C of A+ krijgen. De hoogste waardering is A+ en dat is gerelateerd aan de laagste schadelijke emissie.</p>	

MILIEU EN CERTIFICERING

Environmental Product Declaration

Rubbol BL Rezisto Mat heeft een Environmental Product Declaration (EPD) volgens ISO 14025 + EN 15804+A2



RELEVANTE INFORMATIE

Infoblad 1036	Toelichting op de gegevens uit de technische documentatiebladen
Infoblad 1072	Algemene bepalingen voor schilderwerk
Infoblad 1419	Invloed van reinigen op de duurzaamheid van het verfsysteem
Infoblad 1445	Schuurschema
Infoblad 1491	Milieukeurmerken Sikkens

VEILIGHEID EN WETGEVING

Flampunt	>100°C.
Veiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Milieu	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar. Koel en vorstvrij bewaren.
Verpakkingen	500 ml, 1 liter en 2,5 liter.
Beschikbare kleuren	Wit en vele kleuren via het Sikkens kleurenmengsysteem.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.