

SIKKENS BINNENLAK ZIJDEGLANS

Maximaal kras- en slijtvast



Een zijdeglanzende, watergedragen aflat voor binnen op basis van acrylaathars

Producteigenschappen

Maximaal kras- en slijtvast voor deuren, kozijnen, trappen en plinten
Vergeelt niet
Bestand tegen huidvet en vlekken
Hoge dekkracht
Eenvoudig te verwerken
Uitstekende vloeijing

TOEPASSING

Toepassing

Geschikt als afwerking op voorbehandeld hout en op goed geschuurde bestaande terpentineverdundbare en watergedragen verflagen binnen. Ook geschikt voor goed voorbehandeld metaal, harde kunststof, etc.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Glansgraad

Zijdeglans.

Aanbevolen droge laagdikte

Onbehandeld hout = 2 lagen = 60 µm.
Behandeld hout = 1-2 lagen = 30-60 µm.

VERWERKINGSGEGEVENEN

Verwerkingscondities

Niet verwerken beneden 10°C of boven 30°C.

Verwerkingsmethoden/gereedschap

Kwast: acrylkwast.
Roller: acrylroller.

Theoretisch rendement

Ca. 12 m²/liter bij een droge laagdikte van ca. 30 µm.
Applicatiemethode, kwaliteit en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Droging	Droging bij 10°C: Stofdroog na 4 uur Schuurbaar na 16 uur Overschilderbaar na 16 uur Doorgehard na 8 dagen Droging bij 20°C: Stofdroog na 2 uur Schuurbaar na 5 uur Overschilderbaar na 5 uur Doorgehard na 4 dagen De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.
Verdunning/reiniging gereedschap	Met water.
Verdunning %	Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.
Opmerkingen	Voor gebruik goed roeren.

SYSTEEMINFORMATIE

Onbehandeld hout	1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. 2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden. 3. Opnieuw reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger. 4. Zonodig plamuren met Alabastine Houtplamuur Universeel. 5. De eerste laag Sikkens Binnenlak Grondverf aanbrengen. Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. 6. Opnieuw een laag Sikkens Binnenlak Grondverf aanbrengen. Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. 7. Afwerken met 2 lagen Sikkens Binnenlak Zijdeglans. Tussen de lagen fijn schuren met een kunststof schuurpad en stofvrij maken.
Dekkende verf- of beitslagen	1. Slechte delen volledig verwijderen met een verfschraper of grof schuren. 2. Intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger. 3. De intacte laag dof schuren met korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. De overgangen randverlopend schuren naar het kale hout. 4. Beschadigingen repareren met Alabastine Houtplamuur Universeel, grotere beschadigingen repareren met Alabastine Houtreparatie. 5. Het kale hout voorbehandelen zoals genoemd onder nieuw hout. 6. Afwerken met 2 lagen Sikkens Binnenlak Zijdeglans. Tussen de lagen fijn schuren met een kunststof schuurpad en stofvrij maken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Opmerkingen	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
-------------	--

VEILIGHEID EN WETGEVING

Persoonlijke beschermingsmiddelen	Lees aandachtig de veiligheidsinformatie op het etiket en raadpleeg sectie 8 op ons veiligheidsblad voor de keuze van persoonlijke beschermingsmaatregelen.
Opmerkingen	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Veiligheidsinformatieblad (VIB).

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	Tenminste 2 jaar in ongeopende verpakking.
Verpakkingen	0,75 liter en 2,5 liter.
Beschikbare kleuren	Zie kleurdocumentatie voor de kant-en-klare kleuren, ook mengbaar in een groot aantal dekkende kleuren.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3082344, E-mail: info@sikkens.nl Internet: www.sikkens-consument.nl

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.