

TRANSPARANTE LAK ZIJDEGLANS

Maximale bescherming voor buiten



Een zijdeglanzende, transparante, terpentineverdunbare lak voor buiten op basis van alkydhars

Producteigenschappen

Maximale bescherming voor deuren, kozijnen en gevelbetimmeringen buiten
Tot 7 jaar bescherming
Verfraait de houtstructuur
Eenvoudig te verwerken

TOEPASSING

Toepassing: Geschikt als transparante bescherming voor buiten op hout.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Glansgraad	Zijdeglans.
Aanbevolen droge laagdikte	Onbehandeld hout = 3 lagen = 105 µm. Behandeld hout = 1 laag = 35 µm.
Buitenduurzaamheid	Tot 7 jaar bescherming. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte, de gekozen aflak en de ligging van het object.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities	Niet verwerken beneden 5°C of boven 30°C, in de volle zon of bij regenachtig weer.
Verwerkingsmethoden/gereedschap	Kwast: Alkyd kwast. Roller: lakviltroller.
Theoretisch rendement	Ca. 14 m ² /liter bij een droge laagdikte van ca. 35 µm. Applicatiemethode, kwaliteit en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Droging

Droging bij 10°C:
Stofdroog na 6 uur
Schuurbaar na 32 uur
Overschilderbaar na 32 uur
Doorgehard na 8 dagen

Droging bij 20°C:
Stofdroog na 3 uur
Schuurbaar na 16 uur
Overschilderbaar na 16 uur
Doorgehard na 4 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Reiniging gereedschap

Met terpentine.

Verdunning %

Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.

Opmerkingen

Voor gebruik goed roeren.

SYSTEEMINFORMATIE

Onbehandeld hout

1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
3. Opnieuw reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
4. Zonodig beschadigingen repareren met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
5. De eerste laag Sikkens Transparante lak Zijdeglans aanbrengen. Na droging glad schuren met een kunststof schuurpad en stofvrij maken.
6. Afwerken met 2 lagen Sikkens Transparante lak Zijdeglans aanbrengen. Tussen de lagen schuren met een kunststof schuurpad en stofvrij maken.

Bestaande transparante beitslagen

1. Slechte delen volledig verwijderen met een verfschraper of grof schuren.
2. Schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. De overgangen randverlopend schuren naar het blanke hout.
3. Reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
4. Zonodig beschadigingen repareren met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
5. Gerepareerde delen bijwerken tot de oorspronkelijk laagdikte en kleur met Sikkens Transparante lak Zijdeglans.
6. Intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger en dof schuren met een kunststof schuurpad en stofvrij maken.
7. Afwerken met 2 lagen Sikkens Transparante lak Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met een kunststof schuurpad en stofvrij maken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Opmerkingen	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
-------------	--

VEILIGHEID EN WETGEVING

Persoonlijke beschermingsmiddelen	Lees aandachtig de veiligheidsinformatie op het etiket en raadpleeg sectie 8 op ons veiligheidsblad voor de keuze van persoonlijke beschermingsmaatregelen.
Opmerkingen	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Veiligheidsinformatieblad (VIB).

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	Tenminste 2 jaar in ongeopende verpakking.
Verpakkingen	0,75 liter.
Beschikbare kleuren	Blank, Licht Eiken, Donker Eiken en Teak.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3082344, E-mail: info@sikkens.nl Internet: www.sikkens-consument.nl

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.