

ALPHA PRIMER

Hoogwaardige dekkende
Muurprimer voor binnen



Belangrijkste eigenschappen

Hoogwaardige dekkende muurprimer voor binnen

Dekkende grondlaag voor binnenmuren
Uitstekende hechting op onbehandelde ondergronden
Isoleert lichte vervuiling van vochtvlekken, nicotine en roet na grondige reiniging
Vermindert zuiging
Overschilderbaar met alle Alpha binnenmuurverven
Oplosmiddelvrij
Zeer gemakkelijk te verwerken
Verspuitbaar

TOEPASSING

Toepassing

Het voorbehandelen van onbehandelde ondergronden om een goede hechting, inzuiging en dekkraft te verkrijgen, zodat het afgewerkt kan worden met een Alpha binnenmuurverf.
Grondlaag voor steenachtige ondergronden zoals beton, gipskartonplaten, metsel- en schuurwerk.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid	1,35 kg/dm ³ .
Glansgraad	Mat.
Vaste stofgehalte	39 vol. %.
Alkalivastheid	Alpha Primer is onverzeepbaar.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities	Omgevings-, ondergrond- en verftemperatuur: 5-30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.
Verwerkingsmethoden instellingen/types	Met kwast en muurverfroller. Muurverfroller: poolhoogte afhankelijk van de structuur van de ondergrond. Voor gereedschappen, nodig bij de verwerking van Alpha producten, kunt u zich uitgebreid laten informeren bij de winkel van aankoop van uw product. Airless spray: Spuitedruk: 80-120 bar. Graco: LP 517 / 519 (gele tip). Wagner: HEA Protip 517 (groene tip). Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak. Door dit product te verspuiten wordt een goed esthetisch resultaat bereikt. Met (na)rollen kan een uitstekend esthetisch resultaat bereikt worden.
Theoretisch rendement	Ca. 10-12 m ² /l per laag op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.
Droging bij 20°C en 65% RV	Stofdroog na: ca. 1 uur. Overschilderbaar na: ca. 6 uur.
Reiniging gereedschap	Met water.
Verdunning	Bij niet of minder zuigende ondergronden niet verdunnen. Bij onbehandelde zuigende ondergronden verdunnen met 10% schoon leidingwater voor optimale hechting.
Overschilderbaar	Goed overschilderbaar met binnenmuurverven uit het Alpha assortiment.

SYSTEEMINFORMATIE

Onbehandelde ondergronden	Voorbehandeling van onbehandelde ondergronden. De ondergrond ontdoen van vuil, vet, stof e.d. Geheel reinigen met Polyfilla PRO S600. Ondergronden met schimmel aangroei vooraf behandelen met Polyfilla PRO S630 volgens de werkbeschrijving op het technisch documentatieblad.
Voorbehandeling	Beton De op het beton aanwezige (poederende) cementhuid volledig verwijderen door afborstelen. Baksteen Eventuele zoutuitslag droog afborstelen.
Behandeling	De genoemde ondergronden zoals beschreven bij "Toepassing" behandelen met Alpha Primer.

Bij niet of minder zuigende ondergronden niet verdunnen.
Bij onbehandelde zuigende ondergronden verdunnen met 10% schoon leidingwater voor optimale hechting.

Licht poederende ondergronden


Deze ondergronden borstelen en vervolgens behandelen met Alpha Primer, 10% verdund met schoon leidingwater.

Uitzondering

Zeer sterk zuigende ondergronden

Niet voorbehandelen met Alpha Primer, maar voorstrijken met Alpha Superfix.

BINNENLUCHTKWALITEIT

Breeam-NL 2020	
voldoet aan de vereisten van Breeam-NL 2020 (Exemplary Level)	
VOC gehalte	Cat A/g WB:
Wettelijke norm (g/l):	30 g/l
VOC van Alpha Primer gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	3 g/l
Indoor Air Quality	
Voldoet aan de vereisten van Eurofins Indoor Air Comfort Gold	
Indoor Air Quality (IAQ Franse norm)	
IAQ, 'indoor air quality'. Oftewel, de binnenluchtkwaliteit nadat er in een bepaalde ruimte met onze producten is geschilderd. Een product kan als waardering A, B, C of A+ krijgen. De hoogste waardering is A+ en dat is gerelateerd aan de laagste schadelijke emissie.	 *ISO 16000/AFFSET

CERTIFICERING

Environmental Product Declaration

Alpha Primer heeft een Environmental Product Declaration (EPD) volgens ISO14025+EN15804+A2



RELEVANTE INFORMATIE

Infoblad 1036	Toelichting op de gegevens uit de technische documentatiebladen
Infoblad 1072	Algemene bepalingen voor schilderwerk
Infoblad 1419	Invloed van reinigen op de duurzaamheid van het verfsysteem
Infoblad 1040	Toepassing van voorstrijkmiddelen op diverse ondergronden
Infoblad 1491	Milieukeurmerken Sikkens

VEILIGHEID EN WETGEVING

Vlampunt	>100°C.
Veiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Milieu	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking ca. 12 maanden. Koel en vorstvrij bewaren.
Verpakkingen	2,5 , 5 en 10 liter.
Beschikbare kleuren	Wit en lichte kleuren via het Sikkens kleurenmengsysteem.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.