


## ALPHA REZISTO EASY CLEAN

Ultiem vlekafstotend, makkelijk reinigbaar



Matte, vlekafstotende en makkelijk reinigbare binnenmuurverf



De Stain Shield Technology zorgt voor een permanente barrière die de indringing van vlekken tegengaat. De verffilm is water- en vetafstotend.

Belangrijkste eigenschappen

Ultiem vlekafstotend, makkelijk reinigbaar  
Water-, vuil- en vetafstotend  
Extreem schrobvast (klasse 1 volgens DIN EN 13300)  
Glanst niet op na herhaaldelijk reinigen  
Decontamineerbaar  
Oplosmiddelvrij

### TOEPASSING

Toepassing

Het behandelen van alle ondergronden binnen als schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, oude intacte verflagen, beton en Meesterhand-glasweefselsystemen. Ideaal voor ruimtes die regelmatig gereinigd worden, en die vooral mooi en schoon moeten blijven; horecagelegenheden, ziekenhuizen of scholen. Maar natuurlijk ook woonruimtes waar veel geleefd wordt, zoals de keuken of woonkamer.  
Niet geschikt voor ruimtes met hoge luchtvochtigheid zoals badkamer, doucheruimte, etc.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Dichtheid             | Wit: ca. 1,4 kg/dm <sup>3</sup> .          |
| Glansgraad            | Mat.                                       |
| Vaste stofgehalte     | Wit: 64 gew.% = 50 vol.%.                  |
| Schrobvastheidsklasse | Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1. |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Dekkracht                | Goed.   |
| Structuur                | Glad.   |
| Opglanzen/belastbaarheid | De bestandheid tegen opglanzen treedt pas op nadat de verf volledig is gedroogd en uitgehard. Dit moment wordt ongeveer 3 weken na applicatie bereikt.<br>Bij beschadigingen binnen deze termijn kan de verflaag in meer of mindere mate gaan opglanzen.  |
| Vlekbestendigheid        | Is zeer vlekafstotend. Vooral bij wateroplosbare vlekken, deze vlekken zullen paretelen. Doordat eventuele wateroplosbare vlekken worden afgestoten, ontstaat er door de druppelvorming een veel kleiner contactoppervlak, zal de vervuiling enkel aan het oppervlak plaatsvinden en bij kortstondig contact dus heel makkelijk te verwijderen zijn.<br><br>Alpha Rezisto Easy Clean is goed afwasbaar met een vochtige zachte katoenen doek of natuurspons (geen microvezeldoekje) met lauwwarm water en wat alcohol vrij neutraal reinigingsmiddel (Polyfilla Pro S600 of gelijkwaardig). De verontreiniging deppend afnemen van de ondergrond. |

## VERWERKINGSGEGEVENS


---

|  |   |
|--|---|
| Verwerkingscondities                   | Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C.<br>Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.<br>De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.  |
| Verwerkingsmethoden instellingen/types | Met kwast, muurverfroller en airless spuitapparaat.<br>Muurverfroller: Bij voorkeur een microvezel muurverfroller.<br>Poolhoogte afhankelijk van de structuur van de ondergrond.<br><br>Voor gereedschappen, nodig bij de verwerking van Alpha producten, kunt u zich uitgebreid laten informeren bij de winkel van aankoop van uw product.<br><br>Airless spray:<br>Verdunning: geen.<br>Spuitdruk: 80-120 bar.<br>Aanbevolen spuittips:<br>Graco: LP 517 / 519 (gele tip)<br>Wagner: HEA Protip 517 (groene tip)<br><br>Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak.<br>Door dit product te verspuiten wordt een goed esthetisch resultaat bereikt. Met (na)rollen kan een uitstekend esthetisch resultaat bereikt worden. |
| Theoretisch rendement                  | Ca. 9-11 m <sup>2</sup> /liter per laag op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.<br>Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.   |
| Droging bij 20°C en 65% RV             | Stofdroog na: ca. 1 uur.<br>Overschilderbaar na: ca. 6 uur.   |
| Reiniging gereedschap                  | Met water.  |
| Overschilderbaar                       | Goed overschilderbaar met zichzelf en alle gangbare dispersieverven.  |

## SYSTEEMINFORMATIE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <p>Onbehandelde ondergrond</p> | <p>Voorbehandeling<br/>De ondergrond ontdoen van vuil, vet, stof e.d.<br/>Geheel reinigen met Polyfilla Pro S600.</p> <p><b>Beton</b><br/>De op het beton aanwezige (poederende) slijmhuud volledig verwijderen door afborstelen.</p> <p><b>Baksteen</b><br/>Eventuele zoutuitslag droog afborstelen.</p> <p><b>Gipsgebonden ondergronden</b><br/>Een gipsgebonden ondergrond dient afgebonden, draagkrachtig en voldoende hard te zijn.</p> <p><b>Niet zuigende ondergronden</b><br/>Deze ondergronden voorstrijken met Alpha Primer.</p> <p><b>Poederende en/of zuigende ondergronden</b><br/>Deze ondergronden borstelen en vervolgens tot verzadiging impregneren met Alpha Superfix.</p> |
| <p>Behandelde ondergrond</p>   | <p>Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen<br/>Geheel wassen met Polyfilla Pro S600.<br/>Glanzende olie- en alkydharsmuurverven goed mat schuren.<br/>Eventuele gebreken of kale plaatsen bijwerken volgens 'onbehandelde ondergronden' overzicht.</p> <p>Afwerking<br/>Na de voorbehandeling een- of tweemaal behandelen met Alpha Rezisto Easy Clean.</p>  |

## BINNENLUCHTKWALITEIT

| <b>Breem-NL 2020</b>  |  |
|---|--|
| voldoet aan de vereisten van Breem-NL 2020 (Exemplary Level)  |  |
| <b>Product voldoet aan BREEAM HEA 9</b>   | Cat A/a WB:  |
| Wettelijke norm (g/l):  | 30 g/l   |
| VOC van Alpha Rezisto Easy Clean gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:   | <1 g/l   |
| <b>Indoor Air Quality</b>   |  |
| Voldoet aan de vereisten van Eurofins Indoor Air Comfort Gold   |  |
| <b>Indoor Air Quality (IAQ Franse norm)</b>   |  |
| <p>IAQ, 'indoor air quality'. Oftewel, de binnenluchtkwaliteit nadat er in een bepaalde ruimte met onze producten is geschilderd.<br/>Een product kan als waardering A, B, C of A+ krijgen. De hoogste waardering is A+ en dat is gerelateerd aan de laagste schadelijke emissie.</p> |  <p>The logo features a house icon with a person inside, next to a large green 'A+' symbol. Below the 'A+' are four colored boxes labeled 'A+', 'A', 'B', and 'C'. At the bottom, it reads '*ISO 16000/AFFSET'.</p> |

## MILIEU EN CERTIFICERING

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| HACCP                 | Toepasbaar in de voedsel-procesindustrie waar conform HACCP wordt gewerkt | certificaat beschikbaar en opvraagbaar |
| Brandklasse           | Voldoet aan brandklasse A2 - s1, d0                                       | certificaat beschikbaar en opvraagbaar |
| Decontamineerbaarheid | Is zeer goed decontamineerbaar  | certificaat beschikbaar en opvraagbaar |

### Environmental Product Declaration

Alpha Rezisto Easy Clean heeft een Environmental Product Declaration (EPD) volgens ISO 14025 + EN 15804+A2



### Ecolabel

Beschikt over een EU Ecolabel: FR/044/013 (Ecolabel alleen voor wit).



EU Ecolabel: FR/044/013

## AANBEVELINGEN ECOLABEL

- Verspil zo weinig mogelijk verf door in te schatten hoeveel verf u nodig heeft.
- Sluit niet-gebruikte verf goed af voor hergebruik.
- Het hergebruik van verf kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen.
- Om in te schatten hoeveel verf u nodig hebt, gelieve onderstaande formule te gebruiken:  
(te schilderen oppervlakte (m<sup>2</sup>) / rendement (m<sup>2</sup>/l)) X aantal lagen = aantal liter verf nodig.
- Het praktisch rendement kan variëren in functie van de staat en de absorptiegraad van de ondergrond, de oppervlakte en de manier van aanbrengen.
- Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale of nationale regelgeving.
- Lees aandachtig de veiligheidsinformatie op het etiket en raadpleeg sectie 8 op onze veiligheidsfiche voor de keuze van persoonlijke beschermingsmaatregelen.
- Reinig het gebruikte gereedschap onmiddellijk met water en minimaliseer de benodigde hoeveelheid water. Giet afvalwater en verfresten niet weg in de gootsteen of in het toilet of werp ze niet in een vuilnisbak.

- Voor het openen, het product rechtopstaand in een goed verluchte plaats bewaren beschermd tegen vorst, hitte en vocht. Na gebruik de pot goed sluiten en het product bewaren zoals hierboven aangegeven, in de originele verpakking.
- Het Europese Ecolabel certificaat is enkel toegekend aan de witte verf.

## RELEVANTE INFORMATIE

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <a href="#">Infoblad 1036</a> | Toelichting op de gegevens uit de technische documentatiebladen |
| <a href="#">Infoblad 1072</a> | Algemene bepalingen voor schilderwerk                           |
| <a href="#">Infoblad 1419</a> | Invloed van reinigen op de duurzaamheid van het verfsysteem     |
| <a href="#">Infoblad 1040</a> | Toepassing van voorstrijkmiddelen op diverse ondergronden       |
| <a href="#">Infoblad 1429</a> | Reinigbaarheid en schrobvastheid van binnenmuurverven           |
| <a href="#">Infoblad 1491</a> | Milieukeurmerken Sikkens  |

## VEILIGHEID EN WETGEVING

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Vlampunt                 | >100°C  |
| Veiligheidsblad          | Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad op <a href="http://www.sikkens.nl">www.sikkens.nl</a> . |
| Wettelijke voorschriften | De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.                             |
| Milieu                   | Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.                     |

## ARTIKELGEGEVENS

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Houdbaarheid        | In onaangebroken verpakking ca. 12 maanden. Koel en vorstvrij bewaren. |
| Verpakkingen        | 1 liter, 2,5 liter, 5 liter en 10 liter.                               |
| Beschikbare kleuren | Wit en vele kleuren via het Sikkens kleurenmengsysteem.                |

**Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: [www.sikkens.nl](http://www.sikkens.nl).**

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.