

ALPHA PLAFOND EXTREEM MAT

Blijvend prachtig extreem mat resultaat, perfecte vloeï



Extreem matte muur- en plafondverf met een lange open tijd

Belangrijkste eigenschappen

Lange open tijd
 Zeer gemakkelijk te verwerken
 Hoge dekkracht
 Extreem mat
 Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1
 Uitstekend verspuitbaar

TOEPASSING

Toepassing Toepasbaar op alle steenachtige plafond/muurondergronden en goed hechtende, gereinigde oude plafond/muurverflagen. Uitermate geschikt voor plafonds (van beton) en muren die voorzien zijn van een spuitpleister (Spack).

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid	Wit: 1,46 kg/dm ³ .
Glansgraad	Extreem mat.
Vaste stofgehalte	Wit: 58 gew.% = 40 vol.%.
Schrobvastheidsklasse	Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1.
Dekkracht	Zeer hoog.
Vergelingsweerstand	Niet vergelend.
Structuur	Glad.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.
Verwerkingsmethoden	Met kwast, muurverfroller en airless spuitapparaat. Muurverfroller: poolhoogte afhankelijk van de structuur van de ondergrond. Voor gereedschappen, nodig bij de verwerking van Alpha producten, kunt u zich uitgebreid laten informeren bij de winkel van aankoop van uw product.
instellingen/types	Airless spray: Reinigingsmiddel: water. Spuitdruk: 80-120 bar. Graco: LP 517 / 519 (gele tip) Wagner: HEA Protip 517 (groene tip) Maximaal 20% verdunnen Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak. Door dit product te verspuiten wordt een extreem mooi esthetisch resultaat bereikt.
Theoretisch rendement	Ca. 9-11 m ² /l per laag op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.
Droging bij 20°C en 65% RV	Stofdroog na: ca. 1 uur. Overschilderbaar na: ca.6 uur.
Reiniging gereedschap	Met water.
Overschilderbaar	Goed overschilderbaar met Alpha binnenmuurverven.

SYSTEEMINFORMATIE

Met spuitpleister (Spack) behandelde ondergronden

Voorbehandeling

De ondergrond ontdoen van vuil, vet, stof e.d.
Geheel reinigen met Polyfilla Pro S600


Nieuwe steenachtige ondergronden

Vorstrijken met Alpha Superfix.
Na de voorbehandeling één of tweemaal behandelen met Alpha Plafond Extreem Mat.

Eerder behandelde steenachtige ondergronden

Afwerken met één of twee lagen Alpha Plafond Extreem Mat.

BINNENLUCHTKWALITEIT

Product voldoet aan BREEAM HEA 9		Cat A/a WB:
Wettelijke norm (g/l):		30 g/l
VOC van Alpha Plafond Extreem Mat gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:		1 g/l
Indoor Air Quality (IAQ Franse norm)		
IAQ, 'indoor air quality'. Oftewel, de binnenluchtkwaliteit nadat er in een bepaalde ruimte met onze producten is geschilderd. Een product kan als waardering A, B, C of A+ krijgen. De hoogste waardering is A+ en dat is gerelateerd aan de laagste schadelijke emissie.		

MILIEU EN CERTIFICERING

Environmental Product Declaration

Alpha Plafond Extreem Mat heeft een Environmental Product Declaration (EPD) volgens ISO 14025 + EN 15804+A2



RELEVANTE INFORMATIE

Infoblad 1036	Toelichting op de gegevens uit de technische documentatiebladen
Infoblad 1072	Algemene bepalingen voor schilderwerk
Infoblad 1419	Invloed van reinigen op de duurzaamheid van het verfsysteem
Infoblad 1040	Toepassing van voorstrijkmiddelen op diverse ondergronden
Infoblad 1429	Reinigbaarheid en schrobvastheid van binnenmuurverven

VEILIGHEID EN WETGEVING

Vlampunt	>100°C.
Veiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad op www.sikkens.nl .
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Milieu	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking ca. 12 maanden. Koel en vorstvrij bewaren.
Verpakkingen	2,5 , 5 en 10 liter.
Beschikbare kleuren	Wit en lichte kleuren via het Sikkens kleurenmengsysteem.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.