



CetaBever Één Laag Tuinhoutbeits



Een semi-dekkende, watergedragen, matte beits voor tuinhout.

Toepassing:

Buiten, als semi-dekkende afwerking op kool of eerder gebeits hout. CetaBever Één Laag Tuinhoutbeits is uitstekend geschikt voor het beschermen en verfraaien van hard- en zachthouten schuttingen of tuinhekken. Ook geschikt als eerste laag op nieuw hout en als onderhoudslaag op behandeld hout.

Producteigenschappen:

- Tijdbesparend en gemakkelijk aan te brengen
- Sneldrogend
- Vocht- & Weersbestendig
- Bescherming tot 2 jaar

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	1 uur	30 min
Schuurbaar:	8 uur	4 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	4-6 dagen	2-3 dagen

De laagdikte van de aangebrachte natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd.



Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10° C en boven de 25° C dit product niet verwerken.

Glansgraad:

Mat

Rendement:

Ca. 5 m²/ 750ml

Ca. 15 m²/ 2.5 l

Het rendement is afhankelijk van type ondergrond, kwast en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.

Duurzaamheid:

Ca. 2 jaar bij voldoende laagdikte. Afhankelijk van de kleur, blootstelling aan zonlicht, de kwaliteit van het hout en het aantal lagen, kan het aantal jaren bescherming afwijken. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.

Blanke/kleurloze verfsystemen zijn, vanwege hun beperkte bescherming tegen UV-stralen, minder buitenduurzaam dan transparante houtkleuren.

Verwerkingsgegevens:

	Kwast
Gereedschap:	Acrylkwast
Verdunning:	Water
Reiniging gereedschap:	Verwijder zo veel mogelijk product uit de kwast alvorens te reinigen.

Systeeminformatie:

- Onbehandelde ondergrond:
1. Ontvetten met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in lauwwarm water.
Vettig hardhout (Teak, e.d.) ontvetten met thinner.
Ga zorgvuldig en veilig te werk.
 2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.



Één Laag Tuinhoutbeits

3. Zonodig kleine beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
4. Afwerken met 1 laag CetaBever Één Laag Tuinhoutbeits. Voor een optimale bescherming indien mogelijk het hout rondom behandelen.

Behandelde ondergrond:

1. De intacte laag reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in lauwwarm water.
2. Kale of beschadigde delen rondverlopend schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout.
3. Intacte lagen schuren met middelgrof schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
4. Zonodig kleine beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
5. Afwerken met 1 laag Cetabeveer Één Laag Tuinhoutbeits. Voor een optimale bescherming indien mogelijk het hout rondom behandelen.

Aanvullende informatie:

- Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
- Kleur: Zwart, Antraciet, Licht Eiken, Palissander en Donkergroen.
Watergedragen producten, met name in de kleur zwart, kunnen in natte toestand anders kleuren.
Als het product eenmaal is opgedroogd zal deze de juiste kleur bereiken.
- Verpakking: 0.75l en 2,5 l.
- Informatie: Bezoek: www.cetabeveer.nl
Mail uw vraag naar: info@cetabeveer.nl
Bel Technical Support: 071-3082344



Milieu en Veiligheid:

Milieu:

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Spoel gereedschap niet uit onder de kraan en gooi de verfstrengen niet weg maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Zie voor meer informatie op:

[spoelverfnooitdoordegootsteen.nl](https://www.spoelverfnooitdoordegootsteen.nl)

Bij hergebruik van kwast, het spoelwater opvangen en inleveren bij het verzamelpunt voor klein chemisch afval

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.