Flexa IJzermenie



Een matte, roestwerende grondverf voor binnen en buiten op basis van alkydhars en zinkfosfaat als roestwerend bestanddeel.

Toepassing:

Geschikt als roestwerende grondverf voor binnen en buiten op ijzer en staal.

Producteigenschappen:

- Duurzaam roestwerend
- Voor ijzer en staal
- Kan in twee lagen drie maanden onafgewerkt overstaan

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	10 uur	5 uur
Overschilderbaar:	24 uur	12 uur
Schuurbaar:	24 uur	12 uur
Doorgehard:	4 dagen	2 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

DB_01810_160616

Glansgraad:	Mat
Rendement:	Ca. 12 m^2/l. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Rol
Gereedschap:	Varkenshaar/Kunststof	Lakviltroller
Reinigen gereedschap	Alabastine Kwastenreiniger	

Systeeminformatie:

Onbehandeld metaal:

1. Ontvetten met wasbenzine.
2. Schuren met schuurpapier korrelgrofte P24-P36 en stofvrij maken. Blank metaal intensief schuren met schuurpapier P60-P80.
3. Direct na schuren en ontvetten één laag Flexa IJzermenie aanbrengen. Na droging licht schuren en stofvrij maken.
4. Opnieuw één laag Flexa IJzermenie aanbrengen. Na droging licht schuren en stofvrij maken.
5. Afwerken met elke water- of terpentineverdunbare Flexa lak.

Behandeld metaal:

1. Ontvetten met wasbenzine. Beschadigde delen en roest tot op het blanke metaal verwijderen en behandelen zoals genoemd onder onbehandeld metaal.
2. Na droging schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken.
3. Afwerken met elke water- of terpentineverdunbare Flexa lak.

DB_01810_160616

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
Kleur:	Roodbruin.
Verpakking:	250 ml, 750 ml en 2,5 l.
Informatie:	Bezoek: www.flexa.nl Mail uw vraag naar: info@flexa.nl Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu:	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.

DB_01810_160616