

## Flexa Vloerverf Dekkend



Een slijtvaste grond- en eindlaag voor vloeren binnen op basis van epoxyester.

### Toepassing:

Geschikt voor steenachtige vloeren binnen. Beperkt geschikt voor bedrijfsmatig gebruik. Voor anhydriet vloeren of zwaar bedrijfsmatige toepassing advies op aanvraag.

### Producteigenschappen:

- Kras- en stootvast
- Uitstekende hechting
- Goed reinigbaar
- Slijtvast

### Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking  
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	6 uur	3 uur
Overschilderbaar:	32 uur	16 uur
Schuurbaar:	32 uur	16 uur
Doorgehard:	10 dagen	5 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

Glansgraad: Lage zijdeglans

Rendement: Ca. 12 m<sup>2</sup>/l.  
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

### Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Rol
Gereedschap:	Varkenshaar	Lakviltroller
Reinigen gereedschap/ verdunding:	Terpentine	Terpentine

### Systeeminformatie:

Onbehandelde ondergrond:

1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
2. Grof schuren met korrelgrote P60-P80 en stofvrij maken. Glad, zgn gevlienderd beton grover opruwen, korrelgrote P24, bij voorkeur machinaal en daarna stofvrij maken.
3. Beschadigingen herstellen met Alabastine Vloervuller.
4. Eén laag ca. 10% verdunde Flexa Vloerverf Dekkend met een kwast inwassen in de ondergrond. Dit voor een optimale hechting en ter voorkoming van zuiging.
5. Afwerken met twee lagen Flexa Vloerverf Dekkend max. 5% verdund.

Behandelde ondergrond:

1. Slechte delen verwijderen en behandelen als onbehandelde ondergrond.
2. Intacte laag ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
3. Daarna grof opruwen met korrelgrote P150 - P180 en stofvrij maken.
4. Plaatselijk de kale delen voorbehandelen met een laag ca. 5% verdunde Flexa Vloerverf Dekkend.
5. Afwerken met twee lagen Flexa Vloerverf Dekkend max. 5% verdund.

### **Aanvullende informatie:**

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
Kleur:	Granietgrijs en Antraciet.
Verpakking:	750 ml.
Informatie:	Bezoek: <a href="http://www.flexa.nl">www.flexa.nl</a> Mail uw vraag naar: <a href="mailto:info@flexa.nl">info@flexa.nl</a> Bel Technical Support: 071-3082344

### **Milieu en Veiligheid**

Milieu:	<p>Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.</p> <p>Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.</p> <p>Zie voor meer informatie op: <a href="http://spoelverfnooitdoordegootsteen.nl">spoelverfnooitdoordegootsteen.nl</a></p>
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.