



CetaBever Gevel Hout Snel Beits Transparant



Een transparante, watergedragen, zijdematte beits voor buiten.

Toepassing:

Buiten, als transparante afwerking op kaal of eerder transparant afgewerkt hout. CetaBever Gevel Hout Snel Beits is geschikt voor het beschermen van hard- en zacht hout (o.a. teak, douglas, bankirai, ceder) zoals gevelbetimmeringen en rabatdelen.

Producteigenschappen:

- Bescherming tot 7 jaar
- Overschilderbaar na 4 uur
- Vocht- en weersbestendig
- Met name geschikt voor zacht hout

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Schuurbaar:	8 uur	4 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	14 dagen	7 dagen

De laagdikte van de aangebrachte natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10° C of boven de 25° C dit product niet verwerken.



CetaBever Gevel Hout Snel Beits Transparant

Glansgraad: Zijdemat
Rendement: Ca. 10 m²/l
Het rendement is afhankelijk van type ondergrond, kwast en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.

Duurzaamheid: De verwachte buitenduurzaamheid voor Gevel Hout Snelbeits transparant is 7 jaar voor hout-kleuren in een 3-lagensysteem (mits volgens rendement aangebracht).

De buitenduurzaamheid van de verflaag is o.a. afhankelijk van weersinvloeden, houtsoort, laagdikte, toegepaste kleur, de ligging (noordoost of zuidwest) en de regio (kust, industrieel of landelijk) waarin het geschilderde object zich bevindt. De staat van de ondergrond maar óók de kwaliteit van de constructie, de beglazing (enkel/dubbel) en hoe vaak men het schilderwerk reinigt, zijn van invloed.

Daar waar mogelijk het hout rondom behandelen in het geadviseerde aantal lagen, zodat het hout van alle zijden goed beschermd wordt. Dit verlengt de levensduur.

Blanke/kleurloze verfsystemen zijn, vanwege hun beperkte bescherming tegen UV-stralen, minder buitenduurzaam dan transparante houtkleuren daardoor wordt het gebruik van een geheel kleurloos systeem buiten niet geadviseerd.

Kleurloos wordt uitsluitend geadviseerd in systemen waar vooraf tenminste 3 lagen transparante Gevel Hout Snelbeits kleuren zijn toegepast.

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast	Rol
Verdunning:	Kunststofharen kwast	Lakviltroller
Reiniging gereedschap:	Water	Water
	Verwijder zo veel mogelijk product uit de kwast of roller alvorens te reinigen.	



CetaBever Gevel Hout Snel Beits Transparant

Systeminformatie:

- Onbehandelde ondergrond:
1. Ontvetten met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in lauwwarm water.
Hardhout (Teak, Meranti e.d.) extra ontvetten met onverdunde Alabastine Verfreiniger.
 2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
 3. Zonodig kleine beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
 4. Afwerken met 3 lagen CetaBever Gevel Hout Snel Beits Transparant. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken.
Let op, het aantal lagen en de kleur van het hout bepalen de eindkleur.
- Behandelde ondergrond:
1. De intacte laag reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in lauwwarm water.
 2. Kale of beschadigde delen randverlopend schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout.
 3. Intacte lagen schuren met middelgrof schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
 4. Zonodig kleine beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
 5. Afwerken met 2 lagen CetaBever Gevel Hout Snel Beits Transparant. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken.
Let op, het aantal lagen en de kleur van het hout bepalen de eindkleur.



CetaBever Gevel Hout Snel Beits Transparant

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
Kleur:	Kant-en-klaar en mengbaar
Verpakking:	Kant-en-klaar: 750 ml en 2,5 l. Mengbaar: 1 l.
Informatie:	Bezoek: www.cetabever.nl Mail uw vraag naar: info@cetabever.nl Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu:	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.