

Strak op de Muur Buiten



Een zijdematte, goed dekkende muurverf voor buiten.

Toepassing:

Flexa Strak op de Muur Buiten is te gebruiken voor muren buitenshuis. Toepasbaar op goed voorbereide baksteen, reeds geschilderde muren en beton.

Producteigenschappen:

- Optimaal dekkend
- Weerbestendig tot 5 jaar
- Snel droog
- Anti-spat formule

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Dit product niet verwerken bij temperaturen beneden 10°C.

Glansgraad: Zijdemat

Rendement: Ca. 20 m²/2,5l.

Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.

Hiernaast is er verf nodig om de verfrroller te verzadigen voor een goede verwerking, alsook zal er steeds wat verf achterblijven in de verpakking.

Dit heeft invloed op het aantal m² dat nog per verpakking geschilderd kan worden. (Bij kleinere verpakkingen, zal dit een grotere invloed hebben op het rendement.)

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Roller
Gereedschap:	Acrylkwast/blokwitter	Muurverfrroller
Reinigen gereedschap:	Water	Water

Systeeminformatie:

Onbehandelde ondergrond: De ondergrond reinigen met Alabastine Verfreiniger of hoge druk reiniger. Groene aanslag verwijderen met een geschikt middel.
Bij toepassing op beton de aanwezige cementschil (een stoffig laagje wat aan het beton vastzit) verwijderen met een stugge borstel.
Vul gaatjes en scheuren met Alabastine Allesvuller, na droging glad schuren en stofvrij maken.
Beschadigde voegen uithalen en repareren met Alabastine Buitenvoeg reparatie.
De ondergrond voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Sneldrogend.

Behandelde ondergrond: De ondergrond reinigen met Alabastine Verfreiniger of hoge druk reiniger. Groene aanslag verwijderen met een geschikt middel.
Loszittende verflagen verwijderen door afborstelen / grof schuren.
Vul gaatjes en scheuren met Alabastine Allesvuller, na droging glad schuren en stofvrij maken.
Beschadigde voegen uithalen en repareren met Alabastine Buitenvoeg reparatie.

De kaal gekomen plaatsen voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Alles-in-1.

Afwerking: Onbehandelde muren afwerken met twee lagen en reeds geschilderde muren afwerken met één of twee lagen onverdunde Flexa Strak op de Muur Buiten.

Opmerking: Niet geschikt voor nageïsoleerde muren. Geïsoleerde muren zijn spouwmuren die later met isolatiemateriaal zijn gevuld. Op deze muren moet een dampopen muurverf aangebracht worden. Een "normale" muurverf zal in de tijd er afgedrukt worden.

Om een mooi eindresultaat te verkrijgen is het noodzakelijk om voldoende verf aan te brengen op de muur en niet te schraal te schilderen.

Dit geeft een langere open tijd (verwerkingstijd) en in combinatie met het nat-in-nat aanbrengen zullen aanzetten niet zichtbaar zijn en zal er een mooi, egaal eindresultaat verkregen worden.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.

Kleur: Kant-en-klaar en mengbaar in bijna alle kleuren.

Verpakking: Kant-en-klaar: 2,5 l.
Mengbaar: 2,5 l.

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu:

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Zie voor meer informatie op:

spoelverfnooitdoordegootsteen.nl

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.