

Flexa Garagevloerverf



Een slijtvaste grond- en eindlaag voor vloeren binnen en beperkt buiten op basis van acrylaathars.

Toepassing:

Geschikt voor steenachtige vloeren binnen en beperkt buiten zoals balkon-, schuur- en garagevloeren. Mits voldoende doorgehard ook bestand tegen tijdelijke belasting met olie en benzine. Voor anhydriet vloeren of zwaar bedrijfsmatige toepassing advies op aanvraag.

Producteigenschappen:

- Bestand tegen banden
- Antislip
- Uitstekende hechting

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Schuurbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	14 dagen	7 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

Glansgraad:

Mat

Rendement:

Ca. 8 m²/l.

Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Rol
Gereedschap:	Acrylkwast	Acrylroller
Reinigen gereedschap/ verdunding:	Water	Water

Systeeminformatie:

- Onbehandelde ondergrond:
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
 2. De poederende top laag van beton verwijderen met behulp van stugge borstels. Glad, zgn gevlienderd beton grover opruwen met korrelgrote P24, bij voorkeur machinaal en daarna stofvrij maken.
 3. Beschadigingen herstellen met Alabastine Vloervuller.
 4. Eén laag ca. 15% verdunde Flexa Garagevloerverf met een kwast inwassen in de ondergrond. Dit voor een optimale hechting en ter voorkoming van zuiging.
 5. Afwerken met twee lagen Flexa Garagevloerverf max. 5% verdund.

- Behandelde ondergrond:
1. Slechte delen verwijderen en behandelen als onbehandelde ondergrond. Overgangen naar de intacte laag betonverf rondverlopend schuren en stofvrij maken.
 2. Intacte laag ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
 3. Daarna grof opruwen met korrelgrote P150 - P180 en stofvrij maken.
 4. Plaatselijk de kale delen voorbehandelen met een laag ca. 5% verdunde Flexa Garagevloerverf.
 5. Afwerken met twee lagen Flexa Garagevloerverf max. 5% verdund.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
Kleur:	Grijs en Kiezelgrijs.
Verpakking:	750 ml en 2,5 l. Kiezelgrijs alleen in 2,5 l.
Informatie:	Bezoek: www.flexa.nl Mail uw vraag naar: info@flexa.nl Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid

Milieu:	<p>Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.</p> <p>Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfstoven afvoeren volgens lokale richtlijnen.</p> <p>Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl</p>
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.