

1K Multi Plastic Primer

Primers/Fillers


01/01/2020

L2.01.05

OMSCHRIJVING

Eén component luchtdrogende primer voor kunststof autodelen

Mengverhouding



Gebruiksklaar

1K Multi Plastic Primer

Spuitapparatuur



Spuitopening:
1.2-1.4 mm

Spuitdruk:
2 – 4 bar inlaatdruk*


*Zie gebruikershandleiding van het spuitpistool

Applicatie



1 x 1 laag

Uitdamptijd



Overspuitbaar na:
20 minuten bij 20°C

Overspuitbaar na:
24 uur bij 20°C

Overspuitbaar met



Alle Lesonal Primers, Fillers en Topcoats (incl. Basecoat /Clearcoat)

Persoonlijke bescherming



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming
AkzoNobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers

Raadpleeg het volledige technische informatieblad voor uitgebreide informatie

1K Multi Plastic Primer

Primers/Fillers

01/01/2020

L2.01.05

DESCRIPTION

Eén component luchtdrogende primer voor kunststof autodelen

PRODUCT EN ADDITIEVEN


Product 1K Multi Plastic Primer

Grondstofbasis Polyolefine hars


Ondergronden Alle kunststof autodelen met uitzondering van pure PE (polyethyleen).

Voorbehandeling van de ondergrond Verwarm nieuwe kunststofdelen enige tijd.
Reinig het substraat (zonder OEM primer) met warm water en zeep.
Maak vervolgens het oppervlak zeer grondig droog
Reinig met Lesonal Degreaser.
Ruw de ondergrond op met Scotch Brite S (Grijs) very fine.
Ontvet vervolgens nogmaals met Lesonal Degreaser en Degreaser WB, verwijder stof met een kleefdoek.

Mengverhouding Gebruiksklaar, goed schudden voor gebruik



Spuitviscositeit 14-16 seconden DIN Cup 4 bij 20°C.



1K Multi Plastic Primer

Primers/Fillers

01/01/2020

L2.01.05

Spuitinstellingen

Spuitopening

1.2-1.4 mm*

*Zie gebruikershandleiding van het spuitpistool

Spuitdruk

2-4 bar (inlaatdruk aan het pistool)*

Verwerking


Breng één vloeiende laag aan.

Noot: minimale applicatie temperatuur 15°C

Houd een uitdamp tijd aan van 20 minuten bij 20°C

Overspuitbaar met
Na 20 minuten uitdamp tijd bij 20°C, overspuitbaar met alle **Lesonal** primers, fillers en topcoats (incl. Basecoat / Clearcoat)

Wanneer de overspuit tijd langer is dan 24 uur, dan moet de 1K Multi Plastic Primer worden opgeruwd met 3M Scotch Brite Ultra Fine. Breng na het ontvetten nogmaals een laag 1K Multi Plastic Primer aan.

Persoonlijke bescherming


Gebruik geschikte ademhalingsbescherming

AkzoNobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers

Laagdikte

1- 4 micron

Theoretisch Rendement
Circa 8 m²/l bij een laagdikte van 4 µm
Reinigen Spuitapparatuur

Multi Thinner of nitrocellulose thinner

1K Multi Plastic Primer

Primers/Fillers

01/01/2020

L2.01.05

Opslag Vermijd extreme temperatuurschommelingen en hoge luchtvochtigheid

Houdbaarheid 2 jaar bij 20°C

VOC **2004/42/II B(e)(840)780**
De EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 g / l VOC.
Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max. 780 g / liter

Akzo Nobel Car Refinishes bv.	Akzo Nobel Car Refinishes n.v.
Autolakken Nederland	
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	BE- 1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel: +32 22 55 88 50
Internet: www.lesonal.nl	Internet: www.lesonal.be

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids- en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com