Nordsjö Supermatt



Produktbeskrivelse
Nordsjö Supermatt er en helmatt dekkende maling for utvendige trefasader. Produktet er lett å påføre og har meget god dekkevne som gjør det enkelt å nå et godt sluttresultat. Supermatt er basert på akryl/alkyd teknologi med spesielt fyllingsmiddel som gir en holdbar, robust og matt overflate.
Bruk Nordsjö Supermatt i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil og Nordsjö Tinova Primer Exterior for ekstra lang levetid.

Behandling
Behandlingen gjelder ved nymaling (rent treverk, grunnet eller mellomstrøket kledning) samt ved ommaling:
Rengjør flatene med Nordsjö Original Universal Vask. Skyll overflatene. Vekst av sopp og alger, behandles med Nordsjö Original Algemiddel. La tørke! Sørg for at underlaget er tørt (maks 16 % fuktinnhold).

Nymaling
Alt nytt tre impregneres med Nordsjö Tinova Wood Base Oil som beskytter mot blåved og råte. Vær ekstra nøye med endeved, skjøter og spikerhoder. Rør om i spannet førdet males. Grunn med Nordsjö Tinova Primer Exterior.
Konstruktsjonen ferdigmales 2 ganger med Nordsjö Supermatt.
Noen fabrikksgrunnede paneler kan ha behov for å grunnes på nytt med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Rådfør med din Nordsjöforhandler.

Ommaling
Fasaden vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Etterskylles rikelig med vann. Ved vekst av sopp og alger skal overflatene behandles med Nordsjö Original Algemiddel. La flatene tørke før maling. Løstsittende maling og gråtre skrapes eller slipes bort.
Trerene flater impregneres med Nordsjö Tinova Wood Base Oil som beskytter mot blåved og råte. Grunn med Nordsjö Tinova Primer
Exterior. Konstruktsjonen ferdigmales 2 ganger med Nordsjö Supermatt.
Tidligere beisede flater vaskes/børstes og grunnes ved behov og ferdigmales 2 ganger med Nordsjö Supermatt.

Teknisk data
Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: AkrylAlkydemulsjon
Glans: 5
Forbruk: 4-6 m2/liter ved nymaling
Forbruk: 6-8 m2/liter ved ommaling
Tørketid: +23°C 50 % RF
Støvtørr: 2 timer
Overmalbar: 4 timer
Luft/temp: Min +5°C Maks +25°C (optimal døgntemperatur +10 - +20°C)
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Verktøy: Pensel, rull og høytrykksprøyte 100 bar, 329 Wagner med munstykke 315 och 317. Graco ST Max 495 PC Pro Stand med sprøytedyse FFLP312. Etterstrykes med pensel.
Fortynning: Vann
Embalasje: 2,5 liter og 10 liter
Baser: Base White, Base Clear
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/e): 130 g/l. Inneholder maks 2 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Rev. Juli 2026

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies

Nordsjö Supermatt

Øvrig
Omrøres grundig før og under bruk. Unngå å påføre produktet ved temperaturer under +5 ºC og/eller ved høy relativ luftfuktighet (>80%). Ikke påfør produktet i direkte sollys eller dersom det er fare for nedbør eller dugg innen 2 timer etter påføring.

Produktet inneholder mugghindrende midler for å redusere risikoen for muggvekst på den malte flaten. Under visse forhold, f.eks. langsom tørking p.g.a værforhold kan en liten andel av midlet brytes ned og forårsake gulning. Denne gulningen er midlertidig og forsvinner vanligvis etter 2-6 måneders eksponering for sollys. Kvaliteten på malingen og beskyttelsen mot muggvekst påvirkes ikke.

Helse og Miljø
Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv og/eller damp. Arbeid i godt ventilerte områder. Bruk egnet personlig verneutstyr (åndedrettsvern) ved utilstrekkelig ventilasjon.
Se også informasjon i sikkerhetsdatabladet.
Lukk det åpnede spannet godt igjen. Skrap bort maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell maling i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Flytende malingsrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast, tomme metallbokser og metallhåndtak sorteres som metall.
Se www.tomtogtort.no

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies