Nordsjö Murtex Hydro Primer



Produktbeskrivelse
Nordsjö Murtex Hydro Primer er en alkalibestandig grunning med spesielt god inntrengningsevne på sugende overflater av betong, puss. Nordsjö Murtex Hydro Primer sikrer optimal vedheft og jevnere innsuging på etterfølgende behandlinger.

Forbehandling
Underlaget skal være godt rengjort og gjennomtørt. Det er viktig at underlaget er fast og godt bundet. Betongslam, formolje og løse sandkorn skal fjernes.

Grunning
Nordsjö Murtex Hydro Primer på føres til underlaget blir mettet uten at det dannes film, dvs. Nordsjö Murtex Hydro Primer skal suge inn i underlaget. Hvis dette ikke har skjedd innen 15 min, skal det overflødige tørkes vekk.

Ferdigmaling
Overflaten ferdigmales med 2 strøk av en av Nordsjö Murtex fasademalinger, unntak Murtex Silikatfärg.

Øvrig
Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg de nærmeste timene etter sluttføring av arbeidet. Mal aldri hvis temperaturen på flaten som skal males er under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Helse og miljø
Lukk det åpnede spannet godt igjen. Skrap bort maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell maling i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Flytende malingsrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast, tomme metallbokser og metallhåndtak sorteres som metall.
Se: www.tomtogtort.no

TEKNISK DATA
Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Akrylsampolymer
Forbruk: 8-10 m2/l
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time
Overmalbar: 2 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C
Luftfuktighet: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 8-10 m2/l
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/h) 30 g/l. Inneh. maks 10 g/l.

Rev. November 2025

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies