Nordsjö Murtex Silicate Primer



Produktbeskrivelse
Nordsjö Murtex Silicate Primer er en 1-komponent bindende grunning beregnet til bruk på utvendige porøse og sugende underlag av mur/puss, fibersementplater og tegl, samt gamle silikat- og mineralske underlag.

Behandling
Underlaget skal være godt rengjort. Det er viktig at underlaget er fast og godt bundet.

Maling
Dårlig bundet og krittende underlag børstes nøye til fast underlag. Sprekker/riss skrapes og repareres med en masse som samvirker med det eksisterende materialet. Sterkt sugende flater, f.eks. flater som tidligere har vært malt med kalkmaling skal seises med Nordsjö Murtex Silicate Primer fortynnet med vann 1:1. Godt bundet underlag skal ikke forbehandles. Grunn med Nordsdjö Murtex Silicate blandet med Murtex Silicate Primer 2:1. Ferdigmal med Nordsjö Murtex Silicate, eventuelt fortynnet med maks 10 % vann. Ved påføring oppnås best resultat og fargestabilitet med kryssrulling.

Advarsel
Nordsjö Murtex Silicate er sterkt etsende på glass, keramikk, fliser, naturstein og metall. Beskytt omkringliggende overflater mot søl og benytt alltid beskyttelsesbriller og arbeidshansker.
Mal aldri hvis temperaturen på flaten som skal males er under +10°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Øvrig
Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg de nærmeste timene etter sluttføring av arbeidet. Mal aldri hvis temperaturen på flaten som skal males er under +10°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Helse og miljø
Lukk det åpnede spannet godt igjen. Skrap bort maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell maling i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Flytende malingsrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast, tomme metallbokser og metallhåndtak sorteres som metall.
Se: www.tomtogtort.no

TEKNISK DATA
Bruksområde: Utvendig og invendig
Bindemiddel: Vannglass
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time
Overmalbar: 12 timer
Luft/Objekt temp: Min +10°C Maks + 25°C
Luftfuktighet: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Forbruk, nymaling: 5-7 m2/l
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Emballasje: 2,5 liter og 10 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/c) 40 g/l. Inneh. maks 25 g/l.
For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.
Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Rev. november 2025

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies