Nordsjö Tinova Transparent Exterior



Produktbeskrivelse
Nordsjö Tinova Transparent Exterior er en høyteknologisk beis med lang holdbarhet. For utendørs beising av trefasader og annet treverk. Nordsjö Tinova Transparent Exterior gir liv til treverket og fremhever trestrukturen. Det en laget spesielt for vårt nordiske klima og inneholder et patentert bindemiddel som gir bedre beskyttelse. Bruk Nordsjö Tinova Transparent Exterior i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil for ekstra lang levetid.

Behandling
Behandlingen gjelder ved nymaling samt ved ommaling:
Rengjør overflatene med Nordsjö Original Universal Vask, og skyll deretter grundig med vann. Ved forekomst av alger og sopp skal overflaten behandles med Nordsjö Original Algemiddel. La overflaten tørke grundig før videre behandling.
Sørg for at underlaget er tørt (maks. 16 % fuktinnhold)

Nymaling
Impregner med Nordsjö Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Nordsjö Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen. Ferdigbehandles 2 ganger med Nordsjö Tinova Transparent Exterior.

Ommaling
Fasaden vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Etterskylles rikelig med vann. Ved vekst av sopp og alger skal overflatene behandles med Nordsjö Sopp- og algemiddel. La flaten tørke før maling. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. Trerene flater impregneres først med Nordsjö Tinova Wood Base Oil. Ferdigbehandles 2 ganger med Nordsjö Tinova Transparent Exterior.Tidligere beisede flater vaskes og børstes, samt ferdigbehandles 2 ganger med Nordsjö Tinova Transparent Exterior.

Øvrig
Omrøres grundig før og under bruk. Unngå å påføre produktet ved temperaturer under +5 °C og/eller ved høy relativ luftfuktighet (>80%). Ikke påfør produktet i direkte sollys eller dersom det er fare for nedbør eller dugg innen 2 timer etter påføring.

Teknisk data
Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Alkydemulsjon/Akryl
Glans: Halvmatt
Forbruk, nymaling: 6-8 m2/l
Forbruk, ommaling: 8-10 m2/l
Tørketid:
Støvtørr: +23° C 50 % RF: 8 timer
Overmalbar: 12 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C(optimal døgntemperatur +10 - +20°C)
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og høytrykksprøyte 100 bar, 329 Wagner med munstykke 315 och 317. Graco ST Max 495 PC Pro Stand med prøytedyse FFLP314. Etterstrykes med pensel.
Emballasje: 1, 2,5 og 10 liter
Baser: Base Clear, , 362 BLACK&BROWN og 361 BLACK
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/e) 130 g/l. Inneh. maks 55 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder farge BC. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Rev. Juli 2026

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies

Nordsjö Tinova Transparent Exterior

Helse og miljø
Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv og/eller damp. Arbeid i godt ventilerte områder. Bruk egnet personlig verneutstyr (åndedrettsvern) ved utilstrekkelig ventilasjon.
Se også informasjon i sikkerhetsdatabladet.
Lukk det åpnede spannet godt igjen. Skrap bort maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell maling i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Flytende malingsrester ogrengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast, tomme metallbokser og metallhåndtak sorteres som metall.
Se www.tomtogtort.no

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies