Nordsjö Akrylfug



Produktbeskrivelse
Nordsjö Akrylfug er en vanntynnbar, slipbar fugemasse/sparkel som brukes til tetting/sparkling av fuger og sprekker f.eks. rundt vinduer, dører og vegger. Den har svært god vedheft mot alle rene og faste overflater som betong, gips, tegl og tre. Anbefales ikke til glass eller metall, og bør ikke brukes sammen med asfalt og bitumen.

Forbehandling
Flatene skal være rene, faste og fri for støv, olje eller andre forurensninger.

Påføring
Pøføring bør utføres ved temperaturer over +5° C. til +40° C. og luftfuktighet mellom 40-80 % RH.
Nordsjö Akrylfugemasse påføres normalt med fugepistol. Press ut fugemassen, slik at den fyller fugen helt.

Fordeling
Umiddelbart etter påføringen, presses massen i kontakt med sidene, slik at massen fordeles jevnt på flatene. Slett deretter ut fugemassen med en fuktet fugepinne, sparkel eller fuktig pensel.

Vedlikehold
Om fugen er skadet, men vedheften fortsatt er bra, skjæres den skadene flaten bort og ny fug legges. Fugflaten er slipbar etter 1-3 uker. Om vedheft er nødvendig, fjern fugemassen helt og rengjør og fug iht. instruksjonene under avsnittet "Forbehandling". Brukt verktøy rengjøres umiddelbart med vann.

Helse og mljø
Lukk det åpnede emballasje godt igjen. Skrap bort fugemasse fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell fugemasse i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Fugemasse og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast.
www.tomtogtort.no

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akryl
Fyllingsgrad: Kan brukes til fugebredde opptill 15mm
temperaturbestandighet: -25C til +80C
Påføring: Fugepistol med skråskåret munnstykke
Tørketid: Bearbeidingstid 5-10 min.
Ved tynne sjikt: Overflatetørr ca. 10 min
Gjennomtørr 1-7 døgn, avhengig av sjikttykkelse
Tørr fuge er overmalbar med de fleste malingstyper
Densitet: 1,6
Overmalbar: Ja
Emballasje: 300 ml
Rengjøring: Vann
Lagringstid: 24 mnd i uåpnet forpakning
Oppbevaring: Frostfritt
Lagringstid: 24 mndr i uåpnet emballasje

Rev. Oktober 2025

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies