Nordsjö ONE Supreme



Produktbeskrivelse
Nordsjö One Supreme er vårt beste trefasadeprodukt med eksepsjonell dekkevne for det perfekte sluttresultatet. Den fyldige konsistensen gjør utstrykningen enkel og smidig. Produktet har en fantastisk silkematt finish og en teknologi som gir en ekstrem glans og fargestabilitet. Nordsjö One Supreme er spesielt tillpasset for det nordiske klimaet og den selvrengjørende malingsfilmen har en enestående beskyttelse mot skitt og påvekst.
Bruk Nordsjö One Supreme i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil og Nordsjö Tinova Primer Exterior for ekstra lang levetid.
Nordsjö One Supreme fungerer utmerket til å bruke på fabrikkgrunnet og mellomstrøksbehandlet kledning. (Kledningskontrollen).

Behandling
Behandlingen gjelder ved nymaling (rent treverk, grunnet eller mellomstrøket kledning) samt ved ommaling.
Rengjør overflatene med Nordsjö Original Universal Vask, og skyll deretter grundig med vann. Ved forekomst av alger og sopp skal overflaten behandles med Nordsjö Original Algemiddel. La overflaten tørke grundig før videre behandling.
Sørg for at underlaget er tørt (maks. 16 % fuktinnhold)

Nymaling
Alt nytt tre impregneres med Nordsjö Tinova Wood Base Oil som beskytter mot blåved og råte. Vær ekstra nøye med endeved, skjøter og spikerhoder. Grunn med Nordsjö Tinova Primer Exterior.
Konstruktsjonen ferdigmales 2 ganger med Nordsjö One Supreme.
Noen fabrikksgrunnede paneler kan ha behov for å grunnes på nytt med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Rådfør meddin Nordsjöforhandler.

Ommaling
Fasaden vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Etterskylles rikelig med vann. Ved vekst av sopp og alger skal overflatene behandles med Nordsjö Original Algemiddel. La flatene tørke før maling. Løstsittende maling og gråtre skrapes eller slipes bort.
Trerene flater impregneres med Nordsjö Tinova Wood Base Oil som beskytter mot blåved og råte. Grunn med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Konstruktsjonen ferdigmales 2 ganger med Nordsjö One Supreme.
Tidligere beisede flater vaskes/børstes og grunnes ved behov og ferdigmales 2 ganger med Nordsjö One Supreme.

TEKNISK DATA
Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Akryl
Glans: 20
Forbruk, nymaling: 4-6 m2/l
Forbruk, ommaling: 6-8 m2/liter
Tørketid:
23°C 50% RF: 1,5 time
15°C 80% RF: 3 timer
10°C 80% RF: 4 timer
Overmalbar:
23°C 50% RF: 2,5 timer
15°C 80% RF: 3,5 timer
10°C 80% RF: 4 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C (optimal døgntemperatur +10 - +20°C)
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Verktøy: Pensel, rull og høytrykksprøyte 100 bar, 329 Wagner med sprøytedyse 315 och 317, Graco ST Max 495 PC Pro Stand med sprøytedyse FFLP314. Etterstrykes med pensel.
Fortynning: Vann
Emballasje: 1, 2,5 og 10 liter
Baser: Base White, Base Clear,
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/d) 130 g/l. Inneh. maks 3 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Rev. Juli 2026

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies

Nordsjö ONE Supreme

Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Unngå å påføre produktet ved temperaturer under +5 ºC og/eller ved høy relativ luftfuktighet (>80%). Ikke påfør produktet i direkte sollys eller dersom det er fare for nedbør eller dugg innen 2 timer etter påføring.
Produktet inneholder mugghindrende midler for å redusere risikoen for muggvekst på den malte flaten. Under visse forhold, f.eks. langsom tørking p.g.a værforhold kan en liten andel av midlet brytes ned og forårsake gulning. Denne gulningen er midlertidig og forsvinner vanligvis etter 2-6 måneders eksponering for sollys. Kvaliteten på malingen og beskyttelsen mot muggvekst påvirkes ikke.

Helse og Miljø

Dette produktet oppfyller kravet til miljømerket Svanen.
For mer informasjon se www.nordic-swan-ecolabel.org.
Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv og/eller damp. Arbeid i godt ventilerte områder. Bruk egnet personlig verneutstyr (åndedrettsvern) ved utilstrekkelig ventilasjon.
Se også informasjon i sikkerhetsdatabladet.
Lukk det åpnede spannet godt igjen. Skrap bort maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell maling i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Flytende malingsrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast, tomme metallbokser og metallhåndtak sorteres som metall.
Se www.tomtogtort.no

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies