Nordsjö Murtex Siloxane



Produktbeskrivelse
Nordsjö Murtex Siloxane er en helmatt, diffusjonsåpen og meget værbestandig fasademaling for mineralske fasader som puss, betong, tegl m.m. og er også egnet på eldre silikatmalte overflater og dispersjonsmaling. Nordsjö Murtex Siloxane har spesielt gode vann- og smussavstøtende egenskaper og høy fargeekthet. Oppfyller fransk standard (FD T30-808- 10C) for en ekte Siloxane.

• Ekte Siloxane fasademaling • Gir en helt matt og jevn finish •Diffusjonsåpen • Meget vannavvisende overflate • Forhindrer fukt- og vanninntrengning • Langtidsbeskyttelse mot begroing • Meget god dekkevne • Meget gode påføringsegenskaper

Behandling
Underlaget må være rent, tørt, fritt for tilsmussing, fast og bæredyktig for maling. Ubehandlet puss, betong skal være fast, sammenhengende og gjennomtørr (jevn hvithet). Nye pussoverflater skal herdes min. 4 uker før maling. Ubehandlet gips, betong, lettbetong grunnet med Nordsjö Murtex Hydro Primer, (skal ikke danne film). Mal ferdig 2 ganger med Nordsjö Murtex Siloxane. Tidligere malte flater rengjøres for løstsittende malingslag. Skitne flater vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Blanke flater mattslipes. Dårlig bundet og smittende flater vaskes ned til en ren, fast og smittefri flate. Absorberende flater grunnes med Nordsjö Murtex Hydro Primer. Mal ferdig 1-2 ganger med Murtex Siloxane. Anbefales kun for utendørs bruk. Ikke påfør malingen i direkte sollys eller på overflater oppvarmet av solen, eller ved utsikter til nedbør eller dugg innen 4 timer etter påføring. Ikke påfør produktet når temperaturen i luften eller på bakken er under +5°C. eller over maks. +25°C. Den relative luftfuktigheten bør være mellom 40-80 % RF. (65 % RF. optimalt) under påføring og under produktets tørkeperiode.

Helse og miljø
Lukk godt igjen åpnede spann. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data
Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Silikonemulsjon
Glans: 3 - helmatt
Forbruk, nymaling: 4-6 m2/l
Forbruk, ommaling: 6-8 m2/l
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time
Overmalbar: +23°C 50 % RF: 12 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks +25°C i luft og underlag
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Tørrstoffinnhold: Ca. 52-55% Vol.
Vanndampdiffusjon: V1 høySD = >0,14m(0,05)
(DIN EN 1062)
Vanntetthet: W3 lav <0,1kg/m²•h 0,5
(DIN EN 1062)
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Fortynning: Vann. maks. 10%
Base: BW, BC
Emballasje: 1, 2,5 og 10 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/c) 40 g/l. Inneh. maks < 2 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Rev. november 2023

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies