Nordsjö Perform+ Diamond Floor



Produktbeskrivelse
Nordsjö Perform+ Diamond Floor er en halvblank gulvmaling med meget bra slitestyrke på tre og betonggulv i bolig med normal slitasje f.eks. oppholdsrom, kjeller, lagerrom m.m. Nordsjö Perform+ Diamond Floor skal ikke brukes på garasjegulv eller i områder som stadig utsettes for vann/fukt.

Behandling
Underlaget skal være rent, tørt, støvfritt og bæredyktig.
Ved nymaling av betonggulv skal betongen være gjennomherdet og løs betonghud slipes bort. Stålslipte betonggulv bør maskinslipes før det
males. Støvsug overflaten grundig. Grunn med Nordsjö Perform+ Diamond Floor fortynnet med 20 % vann.
Ferdigmal deretter 1-2 strøk med ufortynnet maling.

Ved nymaling av tregulv behandles kvister med Nordsjö Original Kvistlakk 2 ganger. Deretter grunnes hele overflaten med Nordsjö Original Heftgrunn. Alternativt kan oveflaten grunnes med Nordsjö Original Kvist og Sperregrunn 1 til 2 ganger.
Ferdigmal deretter Nordsjö Perform+ Diamond Floor 2-3 ganger avhengig av fargevalg.
Tidligere malte gulv vaskes med Nordsjö Original Universal vask og skylles deretter godt med rent vann.
Skrap/børst bort all løstsittende maling og mattslip deretter gulvet.
Støvsug overflaten grundig.
Ubehandlede flater grunnes med Original Heftgrunn. Mal deretter 1-2
ganger med Nordsjö Perform+ Diamond Floor. Rør nøye om i spannet. Mal ikke når overflatetemperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø
Gamle malingssjikt kan ved sliping eller ved behandling med varmepistol avgi helsefarlig gasser. Arbeid i ventilerte rom. Bruk alltid riktig tilpasset verneutstyr. Se øvrig informasjon på sikkerhetsdatabladet.

Lukk det åpnede spannet godt igjen. Skrap bort maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell maling i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Flytende malingsrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast, tomme metallbokser og metallhåndtak sorteres som metall.
Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data
Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akryl
Glans: 40
Tørketid: 23°C 50% RF: Gjennomtørr 0,5 timer
Overmalbar: 2 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 8-10 m2/liter
Emballasje: 1 liter, 2,5 liter, og 10 liter
Baser: BW og BC
Rengjøring: Såpevann
Forvares: Frostfritt
VOC (kat.A/b)140g/l Inneholder Max 70g/l
Denne deklasjonen gjelder BW, for andre farger kan sifferverdiene variere. Dette produktet oppfyller kravene til Svanen.

Rev. Juni 2026

AkzoNobel
AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies