Nordsjö Original Grovsparkel



Produktbeskrivelse

Nordsjö Original Grovsparkel er en svært høytfyllende lettsparkel for skjøt- og bredsparkling i tykke sjikt på puss, betong, lettbetong og bygningsplater innendørs i tørre rom. Til bredsparkling anbefales en total sjikttykkelse på maks 4 mm. Fyllevnen for enkelthull og ujevnheter er høyere, opp til 30 mm.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Nordsjö Original Grovsparkel er beregnet til håndsparkling. Ved krav til finere overflate bør oversparkling gjøres med Nordsjö Original Fin/Platesparkel eller Nordsjö Original Vegg- og taksparkel Medium. Kontroller nøye at sparkelen er tørr før videre oversparkling/overmaling.
Ved sliping anbefales øyebeskyttelse og støvmaske.
Ikke sparkle når overflatetemperaturen er under +5°C.

Helse og miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom.
Bruk egnet personlig verneutstyr (maske) ved utilstrekkelig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet.
Lukk det åpnede spannet godt igjen. Fjern mest mulig sparkel fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell flytende sparkelrester i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Flytende sparkelrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast. Eventuelle metallhåndtak sorteres som metall.
Se: www.tomtogtort.no

TEKNISK DATA
Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerlateks
Kornstørrelse: Maks 0,40 mm
Densitet: 0,9
Tørketid: +23°C 50 % RF: 4 timer avhengig av sjikttykkelse
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Slipbarhet: Lettslipt
Verktøy: Sparkel
Kulør: Grå
Emballasje: 10 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevaring: Frostfritt
CE-merking: Produktet overenstemmer kravet for CE-merking EN15824
Miljø: Dette produktet oppfyller kravene til Svanemerket. For mer informasjon, se www.nordic-swan-ecolabel.org

Rev. oktober 2025

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies