Nordsjö Murtex Acrylic



Produktbeskrivelse
Nordsjö Murtex Acrylic er en helt matt fasademaling for fasader av betong, porebetong, gips, murstein, sementfiberplater, samt tidligere dispersjonsmalte overflater. Nordsjö Murtex Acrylic har spesielt gode vann- og smussavvisende egenskaper, samt høy farge- og glansbestandighet.
• Høykvalitets 100 % akrylmaling
• Matt og jevn overflatefinish • Høy alkaliresistens - Reduserer effektivt kalk/saltpeterutfelling
• Karbonatiseringsbremsende, høy beskyttelse mot inntrenging av CO^2
• Høy fargebestandighet og langvarig overflatebeskyttelse

Behandling
Underlaget må være rent, tørt, fast og godt bundet, og fritt for begroing.
Nybehandling: Ny, ubehandlet puss, betong, porebetong, sementfiberplater og tegl grunnes med Nordsjö Professional Hydro Primer. Mal 2 ganger med Nordsjö Murtex Acrylic.
Vedlikehold:
Tidligere malte flater rengjøres for løse partikler. Skitne overflater vaskes med Nordsjö Original Univeral Vask. Blanke overflater mattslipes. Lett forurensede og absorberende overflater grunnes med Nordsjö Professional Hydro Primer. Mal 2 ganger med Nordsjö Murtex Acrylic. Ujevnheter, hull og sprekker sparkles med semensparkel. Flekkutbedring av reparasjoner utføres med Nordsjö Professional Hydro Primer. Deretter flekkmales sluttproduktet fortynnet ca. 10 % med vann. Mal ferdig 2 ganger med Nordsjö Murtex Acrylic. Anbefales kun for utendørs bruk. Ikke mal i direkte sollys eller ved fare for nedbør eller duggdannelse innen 6 timer etter påføring. Mal ikke under +5°C. Den relative luftfuktigheten må være maksimalt 80 % under påføring og under tørketiden til produktet.

Helse og miljø
Lukk godt igjen åpnede spann. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.
Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data
Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Akryl
Glans: 3 - helmatt
Forbruk, nymaling: 4-6 m2/l
Forbruk, ommaling: 6-8 m2/l
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time
Overmalbar: +23°C 50 % RF:12 timer
Tørrstoffinnhold: Ca. 42-45 % Vol.
Vanndamodiffusjon: V2 middel Sd = 0,5 m (DIN EN 1062)
Vanntetthet: W3 lav < 0,1 kg/m²•h 0,5 (DIN EN 1062)
CO2 diffusjonsmotstand: C1 Høy Sd >50 m (DIN EN 1062)
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Maks +25°C i luft og underlag
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Verktøy: Pensel og rull
Fortynning: Vann, Maks. 10%
Base: BW, BC, Black
Emballasje: 1 liter, 2,5 liter og 10 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
Miljømerking: Svanen, Lisens Nr. 396-003
For mere informasjon se www.svanemerket.no
VOC: (kat. A/c) 40 g/l(2010). Inneh. maks 5 g/l.
Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Rev. November 2023

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies