Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8



Produktbeskrivelse
Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8 er en ikke-filmdannende impregneringsingsolje som trenger inn i treverket, og forhindrer fuktopptak og reduserer risikoen for sprekker. Kun til bruk over bakken som forebyggende behandling på tre mot sopp og råte. Kan bare brukes i bruksklasse 2 og 3 i henhold til EN 335:2013. All annen bruk er forbudt med mindre det er tillatt spesifikt. Behandlet trevirke skal males på nytt etter 24 timer. Malte overflater må vedlikeholdes etter behov. Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8 er et trebeskyttelsesmiddel. PT8 reg. nr. 5402.

Behandling
Underlaget skal være rengjort og tørt (max 16 % fuktighetsinnhold).

Nymaling
For høvlet tre anbefales sliping før man oljer. Impreger med Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8 på alle treflater. Anbefalt mengde: 150-160 ml/m2. Oljen skal ikke tynnes. Påfør til treverket er mettet.
Grunnmal deretter hele flaten med Nordsjö Tinova Primer Exterior før du maler med Nordsjös dekkende maling, bortsett fra Tinova VX 2in1 og Nordsjös beisprodukter. Fullfør 2-3 ganger med en av Nordsjös dekkende maling for maksimal trebeskyttelse.

Ommaling
Fasaden vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Etterskylles rikelig med vann. Ved påvekst av sopp og alger skal flatene behandles med Nordsjö Sopp- og algemiddel. La flaten tørke før malerearbeidet fortsetter. All gammel løs maling skrapes til rent og fast tre. Blanke overflater mattslipes for å få god vedheft. All gammel løs maling og gråtre børstes og slipes til rent og fast tre.Trerene flater og endekapp skal først impregneres med Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8. Grunnmal deretter med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Hvis eksisterende malte flater er porøs eller smittende, må det grunnes med NordsjöTinova Primer Exterior. Gjelder ikke når du er ferdig med Nordsjös dekkende malinger untatt Tinova VX 2in1 eller beis.
Avslutt 2-3 strøk med en av Nordsjös dekkende maling eller beis.

Teknisk data
Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Modifisert alkydolje
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 4 timer
Overmalbar: +23°C 50 % RF: 24 timer (skal males på nytt)
Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: Nymaling 6-7m2/l (150-160g/m2)
Emballasje: 1L, 2,5L og 5L
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
Øvrig
Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen 6 timer etter påføring. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).
Helse og Miljø
Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Lukk godt igjen åpnede spann. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.
Se: www.tomtogtort.no

Rev. November 2024

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies