



Nordsjö Original Halvmatt maling til dør, list og panel, glans 15

Produktbeskrivelse

Nordsjö Original Halvmatt maling til dør, list og panel er en vanntynnbar, fyldig og godt dekkende halvblank maling som er lett å påføre. Til innendørs maling av dører, karmen, listverk mm. Også egnet på rustbeskyttende grunning for metall og ståldetaljer inne. Nordsjö Original Halvmatt maling til dør, list og panel gulner ikke.

Behandling

Nordsjö Original Halvmatt maling til dør, list og panel skal påføres vått-i-vått for å gi best flyt og fylldighet. På nytt ubehandlet treverk må kvister isoleres 2 ganger med Nordsjö Original Kvistlakk. Deretter grunnes overflaten med Nordsjö Original Heftgrunn til dør, list og panel. Sparkle etter grunning med Nordsjö Professional Dør, list og panel Sparkel. Slip overflaten lett og tørk av med tørr klut. Ferdigmal 2 ganger med Nordsjö Original Halvmatt maling til dør, list og panel.

Tidligere malte overflater vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Blanke flater mattes ned. Grunn og sparkle ved behov. Ferdigmal 2 ganger med Nordsjö Original Halvblank maling til dør, list og panel. For best resultat skal grunning med Nordsjö Original Heftgrunn til dør, list og panel, respektive mellomstrøk, tørke over natten før toppstrøk med Nordsjö Original Halvmatt maling til dør, list og panel. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk egnet personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon i sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne spann. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Akryllateks

Glans: Halvmatt 15

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 2 timer

Overmalbar: 12 timer

Luft/temp: Min +5°C grader

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 8 m²/l

Emballasje: 1 l og 2,5 liter

Baser: BW, BC

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat A/d) 130 g/l. Inneh. maks 115 g/l

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Rev. Februar 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies