



Nordsjö Tinova Traditional Exterior

Produktbeskrivelse

Nordsjö Tinova Traditional Exterior er en oljebasert maling til nye og gamle trefasader. Den fremhever overflatestrukturen i treverket, og gir en dekkende og jevn overflate.

Behandling

Underlaget skal være tørt og rengjort (max 16 %-fukt).

Nymaling

Impregner med Nordsjö Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Nordsjö Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen. Grunn hele overflaten med Nordsjö Tinova Traditional Primer Exterior. Ferdigmal 2 ganger med en Nordsjö Tinova Traditional Exterior.

Ommaling

Fasaden vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Etterskylles rikelig med vann. Ved vekst av sopp og alger skal overflatene behandles med Nordsjö Sopp- og algemiddel. La flaten tørke før maling. 2. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. Trerene flater impregneres først med Nordsjö Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Nordsjö Tinova Primer Exterior, spesielt hvis flatene er i dårlig stand. Ferdigmal 2 ganger med Tinova Traditional Exterior.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpnete lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingerester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Modifisert alkydolje

Glans: 30

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 12 timer

Overmalbar: 16 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: White spirit

Verktøy: Pensel og rull

Forbruk, nymaling: 4-6 m²/l

Forbruk, ommaling: 6-8 m²/l

Emballasje: 1, 2,5 og 10 liter

Baser: BW, BC, 334 Red og 337 Black

Rengjøring: White spirit

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/e) 400 g/l. Inneh. maks 399 g/l.

Øvrig: Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Rev. Februar 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies