Nordsjö Original
Kvist- og Sperregrunn 3in1



Produktbeskrivelse
Nordsjö Original Kvist- og Sperregrunn er en vanntynnet sperrende grunning for treverk. Produktet brukes innendørs på ubehandlet eller tidligere behandlet tre for å minske risiko for misfarging/gjennommslag fra kvister, gulnet tre mm. Nordsjö Original Kvist- og Sperregrunn kan også brukes som toppstrøk til paneltak.

Behandling
Nytt tre skal være rent og tørt. Eldre, ubehandlet tre, samt tidligere lakkerte/malte overflater skal vaskes med Original Forvask etter produktets anvisninger. Blanke og harde overflater slipes matt med sandpapir. Original Kvist- og Sperregrunn skal males 1-2 strøk avhengig av risikoen for gjennomslag. Skal produktet brukes som toppstrøk males ytterligere ett strøk. Mal alltid 2 strøk på kvister på ubehandlet tre eller om undelaget er kraftig misfarget. I de tilfellene undelaget er kraftig misfarget kan det første strøket med Original Kvist- og Sperregrunn misfarges, dette reparerer seg selv når malingen tørker så risikoen for ytterligere gjennomblødning er liten når man maler overflaten andre strøket. Nordsjô Original Kvist- og Sperregrunn skal tørke minimum 16 timer mellom hvert strøk, for å få optimal sperrende effekt. **Obs!** tre er et naturlig materialet som varierer og det har stor betydning hvordan trevirke har tørket opp og lagret. Kvistgjennomslag kan i visse tilfeller oppstå etter noe tid, tross behandling. Vi anbefaler å behandle store kvister med Nordsjö Original Kvistlakk før behandling med Original Kvist og Sperregrunn. Unngå å male ved temperatur under +5°C

Helse og Miljø
Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data
Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akryl
Glans: Halvmatt 20
Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 1 time
Overmalbar: +23°C 50 % RF: 16 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet: RF: 40-80 % RF(65 % RF Otimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 8-10 m2/liter
Emballasje: 1, 2,5 og 10 L
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/h): 30 g/l. Inneholder max 6 g/l.

Rev. desember 2023

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies