
Dane techniczne

Wandabase WB Plus —W1.09.04


Wandabase WB Plus to wodorozcieńczalny lakier bazowy przeznaczony do imitacji kolorów solidowych oraz z efektem. Szybkoschnący, o doskonałych właściwościach natryskowych, zapewnia wysoką siłę krycia oraz gwarantuje perfekcyjne dopasowanie koloru we wszystkich rodzajach napraw.



Proporcja mieszania

Gotowy do użycia *

* Można dodać Wandabase Activator w wysokiej temperaturze / niskiej wilgotności



Sprzęt


Dysza pistoletu natryskowego:	1.2-1.4 mm
Ciśnienie robocze:	1.7-2.0 bar

* Patrz instrukcja obsługi pistoletu natryskowego



Aplikacja

2 x 1 warstwa
1 x warstwa prószona (kolory metaliczne i perłowe)



Odparowanie

Między warstwami:	Do uzyskania matu
Przed lakierem bezbarwnym:	15 minut



Ochrona

Stosować właściwe środki ochrony dróg oddechowych.
AkzoNobel Vehicle Refinishes zaleca korzystanie z aparatu oddechowego zasilanego świeżym powietrzem

Dane techniczne
Wandabase WB Plus —W1.09.04

Produkt i dodatki	Wandabase WB Plus Wandabase Activator
Podstawowe surowce	Wandabase WB Plus: żywice schnące fizycznie
Właściwe podłoża	Wykończenia OEM 600 Filler 4:1 610 1K Plastic Primer 620 Primer Light Grey/Dark Grey 630 2K Epoxy Primer 640 Filler Multi Grey 650 Filler HB 5:1 670 Filler HB 4:1 Grey **Uwaga:** Nie nakładać bezpośrednio na reaktywne podkłady gruntujące
Proporcja mieszania	Wandabase WB Plus jest gotowy do użycia **Uwaga:** Dodać 5-30% Wandabase Activator: - w celu uzyskania właściwej lepkości natryskowej jasnych kolorów metalicznych - w wysokich temperaturach lub przy niskiej wilgotności względnej - w bardzo wysokich temperaturach i/lub przy niskiej wilgotności można dodać do 30% Wandabase Activator - wszystkie tonery należy delikatnie wstrząsnąć przed wymieszaniem receptury - po dodaniu wszystkich tonerów niezbędne jest dokładne wymieszanie koloru - optymalna wielkość sitek dla produktu wodorozcieńczalnego – 125 µm
Lepkość	20-30 sekund DIN Cup 4 w 20°C
Trwałość po zmieszaniu	Kolory solidowe i perłowe: 3 miesiące w 20°C

Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze	**Dysza**	**Ciśnienie robocze**
Zasilanie grawitacyjne	1.2-1.4 mm	1.7-2.2 bar* HVLP maks. 0.7 bara na głowicy

* Patrz instrukcja obsługi pistoletu natryskowego

Dane techniczne
Wandabase WB Plus —W1.09.04

Aplikacja

Kolory metaliczne i perłowe:
Nałożyć jedną pojedynczą warstwę i pozostawić do odparowania, aż do osiągnięcia pełnego matu. Następnie nałożyć cieńszą warstwę, aż do osiągnięcia pełnego krycia. Na koniec nałożyć warstwę prószoną redukując ciśnienie robocze o 0.5 bara na wlocie powietrza i zwiększając odległość pomiędzy pistoletem a elementem lakierowanym.

Kolory solidowe:
Nałożyć jedną pełną warstwę. Pozostawić do odparowania, aż do uzyskania pełnego matu. Nałożyć kolejną pełną warstwę i pozostawić do odparowania do uzyskania pełnego matu. Powtarzać, aż do osiągnięcia pełnego krycia. Warstwa prószona nie jest wymagana przy kolorach solidowych.

Naprawa miejscowa i cieniowanie:
Nałożyć cienkie warstwy lakieru bazowego (na zakładkę) przy ciśnieniu aplikacji 1.5 bara do osiągnięcia pełnego krycia. Pozostawić do odparowania między warstwami, aż do uzyskania pełnego matu. Następnie cieniować dwukrotnie, aż do zgubienia odkurzu (tylko kolory metaliczne). Ciśnienie aplikacji 1.5 bara.

Uwagi:

- Podczas naprawy miejscowej nie jest konieczne przecieranie ściereczką pyłochłonną między warstwami
- Nałożyć pełną warstwę czystego W010 jako pierwszą warstwę w celu zapewnienia lepszego efektu metalicznego
- W przypadku koloru metalicznego można dodać do końcowej warstwy prószonej 50% czystego W010
- Nie nakładać zbyt grubych warstw podczas wykonywania naprawy miejscowej
- Wandabase WB Plus jest w zasadzie gotowy do użycia
- Można dodać Wandabase Activator (5 -10%):
    - w celu uzyskania właściwej lepkości natryskowej jasnych kolorów metalicznych
    - w celu uniknięcia odkurzu podczas lakierowania większych obiektów
    - przy niskiej wilgotności względnej lub wysokich temperaturach
- Po dodaniu wszystkich tonerów (a przed dodaniem Wandabase Activator) niezbędne jest dokładne wymieszanie koloru
- Można aplikować czyste tonery metaliczne Wandabase WB Plus
- Umyć pistolet używając Wandabase Guncleaner WB bezpośrednio po użyciu

Podane poniżej lakiery bezbarwne można aplikować po minimalnym czasie odparowania 15 minut, ale przed upływem 24 godzin:

800 Clear VHS
810 Clear AS
820 Clear AS Express
830 Clear Matt

Czas pracy można skrócić zwiększając prędkość powietrza (np. stosując dysze dry-jet).

Czyszczenie sprzętu

Używać wodorozcieńczalnego zmywacza Wandabase Guncleaner WB

Grubość powłoki

Na warstwę:	10-15 µm
Zalecana aplikacja (2 warstwy):	20-25 µm

Czas do pokrycia lakierem bezbarwnym

Wandabase WB Plus należy pokryć lakierem bezbarwnym po minimalnym czasie odparowania 15 minut, ale w ciągu 24 godzin

Dane techniczne
Wandabase WB Plus —W1.09.04

Pokrywalny przez	800 Clear VHS 810 Clear AS 820 Clear AS Express 830 Clear Matt
Teoretyczne zużycie materiału	Gotowa do użycia mieszanina przy grubości suchej powłoki 1 µm: ± 160 m²/litr Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, takich jak: kształt obiektu, chropowatość podłoża, metoda i warunki aplikacji.
Przechowywanie	Okres przydatności produktu jest podawany dla produktów przechowywanych w zamkniętych opakowaniach w temperaturze 20°C. Należy unikać ekstremalnych wahań temperatury.
Okres przechowywania	Tonery Wandabase WB Plus: 4 lata w 20°C z wyjątkiem tonerów MM: W880S: 1 rok w 20°C W010, W025, W026, W346, W436, W434, W432, W435, W451, W235, W237, W236, W234, W239, W221, W723, W725, W766, W622, W677, W651, W600C, W601C, W602C, W603C, W604C, W605C, W606C, W607C, W545, W701M, W702M, W703M, W704M, W705M, W706M, W390M, W144, W102, W101, W100, W731M, W727: 2 lata w 20°C W459, W322, W653, W565, W145, W160: 3 lata w 20°C
LZO	**2004/42/IIB(d)(420)380** Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.d) w postaci gotowej do użycia to maks. 420 g/l LZO. Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 380 g/l.

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie, stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę danych materiału i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli są dostępne. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. W związku z tym wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta, chyba że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w niniejszej karcie mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane w niniejszej karcie marki produktów są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba główna
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com