

Jednokomponentowy, szybkoschnący podkład gruntujący zapewniający odpowiednią przyczepność na elementach wykonanych z tworzyw sztucznych.



Dobrze wstrząsnąć przed użyciem




ODLEGŁOŚĆ PRZY APLIKACJI
12 - 18 cm



APLIKACJA
1 warstwa



Po użyciu odwrócić aerosol i przedmuchać, aby oczyścić dyszę



CZAS ODPAROWANIA
20 minut w 20°C



POKRYWALNY PRZEZ
Wszystkie podkłady, lakiery bazowe i lakiery nawierzchniowe Dynacoat



OCHRONA
Stosować właściwe środki ochrony osobistej. AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych czystym powietrzem.

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej - TDS

INFORMACJA TECHNICZNA

1K PLASTICS PRIMER (AEROL)

— D2.01.05a

PRODUKT I DODATKI	1K Plastics Primer (aerol)
PODSTAWOWE SUROWCE	1K Plastics Primer (aerol): żywice poliolefinowe
ODPOWIEDNIE PODŁOŻA	Wszystkie elementy karoserii z tworzyw sztucznych dostępnych obecnie w przemyśle motoryzacyjnym (z wyjątkiem części wykonanych z czystego polietylenu PE) Uwaga: <i>Nie stosować 1K Plastics Primer (aerol) na części z tworzyw sztucznych, które zostały wcześniej pokryte jakimkolwiek podkładem OEM.</i>
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Umyć wstępnie podłoże ciepłą wodą z detergentem i spłukać dokładnie czystą wodą. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia powierzchni przy pomocy Uni Degreaser.
PROCES APLIKACJI	Trzymać aerol w odległości ok. 12 - 18 cm od panela. Nałożyć 1 pojedynczą warstwę, pozostawiając 20 minut na odparowanie przed aplikacją podkładu wypełniającego lub lakieru nawierzchniowego Dynacoat.
CZYSZCZENIE SPRZĘTU	Po użyciu odwrócić aerol i przedmuchać, aby oczyścić dyszę.
GRUBOŚĆ POWŁOKI	1 - 4 µm
POKRYWALNY PO	Pozostawić do odparowania na minimum 20 minut w 20°C przed ponownym pokryciem. Nałożyć podkład wypełniający lub lakier nawierzchniowy do 24 godzin w 20°C.
POKRYWALNY PRZEZ	Wszystkie podkłady wypełniające, lakiery bazowe i lakiery nawierzchniowe Dynacoat
OPAKOWANIE	Aerol
OKRES PRZECHOWYWANIA	1 rok w 20°C
LZO	2004/42/IIb(e)(840)720 limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.e) w postaci gotowej do użycia maks. 40 g/l LZO. Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 720 g/l.

**INFORMACJA TECHNICZNA
1K PLASTICS PRIMER (AEROZOL)
— D2.01.05a**

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.
Siedziba firmy
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com
www.dynacoat.pl