


1K All Plastics Primer

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Descrição

Primário monocomponente de secagem rápida de aderência para partes plásticas do veículo.



1K All Plastics Primer
Pronto a usar




Pistola:
1.2-1.4 mm

Pressão de aplicação:
1.7-2.2 bar de entrada
HVLP máx. 0.6-0.7 bar em boca




1 Demão



Repintável depois de:
20 minutos a 20°C

Repintar antes de:
24 horas a 20°C



Repintável com todas os primários, aparelhos e acabamentos Sikkens.



Usar proteção respiratória adequada
Akzo Nobel Car Refinishes recomenda a utilização de um respirador de fornecimento de ar fresco.

Ler a Ficha Técnica de dados para informação detalhada do produto



1K All Plastics Primer

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Descrição

Primário monocomponente de secagem rápido de aderência para partes plásticas do veículo.

Substratos adequados

Todas as partes plásticas do veículo até à data com excepção das fabricadas com PE puro (polietileno).

1K All Plastics Primer está especialmente desenhado para a aplicação em peças de veículo de poliuretano brando.

Não aplicar 1K All Plastics Primer em peças pré-tratadas com imprimações de fábrica OEM)

Produtos e aditivos

1K All Plastics Primer

Materiais básicos

Resinas de poliolefina

Preparação da superfície



Pré-lavar a superfície com água tibia e detergente e aclarar suficientemente com água limpa. Retirar a contaminação da superfície com M700, Anti Static Degreaser ou M850.



Peças de termoplástico não tratadas

Lixar a fundo toda a superfície usando Sikkens Plastic Prep em combinação com água.

Usar abrasivo 3M VFN (violeta) para plásticos duros ou abrasivos 3M UFN (Gris) para plástico flexível ou brando, aclarar suficientemente com água limpa a finalizar.

Para procedimentos de preparação de plásticos específicos e detalhes sobre a preparação da superfície Ver TDS S8.06.03



Peças plásticas pintadas

Lixagem final com; P220 - P320


Para reparações rápidas lixar as margens externas com P400



Limpeza da superfície; retirar a contaminação utilizando M700, Anti Static Degreaser ou M850.

Quando o betume estiver exposta, evitar o contacto com a água (p.ex: desengordurante de base a água).

Viscosidade



14-16 segundos – copa DIN 4 a 20°C.

Vida útil



1K All Plastics Primer

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Ilimitada.
Antes da data de caducidade do produto

Pistola / pressão de aplicação



Pistola

Pico de fluido


Pressão de aplicação

Gravidade

1.2-1.4 mm


1.7-2.2 bar na entrada da pistola
HVLP máx. 0.6-0.7 bar na boca

Aplicação



Aplicar 1 camada inclusivé em substratos plásticos não tratados.


Tempo de repintura



Deixar como mínimo 20 minutos de evaporação a 20°C antes de repintar.
Aplicar o betume, aparelho ou acabamento antes de 24 horas a 20°C

Se for excedido este tempo máximo, lixar a superfície com 3M UFN (Gris) antes de repintar de novo com uma camada completa de 1K All Plastics Primer.

Repintável com



Todas os primários, betumes, aparelhos e acabamentos Sikkens.

Grossura de camada

Mediante o uso da aplicação recomendada: 1-4 µm

Rendimento teórico

Mediante a aplicação recomendada de 1 µm o rendimento teórico é de:

11.4 m²/litro

Nota:

O índice de cobertura prática depende de vários factores como podem ser a forma do objecto, a rugosidade da superfície e as circunstâncias e o método de aplicação.

Limpeza do equipamento



1K All Plastics Primer

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Dissolventes ou Guncleaners base dissolvente Sikkens

Armazenagem

A vida útil do produto determina-se quando a embalagem não foi aberta e a 20°C.
Evite alterações bruscas de temperatura.
o Para caducidades veja TDS S9.01.02

Akzo Nobel Tintas para Automóveis, Lda

Morada: Carregado Park, Núcleo Empresarial, Fracção Q, Quinta do Peixoto, Lugar da Torre

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE A informação desta folha de dados não pretende ser exaustiva e está baseada no estado actual dos nossos conhecimentos e nas leis vigentes: qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer outro fim que não o especificamente recomendado na folha técnica, sem primeiro obter a nossa confirmação escrita da idoneidade para o propósito pretendido, ficará por sua própria conta e risco. É sempre da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários para cumprir com toda a série de demandas das leis locais e legislação. Ler sempre a folha de dados de segurança e a folha técnica de dados para este produto, se estiverem disponíveis. Todo conselho que damos ou qualquer afirmação feita acerca do produto por nós (tanto nesta folha técnica ou em qualquer outro lugar) está correcta segundo nossos melhores conhecimentos, mas não temos nenhum controle sobre a qualidade ou o estado do substrato nem de muitos outros factores que afectam a utilização e aplicação do produto. Por conseguinte, a menos que especificamente o acordemos por escrito ou de outro modo, não aceitamos nenhuma responsabilidade em todo o que seja relacionado com as prestações técnicas do produto ou por qualquer perda ou dano que provém da utilização do produto. Todos os produtos fornecidos e os conselhos técnicos dados estão sujeitos aos nossos prazos de tempo normais e condições de venda. Deverá solicitar uma cópia deste documento e revê-lo cuidadosamente. A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações de quando em quando à luz da nossa experiência e da nossa política de contínuo desenvolvimento. É da responsabilidade do utilizador verificar que esta folha técnica está actual antes de usar o produto.

As marcas de fábrica mencionadas nesta folha técnica são marcas registradas ou licenciataras de Akzo Nobel.

Escritório Central

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com