

FIȘĂ TEHNICĂ

SADOLIN

ACTIVE PLUS

LAZURĂ SATINATĂ CU PROTECȚIE ACTIVĂ

AkzoNobel

Nr:254 Editia:1 Revizia:6 Data: 14.01.2025

PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE:

Lazură satinată pe bază de dispersie apoasă acrilică, pigmenţi rezistenţi și aditivi specifici.
Formează un strat protector ce conferă durabilitate lemnului şi protejează eficient împotriva radiaţiilor UV și a intemperiilor. Pelicula de lazură este flexibilă și aderentă timp îndelungat, având totodată și o bună rezistență la atacul ciupercii albastre și a mucegaiului. Este interzisă aplicarea pe suprafeţe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă. Nu este recomandat pentru pardoseli. Durabilitate sistem: până la 8 ani, în condițiile strictei respectări a recomandărilor producătorului (eticheta și fișa tehnică).

UTILIZARE:

Recomandat pentru finisarea decorativă și de protecție a elementelor și a construcțiilor din lemn: uși, tocuri de uși și ferestre, pergole, obloane, garduri, mobilier de grădină, căsuțe din lemn, cabane. Este interzisă aplicarea produsului pe suprafețe care intră în contact direct cu alimente, furaje, apă potabilă. Nu se recomandă pentru pardoseli.

DATE TEHNICE:

Conţinut de nevolatile, %	masic : 35±5;
Densitate, (20±0,5)°C, g/cm³	1.01-1.07
COV	Subcategorie produs: „Lacuri pentru lemn și lacuri pentru interioare/exterioare, incluzând lacuri opace pentru lemn”; Valoare limită maximă COV, g/l: 130 (2010); Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 70.
Culoare	incolor, mahon stejar, teak, palisandru, nuc, brad, stejar deschis, cireș, gri grafit
Aspect peliculă	uniform satinată
Uscare la atingere, 20°C	1 oră
Uscare pentru reacoperire, 20°C	4 - 6 ore
Uscare pentru manipulare, 20°C	24 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	7 zile Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală a sistemului Recomandăm verificarea prognozei meteo.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	- Se şterge capacul ambalajului de contaminanți; - Se condiţionează produsul la temperatura de 10 ÷ 30 °C; - Se omogenizeaza înainte și în timpul utilizării; - Nu necesită diluare.

Pregătire suprafață:

- Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, degresate, șlefuite neted și solide, cu umiditatea de max. 18%. Suprafețele acoperite de mucegai trebuie curățate până la lemnul curat sau înlocuite cu o suprafață nouă Zonele cu rășina sau petele de grăsimi se curață punctual, cu **GRUNDSOLV** diluant sintetic (compatibil D509)

Orice produs de acoperire aplicat anterior trebuie înlăturat; suprafeţele cu defecte (ex. fisuri, etc) se remediază cu **ROST CHIT REPARAȚII** nuanțat cu **savana** colorant.

- Șlefuirea, arderea stratului vechi de vopsea, etc. pot genera praf și/sau vapori periculoși. Ori de câte ori este posibil, relucrați într-un mediu umed. Lucrați în încăperi bine ventilate. Utilizați echipament de protecție personal.

1. Se grunduiesc cu 1-2 straturi de grund **Sadolin BASE PLUS +, pe bază de apă, împotriva mucegaiului, putregaiului și anticari,** până la saturația lemnului, uscare 24 ore.

Recomandări:

- părțile din lemn tăiat transversal se acoperă cu un strat suplimentar de produs;

- numărul final de straturi de lazură (2 sau 3) depinde de gradul de absorbție a lemnului, de nuanța dorită și de agresivitatea condițiilor meteorologice, la care urmează să fie expusă suprafața lăcuită. Perioada de protecție depinde de toate aceste aspecte;

- suprafeţele mari se recomandă a fi lăcuite într-o singură etapă fără întreruperi;

-se recomandă aplicarea cât mai uniformă a grosimii lacului pe suport;

-pentru suprafeţele mari de construcţii (grinzi, lambriuri, streşini), lăcuirea se face pe ambele părţi pentru a uniformiza absorbția de umiditate a lemnului și a echilibra modificările dimensionale ale acestuia;

- se va utiliza produs dintr-un singur lot. Numărul lotului se află înscris pe ambalaj;

- culoarea produsului este prezentată pe ambalaj și are scop informativ. Culoarea finală va depinde de culoarea inițială a lemnului și de numărul de straturi aplicate. Vopseaua reală este disponibilă la punctele de vânzare. Informații detaliate privind utilizarea sunt disponibile ***în Fișa Tehnică a produsului pe www.sadolin.ro****.*

ATENŢIE!

- **În zona de aplicare aerul să nu fie impurificat cu abur, fum, particule de praf, particule de vopsea, de alt produs.**
- **Nu se va aplica produsul dacă există riscul ploii atât în timpul aplicării cât și în perioada uscării lacului. La temperaturi scăzute, aflate în afara intervalului recomandat, timpii de uscare pot crește simțitor.**
- **Nu se va aplica în condiții de expunere directă la radiația solară.**
- **Nu se aplică produsul peste pelicule vechi, indiferent de natura lor.**
- **Aplicați produsul în sistem cu grundul Sadolin BASE PLUS.**
- **Culorile disponibile se pot amesteca între ele în orice raport (varianta incoloră nu trebuie să fie în proporţie mai mare de 30% în amestecul final). Varianta incoloră ca atare, se va utiliza numai ca al treilea strat, aplicat peste două straturi din același produs colorat.**
- **Aplicarea neuniformă a produsului generează colorarea inegală a lemnului.**
- **Folosiți echipament de protecție corespunzător.**
- **Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.**
- **Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.**

Grosime peliculă	ud: 85 – 100 microni; uscată: 30 – 35 microni;
Număr de straturi	2-3 straturi. După uscarea primului strat, suprafața se șlefuiește cu șmirghel de granulație max. 150;
Randament teoretic de aplicare	10 – 12 mp/l/strat;

Condiţii de aplicare

Consumul depinde foarte mult de gradul de pregătire și finisare al suprafeței ș de esența lemnului utilizat;

Condiţii	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafaţă	mediu	suprafaţă	mediu
Min-Max.	5-30°C	5-30°C	5-30°C	max. 18%	max. 70%

Nu se va aplica produsul dacă există riscul ploii, atât în timpul aplicării cât şi în perioada uscării;

Mod de aplicare

Numai cu pensula;
Aplicarea se face uniform, fără întreruperi, în lungul fibrei lemnoase;

Curăţare echipament de lucru

Imediat după utilizare se spală cu apă și detergent. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

TERMEN DE VALABILITATE

48 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original, sigilat, bine închis, în condiţiile respectării regulilor de transport şi depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente metalice cu protecție interioară (sau din material plastic), bine închise, ce conțin 0,75 L; 2,5 L, 5l.

Transport şi depozitare

În ambalajul original bine închis, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 – 30 ^{o}C. Risc de depreciere prin îngheţ.

MĂSURI DE SECURITATE

Deşeuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii, punând în evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime precum şi consultarea noastră în cazul unor condiţii diferite fată de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015.
Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă.