FIȘĂ TEHNICĂ



SUPERALBĂ

vopsea lavabilă albă pentru interior

Nr:11 Editia: 5 Revizia: 5 Data: 4.01.2025

PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE:

Vopsea superlavabilă pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenti, extenderi şi aditivi. Prezintă aplicabilitate excelentă, putere de acoperire ridicată şi aderenţă bună la suportul pregătit corespunzător. Realizează pelicule cu grad de alb ridicat, superlavabile şi permeabile la vapori. Noua formulă conferă rezistență la mucegai pentru pelicula uscată. Se poate nuanţa folosind **savana colorant superconcentrat**.

UTILIZARE:

Se utilizează pentru finisarea decorativă şi de protecţie a pereţilor interiori si a tavanelor (gleturi, gips carton, tencuieli de var şi ciment, beton şi alte suporturi minerale).

DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm³	1,52 - 1,6
COV	Subcategorie produs: „Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane”. Valoare limită maximă COV, g/l: 30 (2010). Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l : 29.
Culoare	alb
Aspect peliculă	uniform mat
Uscare la atingere, 20°C	2 ore
Timp de uscare între straturi, 20°C	2-6 ore
Uscare totală, 20°C	24 ore Se vor menține condițiile de aplicare până la uscarea totală.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Diluant: apă; Diluare: - stratul 1 – vopsea diluată cu cca. 15% apă; - stratul 2 – vopsea nediluată sau diluată cu cca. 8 % apă. Diluția este raportată la volumul vopselei. Reglarea diluției se face prin testarea aplicării în condiții reale, pe o suprafață de 1-2 mp înainte de începerea lucrului pe toată suprafața. Se omogenizează bine înainte de utilizare. Se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs, sau amestecul unor loturi diferite.

Pregătire suprafaţă

Suprafeţele pe care se aplică vopseaua trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi și uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii și tipului de material.

<u>Suprafeţe noi</u>

- tencuielile minerale (gleturile de var/ciment) se lasă să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în operă și se îndepărtează efluorescența prin acțiune mecanică sau decapare acidă;
- se amorsează cu una dintre amorsele **savana**
- gleturile de ipsos se usucă conform recomandării producătorului și se șlefuiesc.

<u>Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil</u>

- nu se aplică peste vopsele pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă;
- se curață zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire sau chituire;
- zonele reparate se lasă să se matureze conform recomandării producătorului;

- suporturile cu porozitate ridicată sau friabile se amorsează cu **savana amorsă cu rezistență la mucegai** pentru mărirea gradului de durabilitate a sistemului de vopsire.

ATENŢIE!

- **La finisarea unui perete, se va folosi un singur tip de glet.**
- **Suprafețele neuniforme ca textura și absorbtie pot denatura aspectul final.**
- **Alegerea diluției potrivite se face prin aplicarea vopselei diluate pe 1-2 mp, înainte de începerea lucrului pe toată suprafața.**
- **Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.**
- **Nu se combină cu alte produse.**
- **Se recomandă ca vopsirea sa se efectueze integral folosind un singur lot de produs sau amestecul unor loturi diferite.**
- **Folositi echipament de protecție corespunzător.**
- **Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.**
- **Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător conform instrucțiunilor.**

Număr de straturi: 2

Randament teoretic de aplicare: 14 – 16mp/l/strat
Pierderile de material în cursul preparării şi aplicării variază şi trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda şi condiţiile de aplicare, forma, mărimea, textura şi profilul suprafeţei vopsite.

Condiţii de aplicare

Condiţii	Temperatura			Umiditate	
	produs	suprafaţă	mediu	suprafaţă	mediu
Min-Max	10-30°C	5-30°C	5-30°C	max 12%	max 70%

Mod de aplicare: Cu pensula, rola sau cu pompa airless.

Curăţare echipament de lucru: Apă

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR IN SISTEM:

Pentru cele mai bune rezultate, aplică vopseaua în sistem cu una dintre amorsele **savana.**

TERMEN DE VALABILITATE

48 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original, sigilat, bine închis, în condiţiile respectării regulilor de transport şi depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare: Produsul se ambalează în recipiente din material plastic bine închise ce contin 2,5 L, 8,5 L, 15 L, si 20L.

Transport şi Depozitare: În ambalajul original închis etanş, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 - 30 ^{0}C. **Risc de depreciere prin îngheţ.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deşeuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii, punând în evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime precum şi consultarea noastră în cazul unor condiţii diferite fată de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015.
Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă.