AkzoNobel

**DECLARAŢIA DE CONFORMITATE**
Nr.166

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaLux** Vopsea albă exterior
2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii:** A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii:** pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor minerale exterioare (din ciment, mortar, beton).

4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a producătorului (fabricantului):** Fabryo Corporation S.R.L, Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.25; (+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405.50.10; Email: relatiiclienti@akzonobel.com ; www.fabryo.com
5. **Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul

6. **Conformitatea este demonstrată având ca referinţă:** AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII NR. 002-04/1693-2024

7. **Performanţa produselor:**

| Caracteristici | Metoda de incercare | U.M. | Valori de referinţă | Performanţa declarată |
|---|---|---|---|---|
| Aspect | Vizual | - | Pastă omogenă | Pastă omogenă |
| Densitatea | SR EN ISO 2811-1:2023 | $g/cm^3$ | 1,43 – 1,47 | 1,43 – 1,47 |
| Conţinutul de substanţe nevolatile | SR EN ISO 3251:2019 | % | 60±2 | 58 - 62 |
| Aspect peliculă | Vizual | - | Netedă, mată | Netedă, mată |
| Determinarea rezistenţei la frecare umedă (200 cicluri):<br>-pierderea de masă pe unitatea de suprafaţă<br>-pierderea din grosimea peliculei<br>-clasa de rezisenţă la frecare umedă | SR EN ISO 11998:2007 | $g/m^2$<br>µm<br>Clase | -<br>< 5<br>Clase | 6,64<br>3<br>Clasa 1 |
| Permeabilitatea la vapori de apa<br>-viteza de transmisie a vaporilor de apă,<br>-difuzia echivalentă pentru grosimea stratului de aer, m<br>-factorul de rezistenţăta la vapori de apă, µ<br>-clasa de permeabilitate la vapori de apă. | SR EN ISO 7783:2012 | $g/m^2 \cdot 24h$<br>m<br>- | -<br>-<br>Clase ($V_o - V_3$) | 345,6<br>0,06<br>V1 (mare) |
| Permeabilitate la apă lichida<br>Clasa de permeabilitate la apă | SR EN 1062-3:2008 | $Kg/m^2h^{0,5}$ | -<br>Clase ($W_o - W_3$) | 0,908<br>W1(mare) |
| Clasa de performanţă privind reacţia la foc | - | - | Performanta nedeterminata | |

**Denumirea şi adresa laboratorului care au efectuat încercările:** S.C.LABORATORUL CENTRAL.S.A. Bucureşti, str.Barbu nr.162, sector 2, tel,021 2305457; 0726694071; Email: office@laboratorul-central.ro; GRUPA SPECIALIZATA NR.4 Finisaje, protecţii anticorozive speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli.

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

**Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:**
Vasilescu Iuliana, Şef Laborator Control Calitate
(numele şi funcţia)

**Fabryo Corporation SRL,** Popeşti – Leordeni,18.10.2024
(Locul şi data emiterii)

.....
(semnatura)

SOCIETATEA COMERCIALĂ FABRYO CORPORATION S.R.L. 9 POPEŞTI - LEORDENI

F-PO-20-12, rev.2