AkzoNobel

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
Nr.35-1

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip: INNENWEISS** vopsea albă pentru interior
2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii:** Vopsea pe bază de raşină acrilică in dispersie apoasă.
   A se vedea pe ambalaj/eticheta produsului nr. de identificare al lotului, data producţiei şi/sau data expirării.
3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii:** pentru protejarea şi finisarea suprafeţelor interioare, noi sau vechi. Se aplică pe glet de ipsos, gips-carton, tencuieli pe bază de var, var-ciment sau ciment, beton şi alte suporturi minerale.
4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a producatorului (fabricantului):**
   Akzo Nobel Coatings SRL, Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.25; (+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405.50.10; Email: relatiiclienti@akzonobel.com; www.savanaculoare.ro
5. **Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul
6. **Conformitatea este demonstrată având ca referinţă:**
   AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII AT 002-04/1801-2026
7. **Performanţa produselor:**

Caracteristici	Metoda de incercare	U.M.	Valori de referinţă	Performanţa declarată
Aspect	Vizual	-	-	omogen
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2023	g/ml	1,58 – 1,64	1,58 – 1,64
Conţinut de substanţe nevolatile	SR EN ISO 3251:2019	%	62±5	57 - 67
Aspectul peliculei	Vizual	-	-	omogen
Permeabilitatea la vaporii de apă: -viteza de transmisie a vaporilor de apă, V -difuzia echivalentă pentru grosimea stratului de aer, Sd; -clasa de permeabilitate la vaporiii de apă.	SR EN ISO 7783:2019	g/m².24h m Clasa	- - V1(mare)	345,6 0,06 V1(mare)
Determinarea zistenţei la frecare umedă (200 cicluri): -pierderea de masă pe unitatea de suprafaţă; -pierderea din grosimea peliculei; -clasa de rezistenţă la frecare umedă.	SR EN ISO 11998:2007	g/m² µm Clasa	- - -	141,18 71 Clasa 4
Determinarea aderenţei prin tracţiune directă: -suport beton; -glet de ipsos -gipscarton.	SR EN ISO 4624:2016	MPa	-	1,78(1) 0,38(2) 0,37(2)
(1) Rupere în pelicula de vopsea; (2) Rupere in suport				

Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările: LABORATORUL CENTRAL S.A, Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr.162, Sector 2, Tel: 0726694071; 0722669072, Email: office@laboratorul-central.ro

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Vasilescu Iuliana, Şef Laborator Control Calitate
(numele şi funcţia)

Akzo Nobel Coatings S.R.L, Popeşti – Leordeni, 02.02.2026
(Locul şi data emiterii)

.....
(semnatura)

SOCIETATEA COMERCIALA AKZO NOBEL COATINGS S.R.L. 16 POPESTI - LEORDENI

F-PO-20-12, rev.3

Akzo Nobel Coatings SRL
Şos. Olteniţei nr. 202B
Popeşti Leordeni, Ilfov
077160 Romania

T +40 21 405 50 25
T +40 21 405 50 00
E office.fabryo@akzonobel.com
www.fabryo.com; www.akzonobel.com